

Таблица 3. - Величина показателя «устойчивость на оседание»

Материал формованного задника	Технология изготовления	Количество циклов		Результаты через 2 часа
		По ГОСТ 11149-75	экспериментальные	
1. Картон АО «Налвест»	Производственная	500	460	Не осел
	Предложенная	500	500	Не осел
2. CFD (t=1,6)	Производственная	500	490	Не осел
	Предложенная	500	500	Не осел
3. CFD (t=1,4)	Производственная	500	480	Не осел
	Предложенная	500	500	Не осел

Литература.

1. Н.А. Шестакова, Н.В. Чернов. О релаксации напряжений в коже. ИВУУ ТЛП 1966г. Т2.
2. А.Н. Герасимова, А. Я. Клименко, В.И. Павлов. Исследование механических и релаксационных свойств некоторых образцов шерстяного и хлопчатобумажного трикотажа. ИВУУ, ТЛП, 1978г, №6
3. Н.А. Гуменный. Исследование релаксации напряжений мягкой искусственной кожи. КОП, 1974г, №5.
4. К.А. Загайгора, В.Е. Горбачик, А.Ю.Зыбин, Е.К. Ашкенази. Об анизотропии механических свойств искусственных и синтетических кож для верха обуви. КОП, 1980г, №4.