Y 10555 U 2015.02.28

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- (19) **BY** (11) **10555**
- (13) U
- (46) 2015.02.28
- (51) МПК **A 43D 999/00** (2006.01)

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОУСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОДОШВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ


- (21) Номер заявки: и 20140270
- (22) 2014.07.21
- (71) Заявители: Долган Мария Ивановна; Борозна Вилия Дмитриевна; Буркин Александр Николаевич (ВҮ)
- (72) Авторы: Долган Мария Ивановна; Борозна Вилия Дмитриевна; Буркин Александр Николаевич (ВҮ)
- (73) Патентообладатели: Долган Мария Ивановна; Борозна Вилия Дмитриевна; Буркин Александр Николаевич (ВҮ)

(57)

Установка для исследования износоусталостных свойств подошвенных материалов, состоящая из станины, привода, ванны с абразивами и зажимов для испытуемого материала, **отличающаяся** тем, что зажимы выполнены регулируемыми и установлены на сегменте и краю ванны.

(56)

- 1. ГОСТ 10656-63. Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию во влажном состоянии. Введен 18.10.64. Минск: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, 1992, 4 с.
 - 2. Любич М.Г. Обувное материаловедение. М.: Легкая индустрия, 1970. 408 с.



Установка относится к области легкой промышленности, в частности к устройствам для исследования износоусталостных свойств подошвенных материалов в обувной промышленности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой установке является прибор марки ИКВ [1].

Прибор марки ИКВ состоит из станины с четырьмя вертикальными стойками. На середине высоты стоек укреплены с двух сторон горизонтальные направляющие бруски, по

BY 10555 U 2015.02.28

которым возвратно-поступательно движется площадка, связанная с шатуном и приводимая в движение кривошипным механизмом. На площадке укреплена коробка с истирающим материалом, смешанным с водой. Секторы, на которых укреплены образцы кожи, прижимаются к коробке грузами, подвешенными на рычагах. Образец кожи размером 30×190 мм одним концом закрепляется зажимом на секторе, а другим - зажимом на дне коробки. При движении площадки в левую сторону сектор тянется образцом кожи, при обратном движении пружиной приводится в прежнее положение [2].

Недостатком данного прибора является возможность испытаний только подошвенной кожи, которая в настоящее время практически не используется для производства подошв обуви в массовом производстве.

Целью данной полезной модели является расширение функциональных возможностей и улучшение качества испытаний.

В предлагаемой установке, состоящей из станины, привода, ванны с абразивами и зажимов для испытуемого материала, эта цель достигается за счет того, что зажимы выполнены регулируемыми и установлены на сегменте и краю ванны.

На фигуре изображена предлагаемая конструкция установки для исследования износоусталостных свойств подошвенных материалов.

Установка, представленная на фигуре включает в себя станину 1, привод, состоящий из электромотора 2, ременной передачи 3, передач 4 и 5, редуктора 6, направляющие 7, по которым совершает возвратно-поступательные движения ванна с абразивом 8, над которой шарнирно закреплен сегмент 9. Зажимы 10 расположены на краю ванны с абразивом и сегмента, а нагрузка на сегмент 9 обеспечивается грузом 11 силой 250±50 Н.

В универсальных зажимах 10 установлен образец 12, один из зажимов находится на сегменте 9 (подвижный зажим), а другой - на краю ванны с абразивом 8 (неподвижный зажим). Возможно закрепление не только вырубленного образца из подошвенного материала, но и закрепление целой подошвы, либо фрагмента подошвы, либо узла обуви.

В конструкции предлагаемой установки ванна с абразивом находится на направляющих 7 и совершает возвратно-поступательные движения с помощью привода с частотой 100 ± 2 двойных хода в минуту, а сегмент 9 позволяет испытывать образец 12, изгибая его во время движения и одновременно прокатывая с трением его по абразиву.

Конструкция зажимов и конструкция ванны позволяют использовать различные абразивы при помощи дополнительной подложки. В качестве абразива возможно использовать шлифовальную шкурку по ГОСТ 344-85, шлифовальные камни, а также фрагменты напольных покрытий, образцы грунта и другие истирающие поверхности.

Испытания проводят в течение 5 ч, что обеспечивает 30000 циклов износоусталостных нагружений с нагрузкой на сегмент 250±50 H.

Таким образом, предлагаемая установка для исследования износоусталостных свойств подошвенных материалов позволяет:

имитировать движение стопы человека;

испытывать образцы подошв и подошвы целиком, а также узлы обуви;

осуществлять нагружения с проскальзыванием подошвы или материала;

дифференцированно нагружать различные участки подошвы;

испытывать все материалы, применяемые для низа обуви;

испытывать подошву или фрагмент подошвы на любых видах опорных поверхностей (асфальт, ламинат, грунт и т.д.);

испытывать на поверхности с неподвижным, подвижным и комбинированным абразивом.