АССОРТИМЕНТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Часть 1

Ткани из натурального шелка и
искусственных нитей

Витебский государственный технологический университет

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«Витебский государственный технологический университет»**

**АССОРТИМЕНТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ
Часть 1. Ткани из натурального шелка
и искусственных нитей**

Витебск
2008

УДК 677.074:687.03(03)
ББК 37.230.4
А-90

Авторы-составители:
О.В.Лобацкая (разделы 1, 3, 3)
Е.М.Лобацкая (раздел 4)

Рецензент:

кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии одежды
УО «ВГТУ» Ванина Т.М.

А-90 Ассортимент шелковых тканей: справочник в 2 ч. Часть 1. Ткани из натурального шелка и искусственных нитей / О.В. Лобацкая, Е.М. Лобацкая. – Витебск, 2008. – 192 с.

ISBN 985-481-100-X

Справочник предназначен для выполнения лабораторных работ, разделов курсового и дипломного проектирования по курсам «Материаловедение», «Конфекционирование материалов», «Материалы для швейных изделий» для студентов специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» и может быть использован студентами специальности 1-50 01 01 07 «Художественное проектирование текстильных полотен» в курсе «Конфекционирование текстильных материалов» и студентами специальности 1-19 01 01 05 01 «Дизайн швейных изделий» в курсе «Материаловедение и конфекционирование».

В справочнике представлена систематизированная характеристика тканей, выработанных из натурального шелка, натурального шелка с другими волокнами, искусственных нитей и искусственных нитей с другими волокнами, даны краткие обзорные материалы по каждой группе, торговая классификация шелковых тканей, приведен список литературы.

УДК 677.074:687.03(03) ББК 37.230.4

ISBN 985-481-100-X

УО «ВГТУ», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Торговая классификация шелковых тканей	5
2. Сокращенные обозначения видов волокон, нитей и пряжи	5
3. Ткани из натурального шелка и из натурального шелка с другими волокнами	9
3.1. Группа тканей из натурального шелка	11
3.1.1. Подгруппа креповых тканей	11
3.1.2. Подгруппа гладьевых тканей	15
3.1.3. Подгруппа жаккардовых тканей	17
3.1.4. Подгруппа ворсовых тканей	18
3.1.5. Подгруппа тканей специального назначения	18
3.2. Группа тканей из натурального шелка с другими волокнами	19
3.2.1. Подгруппа креповых тканей	19
3.2.2. Подгруппа гладьевых тканей	20
3.2.3. Подгруппа жаккардовых тканей	24
3.2.4. Подгруппа ворсовых тканей	24
4. Ткани из искусственных нитей и из искусственных нитей с другими волокнами	27
4.1. Группа тканей из искусственных нитей	29
4.1.1. Подгруппа креповых тканей	29
4.1.2. Подгруппа гладьевых тканей	34
4.1.3. Подгруппа жаккардовых тканей	73
4.1.4. Подгруппа ворсовых тканей	78
4.1.5. Подгруппа тканей специального назначения	84
4.2. Группа тканей из искусственных нитей с другими волокнами	90
4.2.1. Подгруппа креповых тканей	90
4.2.2. Подгруппа гладьевых тканей	90
4.2.3. Подгруппа жаккардовых тканей	158
4.2.4. Подгруппа ворсовых тканей	171
4.2.5. Подгруппа тканей специального назначения	180
Литература	190

ВВЕДЕНИЕ

В ассортименте текстильных товаров шелковые ткани занимают большой удельный вес, их производство растет опережающими темпами, так как 97% шелковых тканей вырабатывают с применением химических волокон. Ассортимент шелковых тканей отличается от ассортимента других тканей большим разнообразием (более 1500 видов), особенно по сырьевому составу, а также строению нитей, тканей, видам отделки, что, в свою очередь, отражается на разнообразии их потребительских свойств.

Для выработки шелковых тканей используют натуральный шелк, искусственные и синтетические волокна и нити, а также натуральные волокна (хлопок, котонизированный лен, шерсть). Разнообразие ассортимента тканей достигается также применением нитей различных структур – пологой, муслиновой, креповой, москреповой круток; моно-, комплексных, текстурированных, фасонных, модифицированных (профилированных, бикомпонентных и др.) нитей. Используют разнообразные переплетения всех классов – главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые (жаккардовые). Ткани разнообразны и по внешнему оформлению – набивные, пестротканые, гладкокрашеные, отбеленные, гофрированные, вытравные, с несминаемой, малоусадочной и водоотталкивающей отделкой. По структуре поверхности шелковые ткани могут быть гладкими, ворсовыми и креповыми.

Потребительские свойства шелковых тканей определяются главным образом свойствами составляющих волокон и нитей. Назначение тканей различно, но преобладают платьевые (в том числе платьево-костюмные), сорочечные, подкладочные, костюмные, курточные и плащевые.

1. Торговая классификация шелковых тканей

По торговой классификации шелковые ткани делят на 8 групп в зависимости от сырьевого состава и на 7 подгрупп в зависимости от структуры ткани и назначения.

№ группы тканей	Наименование группы	Номер и наименование подгрупп						
		1	2	3	4	5	6	7
		креповые	гладьевые	жаккардовые	ворсовые	специального назначения	техническая	штучные изделия
1	Ткани из натурального шелка	+	+	+	+	+	-	+
2	Ткани из натурального шелка с другими волокнами	+	+	+	+	-	-	+
3	Ткани из искусственных нитей	+	+	+	+	+	-	+
4	Ткани из искусственных нитей с другими волокнами	+	+	+	+	+	-	+
5	Ткани из синтетических нитей	-	+	+	-	+	-	+
6	Ткани из синтетических нитей с другими волокнами	-	+	+	+	+	-	+
7	Ткани из искусственных волокон с другими волокнами	-	+	-	-	+	+	+
8	Ткани из синтетических волокон с другими волокнами	-	+	-	+	+	+	+

Примечание: знаки «+» и «-» означают соответственно наличие или отсутствие подгруппы в данной группе.

2. Сокращенные обозначения видов волокон, нитей и пряжи

Сокращенные обозначения	Полное наименование
В	Текстильные волокна
ВХ	Волокно Хлопковое
ВЛн	Волокно Льняное
ВШрс	Волокно Шерстяное

Сокращенные обозначения	Полное наименование
ВШ	Волокно Шелковое
ВВис	Волокно Вискозное
ВМам	Волокно Медно-аммиачное
ВАц	Волокно Ацетатное
ВТрац	Волокно Триацетатное
ВК	Волокно Капроновое
ВПА	Волокно Полиамидное
ВЛс	Волокно Лавсановое
ВПЭ	Волокно Полиэфирное
ВПП	Волокно Полипропиленовое
ВНитр	Волокно Нитроновое
ВПАН	Волокно Полиакрилонитрильное
ВХлр	Волокно Хлориновое
ВАцхлр	Волокно Ацетохлориновое
Н	Текстильные нити
НШС	Нить Шелк-сырец
НВис	Нить Вискозная
НАц	Нить Ацетатная
НТрац	Нить Триацетатная
НК	Нить Капроновая
НАн	Нить Анидная
НПА	Нить Полиамидная
НЛс	Нить Лавсановая
НПЭ	Нить Полиэфирная
НХлр	Нить Хлориновая
НАцхлр	Нить Ацетохлориновая
НКпроф	Нить Капроновая профилированная
НПП	Нить Полипропиленовая
Моно	Мононить
Мет	Метанит
Пласт	Пластиклекс
М	Мишура
ЛК	Леска Капроновая
Люр	Люрекс
Алн	Алюнит
Пр	Пряжа
Пр х/б	Пряжа Хлопчатобумажная
ПрЛн	Пряжа Льняная
ПрШр	Пряжа Шерстяная
ПрШ	Пряжа Шелковая

Сокращенные обозначения	Полное наименование
ПрВис	Пряжа Вискозная
ПрК	Пряжа Капроновая
ПрПА	Пряжа Полиамидная
ПрПЭ	Пряжа Полиэфинная
ПрПАН	Пряжа Полиакрилонитрильная
ПрХлр	Пряжа Хлориновая
ПрАцхлр	Пряжа Ацетохлориновая
ПрЛс	Пряжа Лавсановая
ПрПП	Пряжа Полипропиленовая
Кр	Крученые нити
Кр	Креп-нить креповой крутки
Мкр	Москреп
Мс	Муслин
Осн	Шелк-основа
Ут	Шелк-уток
Онд	Ондюле
Грн	Гренадин
Млн	Мулине
Млж	Меланж
КрГранит	Креп Гранит
НКмб	Нить Комбинированная
НОб	Нить Объемная
Спр	Спираль
Эп	Эпонги
НПет	Нить Петельная
НУз	Нить Узелковая
НПуш	Нить Пушистая
Нтекстур	Текстурированные нити
Эластик	Высокорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая по непрерывному способу
Акон	Высокорастяжимая нить, состоящая из капроновой и ацетатной нитей, крученых в два приема
Аэрон	Нерастяжимая нить из капрона, вырабатываемая методом воздействия сжатого воздуха
Гофрон	Малорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая методом гофрирования с одновременной стабилизацией
Рилон	Малорастяжимая нить из капрона, вырабатываемая методом протягивания по нагретой кромке пластины
Комэлан	Высокорастяжимая нить из капрона и комплексной ацетатной нити, изготавливаемая на машине «Комэ»

Сокращенные обозначения	Полное наименование
Мэрон	Малорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая однопроцессным методом ложного кручения с последующей стабилизацией нити в автоклаве
Мэлан	Малорастяжимая нить из лавсана, вырабатываемая однопроцессным методом кручения с последующей стабилизацией в автоклаве
Трикон	Комбинированная нить, состоящая из эластика и триацетатных нитей
Такон	Комбинированная нить, изготавливаемая из капрона и ацетатных нитей
Бэлан	Текстурированная среднерастяжимая нить из полиэфирных нитей
Нтекстур. пневмосоед.	Нить текстурированная пневмосоединенная

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

3. Ткани из натурального шелка и из натурального шелка с другими волокнами

В общем объеме шелковых тканей ткани из натурального шелка составляют 2-4%. Используют их главным образом для пошива платьев и блузок.

Ткани из натурального шелка вырабатывают из тонких нитей пологой, муслиновой, креповой круток однониточных и многониточных. Эти ткани сравнительно легкие ($25-130 \text{ г/м}^2$), красивые, приятные, обладают хорошими гигиеническими свойствами.

Ткани креповой подгруппы – с мелкозернистым креповым эффектом на поверхности, ярко выраженным в креповых тканях (креп-шифоны, креп-жоржеты) и слегка выраженными в полукреповых тканях (крепдешины, файдешины). Креповые ткани вырабатывают из нитей креповой крутки в основе и утке, а в основе полукреповых используют шелк-сырец. В основном эти ткани вырабатывают полотняным переплетением и выпускают набивными и гладкокрашеными. Это самые легкие ткани ($25-75 \text{ г/м}^2$), используют их для нарядных платьев и блузок.

Ткани гладьевой подгруппы более мягкие, блестящие, без крепового эффекта на поверхности. Вырабатывают их из пряжи или нитей шелка-сырца пологой крутки (в 2-5 сложений) полотняным переплетением гладкокрашеными, отбеленными, реже пестроткаными и набивными. Применяют для женских платьев, мужских сорочек, иногда для подкладки в женских пальто из натурального меха.

Ткани жаккардовой подгруппы более тяжелые ($50-200$), блестящие из нитей шелка-сырца пологой крутки, гладкокрашенные, реже пестротканые. Из них шьют национальную одежду и вечерние женские платья, иногда используют для портьер и обивки мебели.

Ткани ворсовой подгруппы представлены несколькими артикулами бархата. Это тяжелые ткани ($150-160 \text{ г/м}^2$) с коротким ворсом (1,5 мм). Применяют их для нарядной одежды.

Ткани из натурального шелка с другими волокнами. Кроме нитей натурального шелка пологой, креповой круток они содержат и другие нити или пряжу: химические комплексные, текстурированные, комбинированные и металлические нити, хлопчатобумажную и смешанную пряжу. Вырабатывают их чаще полотняным, атласным, саржевым, жаккардовыми переплетениями с плотным лицевым застилом из нитей натурального шелка. Эти ткани тяжелее ($40-320 \text{ г/м}^2$) чистошелковых.

Ткани креповой подгруппы малочисленны по количеству артикулов и объему выпуска. Вырабатывают их из тонких нитей натурального шелка пологой и креповой круток, капроновых монопитей, ацетатных и триацетатных комплексных нитей по основе и креповых многониточных нитей натурального шелка, текстурированных полиамидных и полиэфирных нитей по утку. Креповый эф-

фekt достигается за счет применения нитей креповой крутки в одной из систем нитей. Выпускают преимущественно набивными. По внешнему виду напоминают натуральный крепдешин. Они сильно электризуются, что обусловлено применением ацетатных, капроновых, лавсановых нитей; а ткани, содержащие ацетатные нити, кроме того, имеют и низкую стойкость к истиранию.

Ткани гладьевой подгруппы занимают наибольший удельный вес среди тканей этой группы как по количеству артикулов, так и по объему выпуска. Вырабатывают их в основном из нитей шелка-сырца по основе и различных нитей по утку: хлопчатобумажной и вискозной пряжи, ацетатных, комбинированных и текстурированных нитей, преимущественно главными переплетениями; гладкокрашеными и набивными. Из них шьют женские и детские платья, мужские сорочки.

Ткани жаккардовой подгруппы вырабатывают из нитей шелка-сырца по основе и ацетатных или вискозных нитей по утку, жаккардовыми переплетениями на атласном фоне. Выпускают их гладкокрашеными и используют для нарядной и национальной одежды.

Ткани ворсовой подгруппы очень популярны. Типичными тканями являются бархат, велюр-бархат, велюр-бархат вытравной. Вырабатывают их основоворсовыми переплетениями: грунт – из крепа натурального шелка, ворс – из вискозных комплексных нитей. Выпускают их гладкокрашеными, реже набивными. Ворсовые ткани используют для женских вечерних платьев.

Белгородский технологический университет

Таблица 3.1. Группа тканей из шелковых нитей

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.1.1. Подгруппа креповых тканей								
Креп-шифон	11001	105	КрШС 1,56x2	КрШС 1,56x2	430	400	25	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11003	95	КрШС 2,33x2	КрШС 2,33x2	480	400	35	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11004	90	КрШС 2,33x2	КрШС 2,33x2	480	400	35	ГОСТ 20723-89
Креп-жоржет	11005	95	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	450	290	67	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11006	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	400x4	330	55	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11007	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	500x4	310	67	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11017	75	КрШС 2,33x2	КрШС 2,33x2	428	399	37	ГОСТ 29088-91
Крепдешин	11020	95	НШС 2,33	КрШС 3,23x3	400x4	330	59	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11021	95	НШС 3,23	КрШС 2,33x4	400x3	330	56	ГОСТ 20723-89
Крепдешин «Киевский»	11022	90	НШС 3,23	КрШС 2,33x5	480x3	310	75	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11023	100	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	400x4	330	55	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11025	100	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	480x4	330	57	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11034	100	УТШС 2,33x4	КрШС 3,23x3	400	330	63	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11036	105	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	646x2	388	57	ГОСТ 20723-89
Креп «Рано»	11038	90	НШС 3,23	КрШС 3,23x3	495x3	310	68	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11039	145	НШС 3,23	КрШС 3,23x3	510x2	340	54	ГОСТ 29088-91
Креп-шифон	11042	100	КрШС 2,33x2	КрШС 2,33x3	426	360	48	ГОСТ 20723-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Холодок»	11043	100	КрШС 2,33x2	КрШС 2,33x3	500	375	36	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11044	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	500x4	389	72	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Нино»	11045	95	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	370	290	54	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11046	110	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	400x4	330	55	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11047	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x2	490x3	390	52	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11048	95	УТШС 2,33x3	КрШС 2,33x4	445	330	52	ГОСТ 20723-89
Креп-сатин	11049	90	ОснШС 2,33x3	КрШС 2,33x5	827	346	89	ГОСТ 20723-89
Ткань блузочная	11050	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	595x2	337	50	ГОСТ 20723-89
То же	11051	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	480x2	330	49	ГОСТ 20723-89
Креп-жоржет «Сяма»	11052	95	КрШС 2,33x3	КрШС 2,33x4	426	310	59	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Пукялис»	11053	100	КрШС 2,33x3	КрШС 2,33x3	465	365	54	ГОСТ 20723-89
Ткань блузочная «Осень»	11054	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x2	510x4	326	52	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Белек»	11055	110	ОснШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	406	321	62	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11056	95	КрШС 1,89x2	КрШС 1,89x2	490	435	30	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11057	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x5	687x4	332	89	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11058	95	КрШС 3,23x3	КрШС 3,23x3	410	290	60	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Циала»	11059	100	КрШС 3,23x3	КрШС 3,23x3	340	290	52	ГОСТ 20723-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Креп-сатин	11060	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x5	674x4	378	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	11061	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x5	421x4	306	64	ГОСТ 20753-89
Ткань блузочная	11062	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	431x4	330	66	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11063	90	НШС 3,23	КрШС 3,23x3+2,33x1	485x3	310	75	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11064	100	КрШС 2,33x4	УТШС 2,33x4	345	285	47	ГОСТ 15007-81
Ткань платьевая «Ия»	11065	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	400x4	286	63	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Юбилейная»	11066	90	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	412	268	60	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Нарядная» с эффектом жатости	11067	80	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	460	285	61	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11068	90	НШС 2,33	КрШС 2,90x4	500x4	310	67	ГОСТ 20723-89
То же	11069	90	НШС 2,33	КрШС 2,90x4	421x4	306	64	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11070	85	НШС 2,33	КрШС 2,33x5	500x4	313	61	ГОСТ 29088-91
Креп-гофре «Волна»	11071	95	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	505x4	316	67	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая	11072	85	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	623	340	87	ГОСТ 29088-91
Ткань блузочная	11073	100	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	330x4	320	50	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая «Нарядная» с эффектом жатости	11074	120	КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	460	285	61	ГОСТ 29088-91
Крепдешин	11075	90	НШС 2,33	КрШС 2,33x4	417x4	306	55	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Нежная» с эффектом «гофре»	11076	90	НШС 2,33	I. КрШС 2,90х4 II. УтШС 2,33х4	416х4	305	57	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11077	90	НШС 2,33	КрШС 2,33х4	500х4	306	65	ГОСТ 20723-89
Креп-жоржет	11078	95	КрШС 1,89х3	КрШС 1,89х3	475	375	42	ГОСТ 20723-89
Ткань галантерейная	11079	75	НШС 2,33	КрШС 2,33х2	424х2	374	31	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая «Майя» (с атласной полоской)	11080	90	I.НШС 2,33 II.КрШС 2,33х4	КрШС 2,33х4	450х4	304	68	ГОСТ 20723-89
Ткань галантерейная	11081	75	КрШС 2,33х4	УтШС 2,33х4	350	284	48	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая «Гофре»	11082	100	КрШС 3,23х3	КрШС 3,23х3	438	335	70	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Айчурек»	11083	110	КрШС 3,23х2	КрШС 3,23х2	396	323	39	ГОСТ 20723-89
Креп-жоржет	11084	90	КрШС 2,33х4	КрШС 2,33х4	450	290	66	ГОСТ 20723-89
Креп-жоржет	11086	90	КрШС 2,33х3	КрШС 2,33х3	540	335	58	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11087	95	МсШС 2,33х3	КрШС 2,33х3	426	360	48	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11088	90	МсШС 3,23х3	КрШС 2,33х4	450	310	67	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	11089	90	КрШС 3,23х3	КрШС 2,33х4	420	274	57	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	11090	85	КрШС 2,33х2	КрШС 2,33х2	480	400	37	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая «Нарядная» с эффектом жатости	11091	120	ОснШС 2,33х4	КрШС 2,33х4	456	320	70	ГОСТ 20723-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-блузочная	11092	100	КрШС 2,33x4	I.КрШ С 2,33x4 II.УтШ С 2,33x4	345	290	46	ГОСТ 20723-89
Крепдешин	11094	110	I.НШС 2.33 II. Мет 17,2-1.8%	КрШС 2,33x4	400x4	330	55	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая с эффектом жатости	11095	120	I. КрШС 2,33x4 II. Мет-3% 31,3	КрШС 2,33x2	460	288	67	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая с эффектом жатости	11096	120	I Осн ШС 2,33x4 II КрШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	460	388	73	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Эка» с эффектом жатости	11097	130	I КрШС 2,33x4 II ОснШС 2,33x4 III Мет-4,5 % 31,3	КрШС 2,33x4	466	276	69	ГОСТ 20723-89
3.1.2. Подгруппа гладьевых тканей								
Полотно	12002	80	ПрШ 10,0x2	ПрШ 10,0x2	280	230	98	ГОСТ 11518-88
Полотно	12003	92	УтШС 2,33x2	УтШС 2,33x2	420	420	45	ГОСТ 28253-85
Туаль	12008	92	НШС 2,33	УтШС 2,33x5	500x3	330	50	ГОСТ 28253-85
Фуляр	12011	92	НШС 2,33	УтШС 2,33x3	490x3	320	30	ГОСТ 28253-85
Ткань «Ветерок»	12022	100	МсШС 3,23x2	МсШС 3,23x2	410	380	37	ГОСТ 20723-89
Полотно	12025	140	ПрШ 10,0x2	ПрШ 10,0x2	280	230	98	ГОСТ 11518-88
Фуляр	12028	100	НШС 2,33	УтШС 2,33x3	504x2	320	35	ГОСТ 29088-91
Ткань «Виолетта»	12029	100	НШС 2,33	СпрШС 2,33x4	430x2	365	43	ГОСТ 20723-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас	12032	90	НШС 3,23	ПрШ 10,0x2	880x2	270	95	ГОСТ 29013-91
Ткань «Сейлан»	12034	100	НШС 3,23	УТШС 3,23x3	387x3	340	55	ГОСТ 28253-89
Полотно	12035	90	ПрШ 10,0x2	ПрШ 10,0x2	280	230	98	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая детская «Незнайка»	12036	90	ПрШ 7,1x2	ПрШ 10,0	330	290	63	ГОСТ 28253-89
Ткань «Заря»	12037	140	ПрШ краш 100,0	ПрШ краш 100,0	128	106	238	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юбилейная»	12038	95	КрШС 2,33x4	ПрШ 7,1x2	424	244	62	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	12039	100	НШС 2,33	МсШС 2,33x3	387x4	340	44	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	12040	95	ПрШ 7,1x2	КрШС 2,33x4	390	325	79	ГОСТ 11518-88
Атлас	12042	90	НШС 2,33	ПрШ 10,0x2	630	286	95	ГОСТ 28253-89
Ткань «Наргиз»	12043	90	НШС 2,33	ПрШ 10,0x2	630	330	93	ГОСТ 28253-89
Атлас	12044	100	НШС 2,33	УТШС 3,23x2	817	323	88	ГОСТ 28253-89
Фуляр	12045	95	НШС 3,23	УТШС 3,23x4	470x3	310	54	ГОСТ 28253-89
Чесуча	12046	95	ОснШС отварн 4,65x2x3	УТШС отварн. 4,65x6	256x2	181	141	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Навай»	12047	95	НШС 3,23	УТШС 2,33x4	400x3	330	55	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	12048	95	МсШС 3,23x3	МсШС 3,23x3	400	300	60	ГОСТ 20723-89
Ткань галантерейная	12049	75	НШС 2,33	УТШС 2,33x2	394x2	391	24	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Шамси»	12050	95	McШС 2,33x4	КрШС 2,33x4	436	337	64	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая «Хамса»	12051	100	McШС 2,33x4	McШС 2,33x4	426	337	61	ГОСТ 20723-89
Атлас «Рохат»	12052	100	ШС 2,33x3	ШС 2,33x3	796	389	65	ГОСТ 20723-89
Креп-шифон	12053	100	McШС 2,33x3	КрШС 2,33x3	426	360	48	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	12054	115	McШС 3,23x2	McШС 3,23x2	386	380	37	ГОСТ 20723-89
Ткань «Заря»	12055	140	ПрШ 100,0	ПрШ 100,0	128	106	238	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	12056	95	McШС 2,33x3	McШС 2,33x3	401	360	41	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	12057	100	Осн.ШС 2,33x4	Осн.ШС 2,33x4	382	332	49	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аида»	12058	110	McШС 3,23x2	McШС 3,23x2	400	365	39	ГОСТ 20723-89
Ткань платьевая	12059	95	НШС 2,33	ПрШ 7,1x2	402x4	279	70	ГОСТ 28253-89
3.1.3. Подгруппа жаккардовых тканей								
Ткань платьевая «Манака»	13004	120	КрШС 2,33x4	УтШС 2,33x4	522	310	66	ГОСТ 28253-89
Креп «Гульшан»	13005	100	ОснШС 2,33x3	КрШС 2,33x5	567	344	73	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	13006	120	УтШС 2,33x4	УтШС 2,33x4	382	336	53	ГОСТ 28253-89
Ткань «Азиза»	13007	100	НШС 3,23	КрШС 3,23x3	697	270	57	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.1.4. Подгруппа ворсовых тканей								
Бархат	14004	135	Ворс: ПрШ 7,1х2 Грунт ПрШ 7,1х2 Высота ворса-2мм	ПрШ 7,1х2	246	477	251	ГОСТ 7081-93
3.1.5. Подгруппа тканей специального назначения								
Газ-шифон	15001	110	МсШс 3,23	МсШС 3,23	380	380	26	ГОСТ 29088-91
Крепдешин для платков	15008	145	НШС 3,23	КрШС 2,33х4	535х4	340	54	ГОСТ 29088-91
Ткань «Газ»	15009	85	НШС 2,33	НШС 2,33	300	300	14	ГОСТ 29088-91
Газ суровый для головных платков	15010	82	І.НШС 2,33 ІІ.Мет-6% 31,3	НШС 2,33	300	300	14	ГОСТ 29088-91
Газ суровый для головных платков	15011	82	І.НШС 3,23 ІІ.Мет-5% 31,3	НШС 3,23	300	260	18	ГОСТ 29088-91

Таблица 3.2. Группа тканей из натурального шелка с другими волокнами

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.2.1. Подгруппа креповых тканей								
Ткань платьевая	21017	100	НТрац 11,0	КрШС 2,33x5	528	302	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	21019	100	НКмб: КрШС 2,33x2 НКпроф	Кр ШС 2,33x2	542	448	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Верность»	21025	90	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	КрШС 3,23x3	324	334	105	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дарьинка»	21026	90	Пр: ВШ-80% ВПЭф-20% 10,0x2	КрШС 3,23x3	323	330	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	21027	95	НШелон 4,8x2	КрШС 2,33x4	393	270	67	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Цира»	21028	100	КрШС 2,33x4	I КрШС 2,33x4 II НШелон 4,8x2	352	285	59	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	21029	110	КрШС 2,33x4	Пр х/б 10,0	360	280	56	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Волна» с эффектом жатости	21030	150	НШС 3,23	КрВис 16,6	525x2	315	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Елена»	21031	96	КрШС 1,56x2	Пр х/б 10,0	400	380	47	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	21032	100	КрШС 2,33x4	Пр х/б 15,4	348	250	68	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.2.2. Подгруппа гладьевых тканей								
Атлас	22003	85	НШС 3,23	Пр х/б 18,5	860x2	340	110	ГОСТ 29013-91
Ткань «Лирика»	22054	100	НТрац 16,6	УТШС 3,23x4	396	270	82	ГОСТ 28253-89
Ткань «Бахор»	22062	100	НАц 16,6	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	514	265	126	ГОСТ 28253-89
Ткань «Сюрприз»	22063	100	НК 5,0	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	650	264	86	ГОСТ 28253-89
Атлас «Ситора»	22065	100	ОснШС 3,23x2	НВис 16,6	790	310	90	ГОСТ 28253-89
Ткань «Бахор»	22066	100	НАц 16,6	Пр: ВШ-60% ВПЭ-40% 12,5x2	514	235	133	ГОСТ 28253-89
Ткань «Зимистон»	22073	100	Пр: ВШ-60% ВПЭ-40% 12,5x2	Спр НАц 16,6x2 НК 3,3	294	229	158	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Молодежная»	22074	70	ПрШ 100,0	Пр х/б 25,0x2	193	157	291	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Орленок»	22078	95	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	І.Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2 ІІ. НВис 13,3	268	263	91	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая детская	22079	90	ПрШ 7,1x2	НВис 13,3	294	301	84	ГОСТ 28253-89
Ткань «Незабудка»	22080	100	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	НВис 13,3	286	337	99	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная «Тополек»	22081	100	НВис сур. и краш. 13,3	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	379	243	97	ГОСТ 11518-88
Ткань «Камалак»	22082	110	НВис сур. и краш. 16,6	Млн: НВис 11,0 Прш 10,0	345	240	103	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Маико»	22083	110	НВис сур. и краш. 13,3	I. НВис. краш. 13,3 II. ПрШ 10,0x2	350	280	86	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Марине»	22084	110	НВис сур. и краш. 13,3	I. НВис. краш. 13,3 II. ПрШ 10,0x2	393	300	100	ГОСТ 28253-89
Ткань «Юность»	22086	100	I.Пр от-бел: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2 II. Нкмб 300 круч ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2 НВис краш. 13,3	НВис 13,3	268	252	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22087	110	НАц 11,0x2	I. Пр 7,1x2 II. Нфас пет.круч: ПрШ 10,0x2 ПрШ 10,0 НВис 11,0	265	240	100	ГОСТ 28253-89
Ткань «Фархад»	22088	100	НВис сур.и краш. 16.6	I. НФас пет.круч. ПрШ 10,0 НК 5,0x2 НК 5,0 II.НВис. краш. 16,6	335	165	100	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	22089	150	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	Прш 100,0	191	108	119	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дильбар»	22090	110	НВис 13,3	ПрШ 10,0x2	650	255	126	ГОСТ 28253-89
Полотно	22091	90	Пр: ВШ-60% ВПЭ-40% 12,5x2	Пр х/б 8,5	270	240	110	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	22092	90	НШелон 4,8x2	ПрШ 10,0	353	232	55	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нана»	22093	110	НВис 13,3	ПрШ 10,0	350	225	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зухра»	22094	95	Пр: ВШ-80% ВМам-20% 10,0x2	Пр: ВШ-80% ВМам-20% 10,0x2	245	230	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юбилейная»	22095	90	Пр: ВШ-80% ВМам-20% 10,0x2	Пр: ВШ-80% ВМам-20% 10,0x2	424	247	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	22096	95	НШС 2,33	НПЭ текст. 7,6	400	330	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22097	100	МсШС 2,33x3	Пр х/б 11,8x2	419	230	73	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22098	105	МсШС 2,33x3	Пр х/б 18,5	413	265	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22099	100	Осн ШС 2,33x4	Пр: ВПЭ-67% ВХ-33% 18,5	390	285	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22100	160	Осн ШС 2,33x4	Пр: ВПЭ-67% ВХ-33% 18,5	390	285	76	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	22101	95	МсШС 2,33х3	Пр х/б 11,8х2	419	230	73	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22102	95	МсШС 2,33х3	Пр х/б 18,5	413	265	73	ГОСТ 28253-89
Ткань «Салтанат»	22103	110	МсШС 3,22х3	Пр х/б 20	400	265	69	ГОСТ 28253-89
Ткань «Лайло»	22104	110	I. НВис 13,3 II Мет- 4% 31,3	ПрШ 10,0х2	665	255	133	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	22105	95	МсШС 2,33х3	Пр х/б 10,0х2	401	270	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	22105	95	МсШС 2,33х3	Пр х/б 10,0	401	280	50	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22107	95	МсШС 3,23х3	Пр: ВПЭ-67% ВХ-33% 18,5	423	276	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Космос»	22108	95	Пр: ВШ-40% ВПЭ- 60% 10,0х2	Пр: ВШ-40% ВПЭ-60% 10,0х2	267	232	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22109	95	МсШС 3,23х3	Пр Ш 7,1х2	424	245	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	22110	105	МсШС 2,33х3	Пр х/б 11,8	341	271	50	ГОСТ 28253-89
Ткань «Мечта»	22111	100	НК моно проф 2,2	Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0х2	503	219	53	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Молодежная»	22112	100	Осн ШС 2,33х4	НПЭ текстур средне- растяж. 12,0	385	290	63	ГОСТ 28253-89
Ткань	22113	95	НВис	Пр:	539	260	106	ГОСТ

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
платьевая «Гульчехра»			11,0	ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2				28253-89
3.2.3. Подгруппа жаккардовых тканей								
Ткань «Туркменская»	23010	100	Осн ШС 2,33x3	НАц 16,6x2	775	300	135	ГОСТ 28253-89
Ткань «Жемчужная»	23011	105	НАц 16,6	I.Пр: ВШ-60% ВПЭ-40% 10,0x2 II.Нац 11,0x2 III.Мет-18% 31,3	551	309	159	ГОСТ 28253-89
Ткань «Эркин»	23013	95	НВис 16,6	ПрШ 7,1x2x2	505	230	140	ГОСТ 28253-89
Ткань «Салом»	23014	90	НК 5,0x2	I.НАц 16,6 II.Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	770	562	178	ГОСТ 28253-89
Ткань «Салом»	23015	95	НК 5,0x2	I.НАц 16,6 II.Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	770	562	178	ГОСТ 28253-89
Ткань «Салом»	23016	140	НК 5,0x2	I.НАц 16,6 II.Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2	770	562	178	ГОСТ 28253-89
3.2.4. Подгруппа ворсовых тканей								
Бархат платьевый	24004	100	Ворс: НВис 13,3 Высота ворса 1,7мм грунт: КрШС 2,33x3	КрШС 2,33x2	370	420	150	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Велюр-бархат вытравной	24005	100	Ворс: НВис 13,3 Высота ворса 1,7мм грунт: КрШС 2,33x3	КрШС 2,33x2	400	430	150	ГОСТ 7081-93
Бархат	24006	70	Ворс: ПрШ 7,1x2 Высота ворса 1,7мм грунт: КрШС 2,33x3	Пр х/б 7,5x2	255	500	269	ГОСТ 7081-93
Бархат	24009	70	Ворс: Пр: ВШ-80% ВПЭ-20% 10,0x2 Высота ворса 1,7мм грунт: Пр х/б 11,8x2	Пр х/б 11,8x2	223	385	289	ГОСТ 7081-93
Бархат	24010	70	Ворс: ПрШ 7,1x2 Высота ворса 2мм Грунт: Пр х/б 7,5x2	Пр х/б 7,5x2	255	420	238	ГОСТ 7081-93
Бархат	24011	70	Ворс: ПрШ 7,1x2 Высота ворса 2мм Грунт: Пр х/б 7,5x2	Пр х/б 7,5x2	255	505	255	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Бархат в полосу платьевый	24012	100	Ворс: НВис 13,3 Высота ворса 1,8мм Грунт: КрШС 2,33х3	КрШС 2,33х2	394	439	116	ГОСТ 7081-93

Витебский государственный технологический университет

4. Ткани из искусственных нитей и из искусственных нитей с другими волокнами

Они занимают наибольший удельный вес в общем выпуске шелковых тканей. Для их выработки используют по основе и утку вискозные, ацетатные и триацетатные комплексные нити пологой, муслиновой, креповой, москреповой, фасонной круток и текстурированные нити; по утку кроме того, вискозную, хлопчатобумажную, смешанную с лавсановыми волокнами пряжу в самостоятельном виде или в сочетании с вискозными, ацетатными, капроновыми, лавсановыми комплексными нитями. Применяют различные мелкоузорчатые, крупноузорчатые, реже главные переплетения. Выпускают преимущественно набивными, а также гладкокрашеными, пестроткаными, иногда отбеленными. По сравнению с тканями из натурального шелка они более тяжелые (60-250 г/м²), менее мягкие.

Ткани креповой подгруппы могут быть и полукреповыми. Креповые ткани вырабатывают из нитей креповой и москреповой круток по основе и утку. В москреповых нитях используют вискозный креп и ацетатные или триацетатные нити пологой крутки. Полукреповые ткани вырабатывают преимущественно из искусственных нитей пологой крутки по основе и креповой или москреповой круток по утку. Поверхность этих тканей с хорошо выраженным креповым эффектом за счет применения нитей креповой и москреповой круток, а также разноусадочности вискозных и ацетатных нитей в москреповых нитях. Ткани малосминаемые, устойчивые к раздвижке. Применяют для женских платьев и блузок.

Ткани гладьевой подгруппы вырабатывают из вискозных, ацетатных, триацетатных комплексных нитей по основе и утку, иногда по утку применяют крученые и текстурированные нити. Для выработки тканей из искусственных нитей с другими волокнами по утку используют хлопчатобумажную, вискозную и смешанную пряжу, искусственные и синтетические нити в сочетании с другими волокнами и нитями, а также синтетические комплексные и текстурированные нити. Применяют полотняное, саржевые, атласные и мелкоузорчатые переплетения. Большинство тканей выпускают набивными, но бывают и гладкокрашенные и пестротканые.

Недостатками тканей из ацетатных нитей являются: невысокая стойкость к истиранию, раздвигаемость, электризуемость, склонность к появлению заломов в мокром состоянии, трудно устранимых при глажении. Однако эти ткани малосминаемы, малоусадочны. Перспективны ткани с применением полиэфирных текстурированных нитей, они износоустойчивые и формоустойчивые.

Ткани из искусственных нитей используют в качестве платьевых, блузочных, подкладочных, а ткани из искусственных нитей с другими волокнами – платьевых, блузочных, костюмных, подкладочных и сорочечных.

Подкладочные ткани по объему выпуска занимают второе место в ассортименте шелковых тканей после платьевых тканей.

Вырабатывают их преимущественно из вискозных нитей по основе и утку; вискозных нитей по основе и ацетатных, триацетатных или капроновых нитей по утку; из вискозных нитей по основе и вискозной или хлопчатобумажной пряжи по утку. Большинство подкладочных тканей вырабатывают саржевыми, сатиновыми, атласными, в последние годы – жаккардовыми, мелкоузорчатыми и полотняными переплетениями. Выпускают их, как правило, гладкокрашеными, в том числе с эффектом «шанжан» (из разноокрашенных нитей по основе и утку), иногда отбеленными и пестроткаными. Распространенные подкладочные ткани: саржа подкладочная, атласы, сатины подкладочные, сатины-дубли. Вырабатывают также ткани для предметов женского туалета (корсетные ткани, атласы, Дамассе) атласными или жаккардовыми переплетениями из комплексных вискозных нитей в основе и хлопчатобумажной, вискозной пряжей и текстурированных полиэфирных нитей в утке. Их выпускают отбеленными, гладкокрашеными и набивными. Для женского нарядного белья используют атласы из искусственных нитей по основе и утку или в утке используют комплексные или текстурированные синтетические нити.

Ткани жаккардовой подгруппы вырабатывают из искусственных (вискозных, ацетатных, триацетатных) нитей с другими волокнами. Ассортимент последних более широк и разнообразен за счет применения разнообразных нитей и пряжи в утке: хлопчатобумажной, вискозной, лавсановой, смешанной пряжи, различных фасонных, текстурированных, профилированных и металлизированных нитей. Ткани этой подгруппы вырабатывают жаккардовыми переплетениями с разнообразными мелкими и крупными ткацкими рисунками. Выпускают их гладкокрашеными и пестроткаными. Применяют преимущественно для пошива нарядной одежды.

Ткани ворсовой подгруппы представлены бархатом и плюшем. Это плотные тяжелые ткани ($270-540 \text{ г/м}^2$) с ворсом высотой от 2 до 3,7 мм. Грунт вырабатывают из крученой хлопчатобумажной пряжи, ворс может быть из вискозных и ацетатных волокон. Плюш выпускают гладкокрашеным и пестротканым, гладким и тисненым, используют также фасонное тиснение, придающее ворсу рисунок меха каракульчи. Применяют эти ткани для пошива костюмов и пальто.

Таблица 4.1 – Группа тканей из искусственных нитей

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
4.1.1. Подгруппа креповых тканей								
Креп-жоржет	31001	90	КрВис 11,0	КрВис 11,0	370	290	80	ГОСТ 28253-89
Креп-марокен	31004	100	НВис 16,6	КрВис 16,6	400	270	120	ГОСТ 28253-89
Креп с эффектом жатости	31005	90	НВис 13,3	КрВис 16,6	390	300	85	ГОСТ 28253-89
Креп «Твил»	31011	85	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	380	280	250	ГОСТ 28253-89
Креп «Украинский»	31013	100	Мкр: КрВис 16,6 НАц 16,6	Мкр: КрВис 16,6 НАц 16,6	420	350	175	ГОСТ 28253-89
Креп «Заря»	31015	90	Мкр: КрВис 13,3 НАц 16,6	Мкр: КрВис 13,3 НАц 16,6	390	300	145	ГОСТ 28253-89
Креп «Аида»	31017	100	Мкр: КрВис 16,6 НАц 16,6	Мкр: КрВис 16,6 НАц 16,6	380	300	155	ГОСТ 28253-89
Ткань «Костромичка»	31020	95	НВис 13,3	Мск: КрВис 8,4 НАц 11,0	350	280	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нарядная»	31023	100	НАц 11,0	КрАц 11,0x2	620	320	140	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Павлинка»	31025	105	НАц 11,0	КрАц 11,0x2	620	320	135	ГОСТ 28253-89
Ткань «Псковитянка»	31027	85	НВис 13,3	Мкр: КрВис 8,3 НТрац 11,1	400	210	160	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная	31028	90	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	470	290	186	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Уральская»	31033	90	НАц 11,0	Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0	405	280	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная	31035	90	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	300	250	210	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31039	95	НАц 11,0	Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0	390	230	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31040	95	НАц 11,0	Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0	400	210	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная	31042	90	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	280	210	224	ГОСТ 28253-89
ткань платьевая «Вербена»	31046	90	Мкр: КрВис 11,0 НАц 16,6	Мкр: КрВис 11,0 НАц 16,6	395	260	210	ГОСТ 28253-89
Ткань креповая	31050	90	КрВис 13,3	Млн: НВис 13,3 НАц 11,0	370	240	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лизетта»	31051	100	КрВис 11,0	НВис 11,0	440	250	85	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Арти-кул	Ши-рина, см	Наименование сы- линейная рья; плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		Поверхно- стная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	31053	105	НАц 6,7	КрАц 11,0x2	490x2	270	130	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	31054	100	НАц 6,7	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	510x2	280	127	ГОСТ 11518-88
Ткань «Арфа»	31057	95	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	480	280	180	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31058	90	НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	300x2	200	170	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31059	90	НАц 11,0x2	Мкр в 2 сл КрВис 8,4 НАц 11,0	320	200	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31063	95	НАц 11,0	Кр Ац 11,0x2	500	250	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пальма»	31066	100	Мкр в 2 сл. КрВис 8,4 НАц 11,0	Мкр в 2 сл КрВис 8,4 НАц 11,0	270	160	205	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Агуона»	31067	95	I. Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0 II. НАц 16,6	I. Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0 II. НАц 16,6	730	340	217	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Восход»	31073	90	НАц 11,0x2	Кр Гранит Вис 13,3 x2	380	230	145	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пестротканая	31078	105	НАц 11,0	Кр Гранит Ац 11,0 x2	481	248	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Клоке»	31079	100	НАц 11,0	I. НАц 16,6 II. КрВис 11,0	680	310	115	ГОСТ 28253-89
Креп-клоке	31080	100	НАц 11,0	I. НАц 16,6 II. КрВис 11,0	712	350	129	ГОСТ 28253-89
Креп-марокен	31081	100	НВис 16,6	КрВис 16,6	407	267	120	ГОСТ 28253-89
Креп-марокен	31082	100	НВис 16,6	КрВис 16,6	450	300	130	ГОСТ 28253-89
Креп-«Прима»	31083	95	Мкр: КрВис 8,4 НТрац 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НТрац 11,0	375	280	145	ГОСТ 28253-89
Ткань «Гладиолус»	31084	100	НАц 16,6	КрВис 13,3	385	260	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Невская»	31085	90	НТрац 11,0x2	Мкр: КрВис 8,4 НТрац 11,0	455	241	158	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31086	100	МсАц 11,0	Кр Гранит Ац 11,0 x2	481	248	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Весенняя»	31087	90	НАц 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	473x2	216	205	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кипарис»	31088	90	НАц 16,6	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	325x2	160	192	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Марта»	31089	90	НАц 16,6	Мкр в 2 сл. КрВис 8,4 НАц 16,6	473x2	180	247	ГОСТ 28253-89
Ткань «Восход»	31090	100	НАц 11,0x2	Кр Гранит Вис 13,3 x2	380	230	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	31091	100	НАц 11,0x2	Мкр: КрВис 11,0 НАц 11,0	400	210	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Летняя»	31092	90	НВис 16,6	Мкр: КрВис 8,4 НАц 11,0	420	270	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аэлита»	31098	100	НТрац 11,0	Мкр в 2 сл. КрВис 8,4 НТрац 11,0	513	242	155	ГОСТ 28253-89
Ткань знаменная	31101	100	НВис 16,6	КрВис 16,6	404	263	104	ГОСТ 29088-91
Ткань платьевая «Днепрянка»	31102	100	НТрац 11,0	Мкр: КрВис 8,4 НТрац 11,0	660	300	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рената»	31103	110	НТрац 11,0	Мкр в 2 сл. КрВис 8,4 НТрац 11,0	516	242	155	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лагуна»	31104	115	НТрац 11,0	Мкр: КрТрац 11,0 НТрац 11,0	493	224	103	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Эвелина»	31105	100	КрВис 11,0	КрВис 11,0	420	330	83	ГОСТ 28253-89
4.1.2. Подгруппа гладьевых тканей								
Полотно блузочное	32001	100	НВис сур. и краш. 13,3	НВис сур. и краш. 13,3	380	260	75	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	32005	100	НВис сур. и краш. 13,3	НВис сур. и краш. 13,3	580	310	100	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	32006	100	НВис сур. и краш. 13,3	НВис сур. и краш. 13,3	600	350	110	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	32007	110	НВис 16,6	I Нац 11,0x2 II НВис 16,6	433	244	118	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Спорт»	32008	100	НВис сур. и краш. 13,3	НВис сур. и краш. 13,3	630	346	129	ГОСТ 11518-88
Полотно	32012	100	НВис сур. и краш. 13,3	НВис сур. и краш. 13,3	380	260	75	ГОСТ 28253-89
Шотландка	32013	110	НВис сур. и краш. 16,6	НВис сур. и краш. 16,6	340	240	95	ГОСТ 28253-89
Шотландка	32014	100	НВис сур. и краш. 16,6	НВис сур. и краш. 16,6	340	240	94	ГОСТ 28253-89
Пике	32015	100	НВис 11,0	НВис 13,3	660	330	118	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	32036	100	МсАц 11,0	МлнАц 11,0x2	585	225	115	ГОСТ 28253-89
Тафта «Вечерняя»	32055	100	НВис 16,6	НАц 11,0x2	490	240	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Атлас-полоска»	32058	100	НАц 11,0	КрАц 11,0x2	623x2	260	152	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Абава»	32059	100	НАц 11,0	НАц 11,0	670	300	96	ГОСТ 28253-89
Ткань «Байкал»	32060	95	НВис 16,6	И. НВис 16,6 II. Спр Вис 16,6x8	380	242	230	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бахор»	32063	95	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	490	240	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вечерняя»	32065	100	НАц 11,0x2	И. НАц 11,0x2 II. Алн 55,6	410	200	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гвоздика»	32066	105	НАц 11,0	И. Эп Ац 11,0x4 II. Алн 55,6	500	300	185	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Марийка»	32073	100	НВис 8,4	НВис 11,0	755	330	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ромашка»	32080	100	НАц 11,0	НАц 11,0x2	665	210	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ранок»	32081	100	НАц 11,0	ЭпАц 11,0x4	420	170	180	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фантазия»	32089	100	НАц 11,0	НАц 11,0x2	620	230	95	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Эффект»	32091	95	НВис 13,3	НАц 16,6	630	335	130	ГОСТ 28253-89
Ткань для сувениров	32101	70	НВис 11,0	НВис 13,3	585	300	100	ГОСТ 28253-89
Атлас	32103	90	НВис 11,0	НВис 13,3	630	370	112	ГОСТ 28253-89
Атлас	32104	85	НВис 11,0	НАц 11,0	640	330	140	ГОСТ 28253-89
Атлас	32105	95	НАц 11,0	НАц 16,6	850	270	140	ГОСТ 28253-89
Сатин подкладочный	32107	95	НВис 13,3	НВис 13,3	820	300	140	ГОСТ 20272-96
Сатин подкладочный «Шанжан»	32108	100	НВис 13,3	НАц 16,6	845	293	150	ГОСТ 20272-96
Сатин подкладочный «Шанжан»	32109	100	НВис 16,6 краш	НВис 16,6 краш	470	280	125	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32112	100	НВис 11,1	НВис 13,3	730	295	101	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32113	100	НВис 11,0	НВис 16,6	880	320	140	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32114	140	НВис 11,0	НВис 16,6	930	320	140	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная «Шанжан»	32116	95	НВис 13,3	НАц 16,6	802	285	145	ГОСТ 20272-96
Кетаны	32117	41	НВис краш 13,3	НВис краш 28,6	250х2	200	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Майская»	32126	90	НАц 16,6	ГрН Ац 16,6х2	420	200	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Весна»	32129	100	НАц 11,0	НАц 11,0х2	670	245	121	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Синичка»	32133	100	НАц 11,0	НВис 11,0 НАц 11,0	491	300	82	ГОСТ 28253-89
Ткань для пляжного ансамбля	32134	100	НАц 11,0	СпрАц 6,6x3	620	340	120	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	32135	100	НВис 11,0	НАц 11,0x2	1150	300	175	ГОСТ 29013-91
Ткань подкладочная	32146	95	НВис 13,3	НАц 16,6	630	300	128	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная «Лазурь»	32163	100	НАц 11,0	НВис 16,6	620	290	115	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Миния»	32165	100	НАц 16,6	НАц 16,6	390	310	108	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32166	100	НВис 6,4	НВис 13,3	845	360	110	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Гюльшан»	32172	95	НАц 11,0	НАц 11,0x2	760	330	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нурекская»	32173	95	НАц 16,6	НАц 16,6	445	280	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная	32174	95	НАц 11,0	НАц 11,0x2	380x 2	280	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вильнюс»	32176	95	НАц 16,6	І. ЭпАц 16,6x3 ІІ. НАц 16,6	520	250	167	ГОСТ 28253-89
Ткань «Руви»	32179	100	НВис 13,3	НВис 13,3	520	280	93	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	32185	95	НВис 11,0	НВис 11,0	620	380	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Нашлайте»	32188	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	520	310	83	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32190	100	НВис 11,0	НВис 11,0	880	400	130	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Санпас»	32198	140	НВис 11,0	НАц 16,6	640	350	120	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	32199	90	НВис 13,3	НВис 13,3	445	300	98	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Date»	32203	100	НТрац 11,0	НТрац 16,6	600	290	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лаванда»	32204	100	НТрац 11,0	НТрац 22,2	600	275	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сална»	32205	100	НТрац 16,6	НТрац 11,0x3	500	175	131	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32208	100	НАц 11,0	НАц 11,0	502	318	85	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лида»	32210	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	614	335	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жайбас»	32211	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0	616	307	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Витурис»	32212	90	НТрац 11,0	НТрац 11,0	459	330	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Садуте»	32213	95	НТрац 11,0	МсТрац 16,6	430	250	80	ГОСТ 28253-89
Ткань молодежная «Виа»	32214	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0	460	360	87	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань детская «Жибуте»	32215	90	НТрац 8,4	НТрац 11,0	540	305	73	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Токио»	32217	90	НТрац 16,6	НТрац 22,2	444	290	130	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32218	100	НТрац 16,6	НВис 13,3	680	305	139	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная «Тополис»	32219	140	НВис 16,6	НВис 16,6	622	314	146	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32220	100	НВис 13,3	НАц 16,6	562	280	110	ГОСТ 20272-96
Ткань пестротканая «Малютка»	32221	90	МсАц 11,0	I. НАц 11,0x2 II. Ноб: НВис 16,6 НАц 11,0	652	197	169	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Рубинас»	32222	150	НТрац 16,6	НВис 13,3	625	291	133	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32223	100	НВис 13,3	НАц 16,6	570	280	115	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лесная песня»	32225	95	МсТрац 11,0	НТрац 16,6	590	276	104	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32226	95	НВис 11,0	НАц 16,6	560	300	109	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32227	100	НВис 13,3	НАц 16,6	560	310	117	ГОСТ 20272-96
Атлас корсетный	32228	100	НВис 13,3	НВис 22,2	835	360	200	ГОСТ 29013-91
Ткань блузочная «Водопад» (Двухслойная)	32230	95	МсАц 11,0x2	I. НВис 16,6; 11,0 II. НАц 16,6	1013	433	173	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Арти-кул	Ши-рина, см	Наименование сы-рья; линейная плотность, текс		Плотность, ко-личество нитей на 10 см		Поверхно-стная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Звездочка»	32231	95	НТрац 11,0	НВис 16,6	428	371	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32232	100	НАц 11,0x2	I. НАц 11,0x2 II. СпрАц 11,0x3	379	203	143	ГОСТ 28253-89
Ткань под-кладочная	32234	100	НВис 16,6	НАц 16,6	504	270	118	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Легенда»	32235	95	НАц 11,0	Млн Ац 11,0x2	335x 2	230	115	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лилия»	32236	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	590	310	115	ГОСТ 28253-89
Ткань «Лапки»	32238	100	НАц 11,0x2	ЭпАц 11,0x4	502	199	221	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Динара»	32239	100	НТрац 16,6	НТрац 22,2	500	260	133	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	32240	100	НВис 11,0	НВис 22,2	1150	315	173	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Пингвинас»	32241	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	372	260	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Росинка»	32242	100	МсВис 11,0	КрАц 11,0x2	505	271	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нерис»	32243	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	593	300	142	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вильнюс»	32244	90	НТрац 8,4	НТрац 11,0	950	350	108	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Саулуте»	32245	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	574	230	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юбилейная»	32246	100	НТрац 11,0	Нфас Трац 11,0x5	596	155	159	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ритас»	32247	90	НТрац 11,0	I.Ноб НТрац 16,6x2 II. НТрац 16,6	746	280	133	ГОСТ 28253-89
Ткань «Онега»	32249	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0x2	446	288	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шеридарь»	32250	95	НАц 11,0	Ноб: НВис 16,6 НАц 11,0	430	310	154	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32252	100	НВис 11,0	НАц 16,6	600	300	109	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32253	100	НВис 11,0	НАц 16,6	690	320	125	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лето»	32254	90	НАц 11,0	НАц 11,0x2	629	313	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Няндра»	32257	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	610	333	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гедра»	32258	95	НКмб: МсТрац 11,0 НВис 11,0	НТрац 16,6	270	220	157	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вифика»	32260	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0x3	500	250	132	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	32263	100	НВис 13,3	НВис 13,3	849	330	143	ГОСТ 29013-91
Ткань «Нежная»	32272	100	НВис 11,0	НВис 13,3	820	300	151	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	32273	100	НВис 11,0	НТрац 22,2	1150	300	150	ГОСТ 28253-89
Ткань «Оха»	32274	100	НТрац 11,0x2	НТрац 11,0x2	407	248	140	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Верона»	32275	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0x2	498	272	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Нямунас»	32276	100	НТрац 16,6	НФас Трац 16,6x5	505	155	160	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Добрянка»	32277	100	НВис Млн 8,4x2	Нвис 16,6	513	301	135	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32278	100	НВис краш 16,6	Нвис краш 16,6	340	240	89	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32279	100	НВис 16,6	НАц 11,0x2	525	270	137	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32281	100	НВис 16,6	Нвис 16,6	520	300	125	ГОСТ 20272-96
Ткань «Величка»	32282	100	НАц 11,0	НАц 11,0x2	546	318	129	ГОСТ 20272-96
Ткань «Платьевая»	32283	90	НТрац 11,0x2	НТрац 11,0x2	404	295	146	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Повишке»	32284	100	НТрац 16,6	Ноб Трац 16,6x2	584	325	180	ГОСТ 20272-96
Ткань «Ялта»	32285 32568	100 110	НТрац 16,6	НТрац 16,6	391	275	97	ГОСТ 20272-96
Полотно рукавное	32286	100	НВис сур и краш. 16,6	Нвис сур и краш. 16,6	345	240	94	ГОСТ 20272-96
Атлас «Ходжент»	32288	100	НВис 11,0	Нвис 16,6	790	310	132	ГОСТ 28253-89
Ткань «Оксанка»	32289	100	НАц 11,0x2	СпрАц 11,0x3	500	175	169	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32290	100	НВис 13,3	Нвис 13,3	507	305	100	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Гузал»	32292	100	НВис 13,3	МсВис 16,6	630	318	120	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32293	100	НВис 13,3	НАц 16,6	648	280	125	ГОСТ 20272-96
Ткань «Дорожка»	32294	100	МсАц 11,0	ГрНАц 11,0x2 11,0	583	254	118	ГОСТ 28253-89
Ткань «Улыбка»	32295	100	МсТрац 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НВис 11,0	497	305	120	ГОСТ 28253-89
Ткань пестротканая «Зарянка»	32296	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	450	326	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сапфир»	32299	100	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	335	240	125	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	32300	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	380	250	98	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная кретчатка	32301	100	НВис 16,6	НАц 16,6	510	260	120	ГОСТ 20272-96
Ткань «Русалочка»	32202	100	НТрац 11,0	НТрац 16,6	619	322	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32203	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0	660	353	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бахор»	32305	110	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	270	220	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32309	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0	532	319	86	ГОСТ 28253-89
Ткань «Семицветик»	32310	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	487	317	83	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань блузочная «Пингвин»	32311	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	495	280	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Свирель»	32312	100	НТрац 11,0	I. НТрац 16,6 II. НТрац 11,0x2	577	272	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ливада»	32313	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0x2	410x2	260	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Магнолия»	32314	100	НТрац 11,0	НТрац 16,6	510	300	95	ГОСТ 28253-89
Ткань «Абава»	32315	100	НАц 11,0	НАц 16,6	670	260	108	ГОСТ 28253-89
Ткань «Южаночка»	32317	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	630	321	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рутме»	32322	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6	343	300	96	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Лапкритис»	32323	100	НВис 13,3	НВис 16,6	448	310	102	ГОСТ 20272-96
Ткань «Полюшко»	32324	100	МсТрац 11,0	НТрац 11,0x2	426	256	97	ГОСТ 28253-89
Ткань «Мариша»	32327	90	МсТрац 11,0	НТрац 16,6	640	304	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32329	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	521	315	84	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Барханы»	32330	100	НВис 16,6x2	НВис 16,6	520	293	106	ГОСТ 20272-96
Ткань «Самбо»	32331	100	НТрац 16,6	I. НТрац 16,6 II. Мет 27,8	580	285	154	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32332	100	НВис 13,3	НАц 16,6	530	250	100	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас «Ходжент»	32333	100	НВис 11,0	НАц сур. или краш. 16,6	790	310	132	ГОСТ 28253-89
Ткань «Мирдза»	32334	100	НТрац 11,0	I. НТрац 16,6 II. Мет 27,8	600	270	124	ГОСТ 28253-89
Ткань рукавная	32335	100	НВис 13,3	НАц 16,6	343	240	88	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32336	100	НВис 16,6	НАц 16,6	520	270	124	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32337	100	НВис 16,6	НАц 16,6	500	278	114	ГОСТ 20272-96
Ткань «Валентина»	32338	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	540	240	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лето»	32339	100	НАц 11,0	НАц 11,0x2	629	313	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32340	100	НТрац 11,0x2	НТрац 11,0x2	404	295	146	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32342	100	НВис 11,0	НАц 16,6	512	320	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	32343	100	НАц 11,0	НАц 16,6	589	292	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32345	100	НВис 16,6	НАц 11,0X2	440	250	118	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32346	100	НВис 16,6	НАц 16,6	450	271	113	ГОСТ 20272-96
Ткань «Ялта»	32347	150	НТрац 16,6	НТрац 16,6	389	275	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32348	100	НАц 11,0	НАц 16,6	510	300	98	ГОСТ 28253-89
Ткань «Весна»	32350	95	НАц 11,0	НАц 11,0	445	325	73	ГОСТ 28253-89
Ткань «Лия»	32351	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	510	320	85	ГОСТ 28253-89
Ткань «Сон-Куль»	32353	100	НАц 16,6	НАц 16,6	378	237	89	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Нежность»	32354	100	НАц 11,0	НАц 16,6	570	247	89	ГОСТ 28253-89
Ткань «Ручеек»	32355	110	НАц 11,0	НАц 16,6	494	290	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32356	100	НАц 11,0x2	НАц 11,0x2	200	420	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Эглуте»	32357	100	НКмб: МсТрац 16,6 НТрац 16,6	НКмб: МсТрац 16,6 НТрац 16,6	325	196	176	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32358	100	НВис 13,3	НАц 16,6	515	280	110	ГОСТ 20272-96
Ткань «Перлина»	32359	90	МсТрац 11,0	НТрац 16,6	704	294	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лилия»	32360	90	НАц 16,6	НАц 16,6	440	290	114	ГОСТ 28253-89
Ткань «Валенсия»	32361	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0x2	516	296	130	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32363	100	НВис 13,3	НВис 13,3	640	310	117	ГОСТ 20272-96
Ткань «Коприна»	32365	100	НАц 11,0	НАц 11,0	465	320	76	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дойна»	32366	100	НАц 11,0	СпрАц 11,0x3	480	245	138	ГОСТ 28253-89
Ткань «Регистан»	32369	100	НАц 16,6	НАц 16,6	504	267	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Домино»	32371 32519 32575	100 105 140	НТрац 11,0	НТрац 11,0	516	340	84	ГОСТ 20272-96
Ткань «Ласка»	32372	105	МсАц 11,0	Млн: КрВис 8,4 НТрац 11,0	724	246	184	ГОСТ 20272-96
Ткань «Ешлик»	32373	100	НАц 11,0	НАц 16,6	460	273	75	ГОСТ 20272-96
Ткань «Весна»	32375	100	НАц 11,0	НАц 11,0	445	325	80	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная	32377	100	НВис 13,3	НВис 13,3	512	279	105	ГОСТ 20272-96
Ткань «Катюша»	32378	90	НВис 16,6	НВис 16,6	390	300	114	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32379	110	НВис 13,3	НВис 13,3	507	305	100	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32380	140	НВис 13,3	НВис 13,3	507	305	100	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Белинка»	32381	100	НАц 16,6	НАц 16,6	456	230	103	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Свирнялис»	32382	110	НВис 13,3	НВис 13,3	450	342	100	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ручеек»	32383	100	НАц 16,6	НАц 16,6	510	275	120	ГОСТ 28253-89
Ткань «Салкын»	32384	100	НАц 11,0	НАц 16,6	446	286	86	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Сленис»	32385	140	НВис 13,3	НВис 13,3	640	345	119	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32386	110	НВис 13,3	НАц 13,3	514	295	113	ГОСТ 20272-96
Атлас корсетный	32388	100	НВис 13,3	НАц 16,6	750	330	148	ГОСТ 29013-91
Ткань подкладочная	32389	110	НВис 13,3	НВис 13,3	529	297	105	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32390	100	НВис 13,3	НВис 13,3	500	304	97	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Воржелейка»	32391	100	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	455	284	97	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32392	100	НВис 11,0	НАц 11,0	640	290	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	32393	100	НАц 16,6	НАц 16,6	520	280	121	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная	32395	110	НВис 13,3	НАц 16,6	512	280	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Леся»	32396	95	НАц	НАц	526	320	87	ГОСТ 28253-89
	32465	100	11,0	11,0				
	32467	110						
	32505	140						
Полотно полосатое	32398	110	НВис 13,3	НВис 13,3	380	260	75	ГОСТ 28253-89
Атлас	32399	140	НВис 13,3	НАц 11,0	641	324	113	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Агра»	32403	110	НАц 11,0	НАц 16,6	515	340	106	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	32404	110	НАц 11,0	НАц 16,6	539	287	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бегония»	32407	95	НАц 13,3	НАц 13,3	516	296	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Голубка»	32408	110	НАц 11,0	НАц 13,3	591	315	97	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Ладушки»	32413	100	НАц 11,0	НАц 11,0	508	317	82	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32414	110	НВис 13,3	НВис 13,3	509	302	99	ГОСТ 20272-96
Кетаны	32416	41	I.НВис краш. 13,3 II.НАц сур. и краш. 16,6	НАц краш. 16,6x2	260x2	192	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лазурная»	32417	100	НАц 11,0	НАц 11,0	509	347	75	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32419	110	НВис. краш. 13,3	НВис. краш. 13,3	502	309	98	ГОСТ 20272-96
Ткань для фирменных этикеток	32420	95	НТрац 11,0	НТрац 11,0	649	420	106	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Магколия»	32424	110	НТрац 11,0	НТрац 16,6	510	300	95	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32430	110	НВис 13,3	НАц 16,6	447	292	100	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32432	140	НВис 13,3	НАц 16,6	512	280	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Черкашанка»	32433	100	НАц 16,6	НАц 16,6	476	273	118	ГОСТ 28253-89
	32466	140						
Ткань платьевая «Конвалия»	32435	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	510	284	96	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32436	100	НВис сур. и краш. 13,3	НАц 16,6	510	284	96	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32438	100	НВис 11,0	НАц 13,3	738	325	117	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32441	110	НВис 13,3	НВис 16,6	544	315	116	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ромашка»	32443	100	НАц 11,0	НАц 11,0	508	290	82	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32448	100	НВис 13,3	НАц 13,3	515	305	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	32451	110	НАц 11,0	НАц 11,0	620	290	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нашлайте»	32454	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	520	310	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Домино»	32455	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	516	335	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Маричка»	32468	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	512	315	102	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	32470	105	НАц 16,6	НАц 16,6	514	275	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32471	105	НАц 13,3	НАц 16,6	509	286	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Суздальчанка»	32472	100	НАц 11,0	І.НАц 16,6 ІІ.НАц 31,3	636	267	115	ГОСТ 28253-89
Атлас	32475	100	НВис 13,3	НАц 16,6	640	324	113	ГОСТ 29013-91
Атлас одеяльный	32476	100	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	640	271	119	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Гренада»	32476	100	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	549	252	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Варпялис»	32481	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	429	321	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Павасарис»	32482	100	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	340	252	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фацелия»	32486	100	НАц 11,0	НАц 11,0x2	600	260	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32487	110	НАц 11,0	НАц 11,0	509	347	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алсу»	32491	100	НАц 11,0	НАц 11,0	452	324	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аленка»	32492	100	НАц 11,0	НАц 11,0	516	320	83	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32493	110	НВис краш или сур 16,6	НВис краш или сур 16,6	512	270	120	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32494	110	НВис 13,3	НВис 16,6	512	290	114	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32495	110	НВис 13,3	НВис 16,6	515	280	104	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Марсианка»	32496	105	НАц 11,0	НАц 16,6	550	252	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нерис»	32498	110	НТрац 11,0	НТрац 16,6	514	295	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ивушка»	32501	100	НАц 11,0	НАц 11,0	562	306	82	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Мара»	32504	140	НВис 13,3	НВис 13,3x2	742	241	154	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	32506	140	НАц 16,6	НАц 16,6	514	275	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мариола»	32507	110	НАц 11,0	НАц 11,0	513	328	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Любава»	32508 32509	100 110	НАц 11,0	НАц 11,0	673	315	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юность»	32510 32511	100 110	НАц 11,0	НАц 16,6	507	285	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Маргиланка»	32512	100	НАц 11,0x2	НАц 11,0x2	264	230	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Весма»	32513	85	НАц 11,0	НАц 11,0	445	325	73	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Метелинка»	32515	105	НАц 11,0	НАц 16,6	552	286	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Горлинка»	32516	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	509	330	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Домино»	32519 32575	105 140	НТрац 11,0	НТрац 11,0	516	340	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полянка»	32520	105	НАц 11,0	НАц 11,0	520	330	87	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Рада»	32522	100	НАц 11,0	НАц 11,0	488	320	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нафиса»	32525	95	НАц 16,6	НАц 16,6	525	245	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Товуз»	32526	95	НАц 16,6	НАц 16,6	402	260	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Виора»	32531	100	НАц 11,0	НАц 16,6	520	295	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фируза»	32532	100	НАц 11,0	НАц 11,0	518	316	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Веснянка»	32533	100	НАц 11,0	НАц 6,7x2	510	307	85	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32534	100	НВис 13,3	НВис 11,0	640	380	118	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32535	110	НВис 13,3	НВис 13,3	510	295	100	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Луминица»	32538	110	НАц 11,0	НАц 11,0	590	353	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Албиница»	32539	110	НАц 13,3	НАц 13,3	505	328	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сон-Куль»	32540	105	НАц 16,6	НАц 16,6	378	237	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Любава»	32542	95	НТрац 11,0	НТрац 16,6	630	325	114	ГОСТ 28253-89
Шотландка	32545	95	НВис сур и краш 16,6	НВис сур и краш 16,6	340	24	95	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Варя»	32546	110	НАц 11,0	НАц 16,6	512	300	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юрмала»	32549	100	НТрац 16,6	НТрац 16,6 П.Мет-15% 25,0	500	280	127	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Волна»	32551	100	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	424	265	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Агра»	32553	140	НАц 11,0	НАц 16,6	515	340	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бегония»	32553	110	НАц 13,3	НАц 13,3	516	296	92	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32555	140	НВис 13,3	НВис 13,3	519	298	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Рябинка»	32556	110	НАц 11,0	НАц 11,0	588	346	87	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32558	110	НВис 11,0	НВис 13,3	556	290	90	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Флейта»	32560	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	519	345	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сальвия»	32562	105	НАц 11,0	НАц 13,3	560	301	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жилдыз»	32563	100	НАц 11,0	НАц 13,3	457	297	78	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32564	100	НВис 13,3	НВис 13,3	524	295	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лето»	32565	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	511	336	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бережки»	32566 32570	100 110	НАц 11,0	НАц 11,0	596	296	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мариола»	32567	140	НАц 11,0	НАц 11,0	513	328	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Арктика»	32569	95	МсАц 11,0	МсАц 11,0	538	300	91	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вероника»	32571	110	НАц 11,0	НАц 8,4	455	400	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Загадка»	32572	95	НАц 11,0	I.НАц 11,0 II.НАц краш 11,0	504	270	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Василек»	32573	95	НАц 11,0	НАц 16,6	503	327	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Акмена»	32574	100	НКмб: НТрац 11,0 МсТрац 11,0	I.Нфас Трац (16,6+22,2)х2 II.НКмб: НТрац 11,0	385	172	240	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Маргаритка»	32576	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	512	312	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бирюсинка»	32577	110	НАц 11,0	НАц 11,0	455	340	84	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Ванагас»	32578	110	НВис 13,3	НВис 13,3	600	310	114	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Спатканне»	32579	140	НАц 11,0	НТрац текстур 22,2	485	285	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нейва»	32580	140	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	490	285	114	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32581	110	НВис 11,0	НВис 11,0	736	349	111	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Виора»	32582	110	НАц 11,0	НАц 16,6	520	295	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Веялис»	32583	100	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	387	303	75	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Спиндулис»	32584	110	НКмб: НТрац 11,0 МсТрац 16,6	НКмб: НТрац 11,0 МсТрац 16,6	250	215	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фея»	32585	100	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2	506	280	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Быстрица»	32586	110	НАц 13,3	НАц 13,3	474	320	98	ГОСТ 28253-89
	32587	140						
Ткань платьевая «Бирюза»	32588	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	527	345	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чара»	32589	110	НАц 11,0	НАц 13,3	592	330	100	ГОСТ 28253-89
Атлас платьевой	32590	110	НАц 11,0	НАц 13,3	734	360	117	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Юла»	32591	100	НВис 11,0	НВис 13,3	441	271	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Незнакомка»	32592	100	НТрац 11,0	НТрац терстур 22,2	381	258	132	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Рута»	32593	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	509	284	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Свирель»	32594	100	I. МсАц 11,0 II. ГрнАц 8,4x2	I. МсАц 11,0 II. ГрнАц 8,4x2	443	320	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дойна»	32595	100	НТрац терстур 22,2	НТрац терстур 22,2	381	258	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ия»	32596	110	НАц 11,0	НАц 16,6	520	310	100	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Таволга»	32597	110	НВис 11,0	НВис 11,0	545	345	88	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная	32598	110	НВис 13,3	НВис 13,3	510	300	103	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32599	110	НВис 13,3	НВис 16,6	512	280	109	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32600	110	НВис 13,3	НВис 13,3	640	303	115	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32601	100	НВис сур и краш 13,3	НВис 13,3	499	304	101	ГОСТ 20272-96
	32602	110						
Ткань подкладочная	32603	110	НВис 11,0	НВис 11,0	510	330	82	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Черемшина»	32604	100	НАц 11,0	МсАц 11,0	509	324	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Василинка»	32606	110	НТрац 8,4	НТрац 8,4	510	335	64	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Диана»	32607	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	426	270	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ягодка»	32608	100	НВис 11,0	НВис 11,0	544	307	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Роцца»	32610	110	НАц 11,0	НАц 11,0	515	355	90	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32612	110	НВис 11,0	НВис 11,0	556	340	93	ГОСТ 20272-96
Ткань детская «Уога»	32613	100	НВис 8,4	НВис 8,4	512	340	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дина»	32614	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	515	252	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32615	100	НАц 16,6	НАц 11,0x2	380	240	106	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Малышка»	32616	100	НВис сур и краш 13,3	НВис сур и краш 13,3	439	288	77	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Люция»	32618	105	НАц 13,3	МсАц 13,3	425	313	96	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Лужок»	32619 32620	100 110	НВис 11,0	НВис 13,3	509	326	98	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32621	110	НВис 8,4	НВис 8,4	507	387	68	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32622	110	НВис 8,4	НВис 11,0	506	340	73	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жара»	32623	100	МсТрац 16,6	I.МсТрац 16,6 II.Пласт 20,0	426	263	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мирта»	32624	140	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	545	267	116	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Ликурич»	32625	100	НВис 8,4	НВис 8,4	690	365	87	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Бережок»	32626	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	510	340	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Стрилица»	32627	140	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	493	246	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Быстрица»	32629	95	МсАц 11,0	МсАц 11,0	465	311	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Морозко»	32630	105	НАц 11,0	НТрац текстур 22,2	490	273	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зайка»	32631	95	НВис краш 16,6	I.НВис краш 16,6 II.НАц 13,3	390	290	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гутлянка»	32635	140	НАц 11,0	НАц 11,0	523	300	86	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Веснянка»	32636	100	НАц 11,0	НАц 11,0	454	296	74	ГОСТ 28253-89
Ткань «Рось»	32637	110	НАц 11,0	НАц 11,0	419	294	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Каролинка»	32638	105	НАц 11,0	НАц 13,3	552	293	92	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32639	140	НВис 13,3	НВис 16,6	512	290	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Листвянка»	32640 32641	105 110	НТрац 16,6	НТрац текстур 22,2	372	218	100	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дымок»	32642	110	НАц 11,0	НАц 11,0	510	320	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сосенка»	32644	105	НАц 13,3	НАц 13,3	515	317	100	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный «Фокушор»	32646	115	НВис 13,3	НВис 13,3	640	310	119	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Наташа»	32647 32648	100 110	НАц 11,0	НАц текстур. меланж 11,0x2	500	263	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Молодежная»	32649	110	НАц 11,0	І.НАц 11,0 ІІ.НАц краш 11,0	378	236	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Снежинка»	32650	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	378	270	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Синева»	32651 32652	105 110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	488	230	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Росьянка»	32653	140	НТрац 11,0	НТрац 11,0	545	330	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ежевика»	32654	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	497	298	114	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Буквица»	32655	100	НВис сур. и краш 16,6	1.НВис краш. 16,6 П.НАц 13,3	443	285	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лазурная»	32656	110	НАц 11,0	НАц 11,0	509	347	75	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дуплянка»	32657	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	491	254	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Асюклис»	32658	100	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	510	323	93	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32659	110	НВис краш 16,6	НВис краш 16,6	512	270	120	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32660	110	НВис 13,3	НВис 22,2	510	260	119	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32661	140	НВис 8,4	НВис 13,3	564	354	93	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32662	110	НВис 13,3	НТрац 11,0	512	330	98	ГОСТ 20272-96
	32663	140						
Ткань «Лола»	32664	100	НВис сур и краш 13,3	НВис сур и краш 13,3	455	276	93	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32665	110	НВис 13,3	НТрац 16,6	510	285	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Успех»	32667	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	625	250	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Щелкунчик»	32668	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	378	224	85	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Зигита»	32669	110	НАц 11,0	НАц 11,0	445	305	75	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Аушряле»	32670	100	НТрац 11,0	МсТрац 16,6	514	300	102	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Мухаббат»	3671	100	I.НАц 11,0 II.Плас т 20,0	I.НАц 16,6 II.Плас т 20,0	415	300	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Флора»	32672	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	443	330	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Родничок»	32673	100	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	400	290	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сирень»	32674	110	НАц 16,6	НАц 16,6	512	260	120	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный «Грация»	32675	110	НВис 13,3	НВис 13,3	730	410	145	ГОСТ 29013-91
Ткань подкладочная	32676	110	НВис 11,0	НВис 11,0	642	340	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Листок»	32677	110	НАц 11,0	НАц 11,0	524	300	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вилейка»	32678	100	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2	453	273	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32679	100	НАц 11,0	НАц 11,0	384	275	64	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ромашка»	32680 32681	100 140	НАц 11,0	НАц 11,0	522	318	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кветка»	32682	100	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	517	273	107	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Нямунелис»	32673	100	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	434	263	117	ГОСТ 28253-89
Ткань «Черемшина»	32684	105	МсАц 11,0	МсАц 11,0	521	327	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая детская «Василинка»	32685	100	НВис сур. и краш. 13,3	МсВис сур. и краш. 13,3	340	284	79	ГОСТ 28253-89
Ткань «Ласточка»	32686	110	НВис 11,0	НВис 11,0	507	333	85	ГОСТ 28253-89
Ткань «Купава»	32687	110	НВис 16,6	НВис 16,6	381	275	100	ГОСТ 28253-89
Ткань «Заря»	32688	110	НАц 11,0	НТрац текстур. 22,2	500	215	95	ГОСТ 28253-89
Ткань «Липка»	32689	110	НАц 11,0	ГрНАц 11,0x2	595	265	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вера»	32690	100	НАц 11,0	Млн: НАц 11,0 Нвис 13,3	510	280	113	ГОСТ 28253-89
	32691	110						
Ткань «Очарование»	32692	110	МсАц 11,0	МсАц 11,0	393	274	72	ГОСТ 28253-89
	32693	110						
Ткань платьевая «Нейва»	32694	110	НТрац 11,0	НТрац пневмо-компакт-ир. 11,0	453	290	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мимоза»	32695	110	МсАц 11,0	МсАц 11,0	418	326	81	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полюшко»	32696	100	НАц 11,0	НАц 11,0	513	286	86	ГОСТ 28253-89
	32697	110						
Ткань платьевая	32698	110	НАц 11,0	НАц 11,0	512	317	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нежность»	32699	110	НАц 11,0	НАц 11,0	350	305	67	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лина»	32700	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	516	318	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Васареле»	32701	110	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	348	230	94	ГОСТ 28253-89
Ткань «Жегялис»	32702	100	НТрац 11,0	НТрац 16,6	426	300	91	ГОСТ 28253-89
Ткань «Жегялис» с отделкой лаке	32702	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	426	300	91	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32703	110	НВис 13,3	НВис 16,6	502	289	96	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Пушинка»	32704	110	НАц 11,0	НАц 11,0	378	280	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пирмуне»	32705	90	МсТрац краш. 22,2	МсТрац краш. 22,2	268	202	103	ГОСТ 28253-89
Ткань «Наталка»	32705	95	НВис 11,0	МсВис 11,0	452	311	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Багрянец»	32707	100	НАц 11,0	МсАц 16,6	627	334	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Малиновка»	32708	100	НАц 11,0	НАц 11,0	439	304	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кежма»	32709	110	НТрац 16,6	НТрац 16,6	499	270	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тикереца»	32710	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	465	255	103	ГОСТ 28253-89
Атлас «Мухаббат»	32711	100	НВис 11,0	НВис краш 13,3	632	360	114	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32712	110	НВис 13,3	НВис 13,3	511	302	102	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Маргиланка»	32713	110	НАц 11,0x2	НАц 11,0x2	264	230	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Навруз»	32714	110	НТрац 16,6	НТрац 16,6	388	258	98	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32715	140	НВис 11,0	НТрац 16,6	514	292	114	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32716	100	НВис 13,3	НВис 13,3	516	256	103	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32717	140	НВис 13,3	НАц 16,6	513	290	114	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32718	110	НВис 13,3	НАц 16,6	510	230	99	ГОСТ 20272-96
Ткань «Купалинка»	32719	100	НАц 11,0	НАц 11,0	465	332	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Резеда»	32720	100	НАц 11,0	НАц 16,6	510	273	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Талица»	32721	110	НТрац 11,0	НТрац пневмо-компакт-ир. 11,0	378	293	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Маританна»	32722	100	НТрац 11,0	СпрАц 11,0x3	504	230	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Надежда»	32723 32724	100 110	НАц 11,0	НАц текстур. 6,7x3	510	250	93	ГОСТ 28253-89
Ткань «Ирга»	32725	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2	494	198	93	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32726	100	НВис 13,3	НТрац 16,6	510	285	108	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32727	140	НВис 13,3	НАц 11,0	509	327	108	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Дубравушка»	32728	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	445	318	82	ГОСТ 28253-89
Атлас платьевый	32729	100	НАц 11,0	МсАц 13,3	735	328	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Искринка»	32730	105	НТрац 11,0	НТрац 11,0	463	270	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Калинка»	32731	100	НАц 11,0	МсАц 11,0	515	325	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	32732	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	634	350	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нара»	32733 32734	100 110	НАц 11,0	НАц текстур. меланж. 11,0x2	512	192	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Восточная»	32735	100	НАц 11,0	НАц 11,0	590	331	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Айкан»	32736	110	НАц 11,0	НАц 11,0	440	325	79	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32727	140	НВис 13,3	НТрац 16,6	510	285	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Хуршед»	32738	100	НАц 11,0	НАц 11,0	445	247	69	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32739	100	НВис 11,0	НВис 11,0	510	309	85	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32740	110	НВис 13,3	НАц 11,0	510	330	96	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Чайка»	32741	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	411	290	71	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вишенка»	32742	100	НАц	НТрац	513	347	75	ГОСТ 28253-89
	32743	110	11,0	пневмокомпактир. 11,0				
Ткань подкладочная	32744	100	НВис 13,3	НВис 16,6	507	291	110	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32745	110	НВис 13,3	НТрац 16,6	514	295	114	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32746	110	НВис 11,0	НТрац 16,6	514	295	100	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32747	110	НВис 13,3	НВис 11,0	398	274	78	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Жок»	32748	100	НАц 11,0	НАц 11,0	510	315	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лидия»	32749	95	НАц 11,0	НАц 11,0	460	276	76	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32750	110	НВис 13,3	НВис 11,0	860	344	142	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Дашенька»	32751	110	НАц 11,0	НАц 13,3	509	298	88	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32752	110	НВис 13,3	НТрац пневмосоед. 16,6	511	290	107	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Сима»	32753	100	НАц	НАц	510	284	73	ГОСТ 28253-89
	32754	110	11,0	11,0				
Ткань платьевая «Ласточка»	32755	100	НАц	НАц	517	290	80	ГОСТ 28253-89
	32756	110	11,0	11,0				
Ткань платьевая «Алина»	32757	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	438	297	78	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вега»	32758	100	МсТрац 16,6	I.МсТрац 16,6 II.Пласт 20,0 (15,4%)	429	303	125	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Банга»	32759	100	I.НТрац 11,0 II. МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	558	326	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гявре»	32760	110	НТрац 11,0	МсТрац 16,6	513	274	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лужок»	32761	100	НТрац 11,0	МсТрац 11,0	499	305	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Раса»	32762	110	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	263	213	81	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Нявежис» (обработана пастой для получения матовых узоров)	32763	110	НВис 13,3	НВис 13,3	436	320	96	ГОСТ 20272-96
Атлас «Фестивальный»	32764	100	НВис 11,0	НВис 11,0	594	332	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полина»	32765	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	386	320	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32766	110	НАц 11,0	НАц 11,0	514	255	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зоренька»	32767	100	НАц 11,0	НАц 11,0	507	325	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шафа»	32768	100	МсАц 11,0	МсАц 11,0	420	250	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лида»	32769	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	410	275	70	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ася»	32770	105	НТрац 11,0	НТрац 11,0	344	270	63	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Трембита»	32771	105	НТрац 8,4	НТрац 8,4	637	390	80	ГОСТ 28253-89
Ткань «Азалия»	32772	110	НАц 11,0	НАц 11,0	519	273	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мальва»	32773	110	НАц 11,0	НАц 11,0	385	315	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алтынай»	32774	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	450	320	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Карима»	32775	110	НАц 11,0	НАц 11,0	390	255	69	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Оленька»	32776	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	378	260	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32777	100	НВис 11,0	НВис 13,3	389	283	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мигла»	32778	110	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	483	296	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Камелия»	32779	105	НАц 11,0	НАц 11,0	549	317	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Смеричка»	32780	105	НАц 11,0	МсАц 11,0	550	291	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кудесница»	32781	100	МсАц 13,3	НАц 13,3	339	212	67	ГОСТ 28253-89
	32782	110	13,3	13,3				
Ткань платьевая «Фантазия»	32783	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	298	286	61	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	32784	140	НВис 13,3	НАц 16,6	583	275	117	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная	32785	110	НВис 13,3	НТрац пневмосоед 16,6	424	258	93	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ярославна»	32786	105	МсАц 11,0	МсАц 13,3	451	276	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32787	110	МсАц 11,0	МсАц 11,0	384	300	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Каренга»	32788	140	НАц 11,0	НАц 11,0	525	354	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Камея»	32789	140	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2	498	267	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рада»	32790 32791	100 110	НАц 11,0	НТрац текстур. 22,2	375	244	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лена»	32792	100	НАц 11,0	МсАц 11,0	375	300	68	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32793	110	НВис 11,0	НВис 13,3	511	300	91	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32794	110	НВис 13,3	НВис 13,3	507	270	90	ГОСТ 20272-96
Атлас	32795	100	НАц 11,0	НАц 11,0	750	335	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гамма»	32796	110	НАц краш. 11,0	НАц 11,0	440	305	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Белоснежка»	32797	105	МсАц 11,0	I. МсАц 11,0 II. Мет-8 % 31,3	426	288	80	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32798	100	I. НВис 11,0 II. НВис 13,3	НВис 13,3	385	263	72	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Березка»	32799	110	НАц 11,0	НАц 11,0	379	330	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шабода»	32800	95	НАц 11,0	НАц 11,0	332	273	62	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32801	110	НВис 11,0	НВис 13,3	420	240	75	ГОСТ 20272-96
Атлас «Хушбахт»	82802	100	НВис 11,0	НАц 11,0	600	333	96	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32804	110	НВис 8,4	НВис 11,0	508	320	72	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32805	110	НВис 11,0	НВис 13,3	399	260	74	ГОСТ 20272-96
Ткань «Звездочка»	32806	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	446	248	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фацелия»	32807	110	НАц 11,0	НАц 11,0x2	600	260	114	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дубок»	32808	100	НАц 16,6	МсАц 11,0	350	210	77	ГОСТ 28253-89
Ткань «Жизель»	32809	110	МсТрац 11,0	І.НТрац 11,0 ІІ.Мет-4 % 31,3	408	215	66	ГОСТ 28253-89
Ткань «Юлона»	32810 32811	100 110	МсАц 11,0	МсАц 11,0	439	279	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Атена»	32812	110	НТрац 11,0	НТрац 8,4	440	375	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жвангутис»	32813	110	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	299	284	94	ГОСТ 28253-89
Ткань «Крегждуте»	32814	100	І.МсТрац 11,0 ІІ.Пласт. -2,9 % 20,0	МсТрац 11,0	400	310	80	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Белоснежка»	32815	100	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	390	280	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гулюз»	32816	95	НАц 11,0	НАц 11,0	455	295	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рамонка»	32817	100	НТрац 11,0	НТрац 11,0	378	306	70	ГОСТ 28253-89
Ткань «Жасмин»	32818	100	НАц 16,6	МсАц 11,0	350	248	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дорожка»	32819	105	НТрац 11,0	МсТрац 8,4	375	290	63	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лакме»	32820	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	484	325	80	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32821	110	НВис 13,3	НВис 13,3	519	298	108	ГОСТ 202727-96
Ткань подкладочная	32822	110	НВис 11,1	НВис 13,3	615	315	104	ГОСТ 202727-96
Ткань платьевая	32823	100	I. НАц 11,0 II. Мет-0,4% 17,2	МсАц 11,0	440	300	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32824	110	I. НАц 11,0 II. Мет-0,4% 17,2	НАц 11,0	448	300	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32825	100	НАц 11,0	I. НАц 11,0 II. Мет-13% 31,3	636	293	105	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Чинара»	32826	110	НАц 11,0	МсТрац 11,0	446	257	73	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полянка»	32827	110	НВис 13,3	НВис 13,3	378	247	81	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32828	100	НВис 13,3	НВис 13,3	730	325	121	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Огонек»	32829	110	НТрац 11,0	МсТрац 11,0	379	236	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Романтика»	32830 32831	100 110	НВис 11,0	НВис 11,0	395	295	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иванна»	32832	110	НАц 11,0	МсАц 11,0	395	291	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	32833 32834	100 110	МсАц 11,0	НАц 11,0	391	287	68	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ауксуола»	32835	100	МсТрац 11,0	І. МсТрац 11,0 ІІ. Пласт-14,4% 20,0	340	276	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лада»	32836	110	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	384	320	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Павлинка»	32837	110	МсАц 11,0	МсАц 11,0	408	300	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ручеек»	32838	110	НАц 11,0	НАц 11,0	508	304	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Даная»	32839	105	МсТрац 11,0	І. МсТрац 11,0 ІІ. НТрац 11,0	430	265-285	74	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32840	140	НВис 13,3	НВис 13,3	515	310	98	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Митува»	32841	100	МсТрац 11,0	МсТрац 16,6	387	277	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная «Сияние»	32842	105	МсТрац 11,0	I.МсАц 13,3 II. Мет-3,4% 31,3	448	281	82	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32843	100	НВис 13,3	НВис 13,3	400	290	83	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Арфа»	32844	110	I.МсТрац 11,0 II. Пласт-2% 20,0	НТрац 11,0	487	345	86	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	32845	110	НВис 13,3	НВис 13,3	700	312	125	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Дусти»	32846	100	I.МсТрац 11,0 II. Мет-5,1% 31,3	НВис 11,0	552	320	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Блюз»	32847	110	МсТрац 11,0	I.МсТрац 11,0 II. Пласт-5% 20,0	376	260-338	72	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	32848	110	НВис 13,3	НВис 13,3	630	315	116	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	32849	110	НВис 11,0	НВис 11,0	513	345	93	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Мелодия»	32850	110	НТрац 11,0	МсТрац 11,0	378	300	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Свитанок»	32852	110	НТрац 11,0	НТрац 11,0	422	335	78	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	32853	110	НВис 13,3	НВис 13,3	640	380	118	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
4.1.3. Подгруппа жаккардовых тканей								
Альпак	33002	95	НВис	НАц	510	230	100	ГОСТ 28253-89
	33003	140	13,3	16,6				
Альпак	33004	95	НВис	НАц	510	290	130	ГОСТ 28253-89
			13,3	11,0x2				
Дудун	33005	70	НВис	НВис	470	220	96	ГОСТ 28253-89
			13,3	16,6				
Шине-индухун	33006	70	НВис	НВис	810	340	148	ГОСТ 28253-89
			11,0	16,6				
Дамассе	33007	100	НВис	I. НВис	800	261	190	ГОСТ 29013-91
			13,3	16,6x2 II. НАц 16,6				
Муар жаккардовый	33012	95	НВис	НАц	510	280	127	ГОСТ 28253-89
			16,6	16,6				
Тафта «Алмаз»	33017	120	НВис	I. НВис	750	250-310	160	ГОСТ 28253-89
	33018	105	13,3	16,6 II. Алн. 55,6				
Ткань платьевая	33059	105	I. НВис	НАц	650	320	224	ГОСТ 28253-89
			13,3 II. Мкр: КрВШ 16,6 НАц 11,0x2	11,0x2				
Атлас одеяльный	33073	160	НВис	НВис	600	350	119	ГОСТ 29013-91
			11,0	16,6				
Ткань «Черемушки»	33079	110	НАц	НАц	510	360	170	ГОСТ 28253-89
			11,0x2	16,6				
Ткань «Черемушки» с лацением	33080	110	НАц	НАц	510	360	170	ГОСТ 28253-89
			11,0x2	16,6				
Ткань подкладочная	33121	100	НВис	НВис	817	357	102	ГОСТ 20272-96
			8,4	11,0				
Альпак	33131	95	НАц	НАц	510	215	110	ГОСТ 28253-89
			16,6	16,6				
Альпак	33138	110	НВис	НАц	510	230	100	ГОСТ 28253-89
			13,3	16,6				
Атлас для халатов	33144	95	НВис	НТрац	816	270	189	ГОСТ 28253-89
			13,3	16,6x2				

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Альпак	33151	120	НВис 13,3	НАц 16,6	520	220	120	ГОСТ 28253-89
Альпак	33152	120	НВис краш 13,3	НАц 16,6	510	230	100	ГОСТ 28253-89
Ткань «Серебристая»	33153	110	НТрац 16,6	И.НТрац 16,6 II.Мет-25% 31,3	637	285	160	ГОСТ 28253-89
Ткань жаккардовая «Греми»	33157	120	НВис краш. 13,3	НАц краш. 16,6	777	277	134	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чинара»	33167	110	НАц 16,6	И. НАц 16,6 II. Мет-27 % 27,8	630	305	162	ГОСТ 28253-89
Атлас «Батыр»	33168	98	НВис 13,3	И. НАц 16,6x2 II. НВис 16,6	766	365	188	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33169	110	НВис 13,3	НВис 13,3	612	331	114	ГОСТ 20272-96
Ткань «Айна»	33170	110	НАц 16,6	НАц 16,6	514	284	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Каунас»	33171	110	МсТрац 16,6	МсТрац 16,6	780	278	177	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	33172	115	НВис 11,0	НВис 16,6	610	360	119	ГОСТ 29013-91
Ткань одеяльная «Рамибе»	33173	115	НВис 13,3	И. НВис 13,3 II. НВис 13,3	770	360	141	ГОСТ 29013-91
Ткань «Гузал»	33174	105	НВис 13,3	И. НАц 16,6 II. Мет-24 % 31,3	675	225	135	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Свируклис»	33175	105	НТрац 11,0	МсТрац 11,0	618	305	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ниссо»	33176	95	НАц 11,0	НАц 16,6	510	301	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Улыбка»	33177	95	НАц 11,0	МсАц 11,0	510	281	81	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Виеклис»	33178 33179	110 100	НВис 13,3	НВис 13,3	645	305	120	ГОСТ 20272-96
Ткань платьево-костюмная	33180	110	НАц сур или краш 16,6	НАц сур или краш 16,6	513	308	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зарянка»	33181	120	НАц 11,0	І.НАц сур или краш 11,0 ІІ.Пласт 20	774	340	132	ГОСТ 28253-89
Атлас	33182	110	НВис 13,3	НТрац 16,6x2	770	319	206	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рассвет»	33183	95	НАц 16,6	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	510	287	138	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Квиточка»	33184	110	МсТрац 11,0	НТрац 11,0	581	340	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пылинка»	33185	110	МсВИС 8,4	МсАц 11,0	513	344	80	ГОСТ 28253-89
Ткань «Ойперча»	33186	100	НАц 16,6	І.НАц 16,6 ІІ.Мет-40% 31,3	498	180	126	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Джамиля»	33187	110	НАц 16,6	НАц 16,6	635	280	136	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33188	100	НВис 13,3	НВис 13,3	510	330	111	ГОСТ 20272-96
Атлас	33189	95	НВис 13,3	НАц 16,6x2	777	318	207	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Уосис»	38190	110	НВис 13,3	НВис 13,3	531	340	102	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лива»	33191	100	НТрац 11,0	МсТрац 11,0	600	280	90	ГОСТ 28253-89
Ткань «Юлдуз»	33192	95	НАц 16,6	I.НАц 11,0 II.Мет-26% 31,3	510	225	123	ГОСТ 28253-89
Альпак	33193	120	НВис 13,3	НАц 16,6	390	260	90	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33194	120	НВис 13,3	НВис 13,3	612	331	114	ГОСТ 20272-96
Атлас халатный	33195	105	НАц 16,6	НАц 16,6x2	779	259	200	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно-платьевая «Вера»	33196	110	НВис сур и краш 16,6	НАц сур и краш 16,6	513	398	143	ГОСТ 28253-89
Альпак	33197	100	НВис 13,3	НАц 16,6	510	230	100	ГОСТ 28253-89
Ткань одеяльная	33198	100	НВис 16,6	НВис 16,6	531	300	130	ГОСТ 29013-91
Альпак	33199 33200	100 115	НВис краш. 13,3	НАц краш. 16,6	510	230	104	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33201	95	НВис 13,3	НВис 11,0	854	350	143	ГОСТ 20272-96
Альпак	33202	100	НВис 16,6	НАц 11,0x2	510	230	130	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас халатный	33203	90	НАц 16,6	НАц 16,6x2	779	259	200	ГОСТ 28253-89
Альпак	33204	100	НАц 16,6	НАц 16,6	510	215	110	ГОСТ 28253-89
Альпак	33205	110	НВис 13,3	НАц 16,6	510	230	100	ГОСТ 28253-89
Альпак	33206	110	НАц 16,6	НАц 16,6	510	215	110	ГОСТ 28253-89
Атлас костюмно-платьевый	33207	110	НВис 13,3	НАц 16,6	770	369	159	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Каролина»	33208	100	НАц краш. 11,0	I. НАц краш. 11,0 II. Мет- 3% 25,0	610	345	92	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33209	110	НВис 8,4	НВис 13,3	743	330	101	ГОСТ 20272-96
Атлас халатный	33210 33219	95 135	НАц 16,6	НАц 16,6x2	779	256	200	ГОСТ 28253-89
Атлас «Таджикистан»	33211 33218	95 135	НАц 16,6	I. НАц 16,6x2 II. НВис краш. 13,3	765	515	190	ГОСТ 28253-89
Ткань «Гульнара»	33212 33213 33227	100 95 150	НАц 16,6	НАц 16,6	510	265	122	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	33214	100	НВис 13,3	НВис 13,3	615	355	126	ГОСТ 20272-96
Ткань «Хара»	33215	160	I. НВис 16,6x2 II. Мет 27,8	НВис 16,6	377	360	185	ГОСТ 28253-89
Ткань вискозная	33216	160	НВис 16,6x2	НВис 16,6	378	358	195	ГОСТ 28253-89
Альпак	33217 33220	90 140	НВис 13,3	НАц 16,6	510	230	100	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	33221	100	НВис 13,3	НВис 16,6	768	325	147	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вия»	33222	95	НТрац 11,0	I.НТрац 11,0 II.Мет-22 % 17,4	640	320	109	ГОСТ 28253-89
Альпак	33223	150	НВис 13,3	НАц 16,6	510	230	100	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	33224	110	НВис 13,3	НАц 16,6	593	308	119	ГОСТ 29013-91
Ткань одеяльная	33225	110	НВис 13,3	НВис 13,3	635	305	120	ГОСТ 29013-91
	33226	150	НВис 13,3	НВис 13,3				
Ткань платьевая «Гулистон»	33228	110	НАц 16,6	НВис 13,3	630	330	140	ГОСТ 28253-89
4.1.4. Подгруппа ворсовых тканей								
Плюш	34001	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 22,2	230	400	280	ГОСТ 7081-93
Плюш	34002	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 16,6	230	400	242	ГОСТ 7081-93
Плюш	34003	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 22,2	230	400	316	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	34004	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 16,6	230	400	298	ГОСТ 7081-93
Плюш	34005	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 4 мм	НВис 22,2	230	400	323	ГОСТ 7081-93
Плюш	34006	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 4 мм	НВис 16,6	230	400	280	ГОСТ 7081-93
Плюш	34007	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 4 мм	НВис 22,2	230	400	370	ГОСТ 7081-93
Плюш	34008	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 4 мм	НВис 16,6	230	400	352	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Бархат	34009	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 22,2	230	400	233	ГОСТ 7081-93
Бархат	34010	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 16,6	230	400	195	ГОСТ 7081-93
Бархат	34011	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 22,2	230	400	251	ГОСТ 7081-93
Бархат	34012	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 16,6	230	400	223	ГОСТ 7081-93
Бархат	34013	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 22,2	230	400	251	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текст		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Бархат	34014	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 16,6	230	400	214	ГОСТ 7081-93
Бархат	34015	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 22,2	230	400	279	ГОСТ 7081-93
Бархат	34016	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 16,6	230	400	260	ГОСТ 7081-93
Плюш	34017	135	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 22,2	230	400	280	ГОСТ 7081-93
Плюш	34018	145	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 16,6	230	400	242	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	34019	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 22,2	230	400	316	ГОСТ 7081-93
Плюш	34020	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 16,6	230	400	298	ГОСТ 7081-93
Плюш	34021	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 22,2	230	400	323	ГОСТ 7081-93
Плюш	34022	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,5 мм	НВис 16,6	230	400	280	ГОСТ 7081-93
Плюш	34023	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 4,0мм	НВис 22,2	230	400	370	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текст		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	34024	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 4,0 мм	НВис 16,6	230	400	352	ГОСТ 7081-93
Бархат	34025	145	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 22,2	230	400	233	ГОСТ 7081-93
Бархат	34026	145	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 16,6	230	400	195	ГОСТ 7081-93
Бархат	34027	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 22,2	230	400	251	ГОСТ 7081-93
Бархат	34028	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 1,5 мм	НВис 16,6	230	400	223	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Бархат	34029	145	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 22,2	230	400	251	ГОСТ 7081-93
Бархат	34030	145	Ворс: НВис 16,6 Грунт: НВис 16,6 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 16,6	230	400	214	ГОСТ 7081-93
Бархат	34031	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 22,2	230	400	279	ГОСТ 7081-93
Бархат	34032	145	Ворс: НВис 22,2 Грунт: НВис 22,2 Высота ворса- 2,0 мм	НВис 16,6	230	400	260	ГОСТ 7081-93
4.1.5. Подгруппа тканей специального назначения								
Ткань для пионерских галстуков	35018	95	НАц 11,0	НАц 11,0	505	274	79	ГОСТ 9845-83
Ткань декоративная с пропиткой «ОП»	35021	117	НВис краш. 16,6x2	НВис краш. 16,6x2	525	260	355	ГОСТ 23432-789

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань зонтичная	35043	47	НВис сур и краш 16,6	НВис сур и краш 16,6	391	260	100	ГОСТ 6056-88
Ткань для платков	35053	90	НТрац 8,4	НТрац 8,4	694	320	76	ГОСТ 29088-91
Ткань для головных платков	35057	90	НТрац 8,4	НТрац 11,0	453	300	66	ГОСТ 29088-91
Ткань значковая для пионерских эмблем	35060	105	НВис краш 16,6	I. НАц краш. 11,0x4 II. НВис 16,6	780	599	302	ГОСТ 29088-91
Ткань маркировочная	35067	103	НАц 11,0	НАц 16,6	449	300	93	ГОСТ 29088-91
Ткань платочная	35068	90	НАц 11,0	НАц 11,0	515	306	79	ГОСТ 29088-91
Ткань платочная	35070	92	НАц 11,0	I. НАц 11,0 II. Мет-14,5% 25,0	430	265	65	ГОСТ 29088-91
Ткань занавесочная «Тюльпан»	35074	120	НАц краш 11,0	НАц краш 11,0x2	486	254	102	ГОСТ 23432-89
Ткань галстучная	35076	100	НТрац краш 22,2	НАц краш 16,6	514	265	142	ГОСТ 9845-83
Радиоткань «Кантата»	35077 35078	97,5 116,5	НВис краш 16,6x2	НВис краш 16,6x2	323	183	158	ГОСТ 16428-89
Ткань галстучная	35079	63	МсВис краш 13,3	НВис краш 16,6	578	313	124	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков	35080	80	НТрац 8,4	НТрац 11,0	453	310	66	ГОСТ 29088-91
Ткань жаккардовая	35081	150	НВис краш 16,6x2	НВис краш 16,6x2	400	280	271	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань жаккардовая	35082	150	НВис краш 16,6x2	НВис краш 13,3x2	400	280	206	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая для покрывал	35087	140	НВис краш 16,6	НВис краш или НАц краш 16,6	345	259	95	ГОСТ 23432-89
Ткань вискозная	35089	150	НВис 16,6x2	НВис 16,6x2	400	280	224	ГОСТ 23432-89
Ткань вискозная	35090	150	НВис 16,6x2	НВис 13,3x2	400	280	206	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	35092	90	НАц 11,0	НАц 11,0	645	337	98	ГОСТ 29088-91
Ткань обувная «Хрустальная»	35093	105	НВис 16,6	I.НВис 16,6x2 II.Мет-19,5% 31,3	754	260	202	ГОСТ 19196-93
Ткань галантерейная	35094	100	НАц 11,0	НАц 11,0	518	291	78	ГОСТ 29088-91
Ткань портьерная жаккардовая	35095	120	МсВис сур. и краш 13,3	НВис сур. и краш 13,3x2	760	370	206	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая для покрывал	35096	150	НВис 16,6x2	НВис 13,3x1	385	240	184	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая	35097	150	НВис 16,6	НВис 16,6	475	276	125	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая	35100	140	НВис 16,6	НВис 16,6	512	220	123	ГОСТ 23432-89
Ткань «Барокко»	35101	110	НВис 13,3	I.НВис 16,6 II.НАц 16,6x2	777	509	227	ГОСТ 24220-80
Ткань декоративная жаккардовая	35102	150	НВис 16,6	НВис 16,6	512	220	123	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань декоративная	35103	150	НВис 16,6	НВис 16,6	510	260	140	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная жаккардовая	35104	150	НВис 16,6x3	НВис 16,6x3	354	180	280	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная «Марта»	35105	95	I.НТрац 11,0 II.Мет-8 % 25,0	НТрац 11,0	435	320	80	ГОСТ 29088-91
Ткань жаккардовая декоративная	35106	100	НВис краш. 16,6	НВис краш. 16,6	521	282	127	ГОСТ 23432-89
Ткань «Фирменные знаки»	35107	110	НВис 13,3	Пр х/б 100x2	580	200	111	ГОСТ 29088-91
Ткань обувная «Яшма»	35108	105	НВис краш. 16,6	НВис краш. 16,6x2	751	237	202	ГОСТ 19196-93
Радиоткань	35109	100	НВис краш. 16,6x3	НВис краш. 16,6x3	125	100	109	ГОСТ 16428-89
Ткань жаккардовая галантерейная	35110	150	НВис 13,3	НАц 16,6	520	229	101	ГОСТ 29088-91
Ткань ритуальная	35111	115	НТрац 11,0	НТрац 11,0	491	252	75	ГОСТ 29088-91
Ткань жаккардовая для покрывал	35112	150	НВис 16,6	НВис 13,3	385	260	1-2	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная «Мара»	35113	80	I.НТрац 11,0 II.Мет-8 % 25,0	НТрац 11,0	435	320	80	ГОСТ 29088-91
Ткань платочная «Юта»	35114	75	МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	430	300	75	ГОСТ 29088-91
Ткань ритуальная	35115	100	НАц 11,0	НАц 11,0	296	269	57	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная для кожгалантерейных изделий	35116	140	НАц 11,0	НАц 16,6	510	275	93	ГОСТ 29088-91
Ткань подкладочная для кожгалантерейных изделий	35117	140	НТрац 11,0	НТрац пневмосоед. 16,6	510	275	93	ГОСТ 29088-91
Ткань подкладочная для кожгалантерейных изделий	35118	140	НАц 11,0	НТрац пневмосоед. 16,6	510	275	93	ГОСТ 29088-91
Ткань ритуальная	35119	110	НТрац 11,0	НТрац 16,6	378	222	71	ГОСТ 29088-91
Ткань платочная	35120	75	НАц 11,0	НКмб: НАц текстур. 8,4 НК проф 2,2	343	274	62	ГОСТ 29088-91
Ткань жаккардовая	35121	150	НВис 16,6x2	НВис 16,6x2	408	250	216	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая	35122	150	НВис 16,6x2	НВис 13,3	408	250	200	ГОСТ 23432-89
Ткань ветрозащитная для прокладки верхней одежды, каландрированная	35123	110	НАц 11,0	НАц 11,0	-	-	76	ГОСТ 16428-89
Ткань жаккардовая	35124	140	НВис сур. и краш. 16,6x2	НВис краш. 16,6x2	375	120	150	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	35125	85	НАц 11,0	НАц 8,4	480	295	70	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галантерейная «Страздас»	35126	110	НВис краш. 13,3	НВис краш. 13,3x2	646	135	130	ГОСТ 29088-91
Ткань обувная «Слагавия»	35127	105	НВис краш. 16,6	I.НВис краш 16,6x2 II.Мет-5,6 % 31,3	747	256	189	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная	35128	110	НВис 13,3	Млн: НВис 11,0 НАц 11,0	759	283	156	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	35129	120	НВис 22,2	Млн: НАц 11,0 НАц 11,0 НВис 16,6	496	193	172	ГОСТ 23432-89
Ткань галантерейная «Юнона» с пленочным покрытием и водоотталкивающей отделкой	35130	110	НТрац 16,6x3	НТрац 16,6x3	315	170	262	ГОСТ 29088-91

Таблица 4.2 – Группа тканей из искусственных нитей с другими волокнами

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
4.2.1. Подгруппа креповых тканей								
Ткань платьевая	41003	90	Мкр в 2 слож.: КрВис 8,4 НТрац 11,0	Пр х/б 10,0х2	270	190	152	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Адонис»	41005	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Мкр в 2слож.: Нтрац 11,0 НВис 8,4	299	176	112	ГОСТ 28253-89
4.2.2. Подгруппа гладьевых тканей								
Полотно	42001	80	МсВис 16,6	ПрВис 29,0х2	280	170	165	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	42003	90	НВис -60% ВВис-13% ВЛс-27%		450	280	120	ГОСТ 11518-88
			НВис 13,3	Пр: ВВис+ ВЛс 10,0х2				
Ткань сорочечная	42005	90	НВис 13,3	Пр ВПЭ-67 % ВВис-33 % 18,5	460	270	110	ГОСТ 28253-89
Поплин	42012	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0х2	430	200	150	ГОСТ 28253-89
Поплин	42014	95	НВис 16,6	ПрВис 18,5х2	350	230	135	ГОСТ 28253-89
Поплин детский	42017	90	НВис 13,3	ПрВис 12,5х2	425	250	127	ГОСТ 28253-89
Репс платьевый	42021	90	НВис сур. и краш. 16,6	І.ПрВис 25,0х2 ІІ.НВис сур. и краш. 16,6	650	270	214	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Репс платьевый	42027	90	НВис 16,6	ПрВис 25,0x2	650	270	195	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42063	85	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	580	240	143	ГОСТ 20272-96
Саржа подкладочная	42064	85	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Саржа подкладочная	42066	85	НАц 16,6 (65 %)	Пр х/б 18,5 (35 %)	515	240	120	ГОСТ 20272-96
Саржа подкладочная	42068	85	НВис 16,6	ПрВис 25,0	510	223	140	ГОСТ 20272-96
Сатин-дубль	42070	95	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	660	280	169	ГОСТ 20272-96
Сатин-дубль	42073	90	НВис 16,6 (65 %)	Пр х/б 18,5 (35 %)	640	300	155	ГОСТ 20272-96
Сатин-дубль подкладочный	42075	100	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	640	300	155	ГОСТ 20272-96
Атлас одеяльный	42076	68	НВис 13,3	Пр х/б 25,0	650	250	150	ГОСТ 29013-91
Атлас корсетный	42081	100	НВис 11,0	Пр х/б 10,0x2	1170	320	180	ГОСТ 29013-91
Атлас корсетный	42084	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	970	290	215	ГОСТ 29013-91
Ткань корсетная	42086	95	НВис 11,0	Пр х/б 11,8x2	1190	320	190	ГОСТ 29013-91
Полотно	42090	95	НВис -60% ВВис-13% ВЛс-27%		385	230	110	ГОСТ 11518-88
			НВис 16,6	Пр: Хло-пок+ПЭ 10,0x2 НВис 16,6				
Ткань корсетная	42103	95	НВис 13,3	НПЭ 11,0	850	340	133	ГОСТ 29013-91
Атлас корсетный	42104	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	960	300	220	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Светлая»	42108	90	НАц 11,0x2	ПрЛс 18,5x2	380	220	175	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Данге»	42112	100	НАц 16,6	Пр-33,3: ВЛс-67% ВЛн-33%	370	275	136	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42116	120	НВис 16,6	Пр х/б 11,8x2	778	297	187	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Целина»	42117	100	НАц 11,0	ПрВис 25,0	620	230	123	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно-платьевая «Камыш»	42120	90	Н об пет.: НВис 16,6x2 НАц 11,0x2	І.НОб. пет.: НК 15,6 НАц 11,0x2 ІІ.Н об. пет.: НВис 16,6x2 НАц 11,0x2	380	260	216	ГОСТ 28253-89
Поплин	42122	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	540	200	125	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая детская	42127	95	НВис 11,0	Пр х/б 10,0x2	370	240	85	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Голубка»	42131	100	НАц 16,6	І.Пр Вис 25,0 ІІ.НАц 16,6	375	250	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Лайме»	42136	70	І.НАц 16,6 ІІ. Элст 5,0x2	НАц 16,6	900	410	264	ГОСТ 28253-89
Репс	42138	100	НВис 11,0x2	І.ПрВи с 12,5x2 ІІ. НЭпонж 11,0x2	550	230	185	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ира»	42142	90	НАц 16,6	Спр: НАц 11,0x3 НК 3,3	525	220	169	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дружба»	42143	90	НВис 13,3	ПрВис 25,0	446	240	140	ГОСТ 28253-89
Поплин «Ошский»	42145	95	НВис 13,3	ПрВис 25,0	570	235	130	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	42147	100	НВис 13,3	Пр х/б 11,0x2	840	320	185	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Гражина»	42158	100	НТрац 11,0	НКмб:Н Трац 11,0 НЛс 11,0	512	315	120	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Живиле»	42162	90	НТрац 16,6	Элет 5,0x4	785	310	226	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42163	100	НВис 16,6	Пр х/б греб 18,5	520	240	127	ГОСТ 20272-96
Саржа подкладочная	42165	100	НВис 13,3	Пр х/б греб 25,0	630	295	149	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Стелуца»	42166	100	НАц 11,0	НКмб: НАц 11,0x2 НК проф. 3,3	410x2	270	155	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42167	100	НВис 16,6	Пр х/б 11,8x2	861	331	214	ГОСТ 29013-91
Ткань детская «Искорка»	42169	95	НВис 13,3	ПрВис 25,0	505	350	156	ГОСТ 28253-89
Ткань детская	42170	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	505	261	128	ГОСТ 28253-89
Ткань «Солнышко»	42172	90	МсАц 11,0	I. ПрВис 25,0 II. НАц 11,0x2	445	315	122	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань корсетная «Арас»	42173	140	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	960	293	203	ГОСТ 29013-91
Саржа подкладочная	42174	85	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Туя»	42190	90	НТрац 11,0	I.Н Об Трац 16,6x2 II.Элст 5,0x2	695	354	138	ГОСТ 28253-89
Рогожка	42195	100	НАц 11,0x2	ПрВис 25,0x2	393	200	183	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42200	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	650	250	150	ГОСТ 29013-91
Саржа подкладочная	42203	100	НВис 16,6	ПрВис 25,0	510	223	140	ГОСТ 20272-96
Ткань сорочечная	42204	100	НВис 16,6	ПрВЛс+ ВЛн (50:50) 33,5	400	245	151	ГОСТ 11518-88
Атлас одеяльный	42209 42212	85 100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	650	250	150	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Молодежная»	42213	100	НАц 11,0x2	ПрВис 25,0	460	240	141	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жасмин»	42223	90	Спр: НТрац 16,6x2 НК 2,2x2	НТрац 16,6x2	270	192	168	ГОСТ 28253-89
Поплин	42227	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	418	247	100	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42229	100	НВис 11,0	Пр х/б 11,8x2	1190	320	190	ГОСТ 29013-91
Ткань «Чаровница»	42236	100	НТрац текстур. 22,2 НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 НК 1,7x2	393	235	166	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42240 42243	140 100	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Орхидея»	42241	100	НАц 11,0x2	I.НАц 11,0x2 II.Н об Пет НК 15,6 НК 5,0x2	510	254	204	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Варакас»	42244	100	НТрац текстур 22,2 НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 НК 1,7x2	443	303	196	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рамунеле»	42245	100	Н Об: НАц 22,2 НК моно 1,7x2	Н Об: НАц 22,2 НК моно 1,7x2	243	236	125	ГОСТ 28253-89
Ткань «Дубрава»	42251	100	Н об: «Комэлан» 25,0 НАц 11,0	Н об: «Комэлан» 25,0 НАц 11,0 +НК проф 2,2	392	252	159	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42253	95	НАц 11,0	Н об: НТрац 22,2 НК 2,2	470	230	155	ГОСТ 28253-89
Ткань «Елочка»	42254	100	НТрац 11,0	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	520	250	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Черемшина»	42255	90	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	410	260	171	ГОСТ 28253-89
Полотно рукавное	42256	100	НВис сур и краш 16,6	ПрВис 25,0	345	240	131	ГОСТ 20272-96
Саржа подкладочная	42257	85	НВис 16,6	ПрВис 20,0	560	220	131	ГОСТ 20272-96
Ткань корсетная	42258	100	НВис 16,6	Пр х/б 11,8x2	778	297	187	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Печора»	42259	100	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	274	253	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кама»	42260	100	НТрац 16,6	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	404	256	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Серебристая»	42261	100	НАц 11,0	І.НК проф много- волн 33,3 ІІ.Кр гранит Ац 11,0x2	622	257	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Околица»	42263	100	Н Кмб: НТрац 11,0x2 ПрВис 25,0	Н Кмб: НТрац 11,0x2 ПрВис 25,0	304	195	231	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Реда»	42264	100	НТрац 11,0	Н Об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	457	230	103	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42265	160	НВис 13,3	Пр х/б 15,4x2	880	280	190	ГОСТ 29013-91
Ткань халатная	42266	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	660	260	142	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42267	100	Н Об 25,4: НТрац 22,2 НК 1,7x2	Аэрон: НК 15,6	263	255	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42268	100	НВис 16,6	Н об: НТрац 22,2 НК проф 2,2	350	245	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зико»	42270	100	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	311	225	138	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Волга»	42271	140	Спр: НТрац 16,6x2 НК 5,0	Спр: НТрац 16,6x2 НК 5,0	210	180	178	ГОСТ 28253-89
Поплин	42272	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	535	225	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42273	145	НТрац 16,6	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	404	256	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жибурелис»	42274	100	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	Н об: НТрац 22,2 НК 1,7x2	234	200	113	ГОСТ 28253-89
Ткань «Поплин полоска»	42275	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	535	225	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шална»	42280	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 НК 1,7x2	589	300	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сигуте»	42284	100	НТрац 16,6	НТрац текстур 22,2 НК 1,7x2	343	276	125	ГОСТ 28253-89
Ткань «Суздаль»	42289	140	Спр: НТрац 16,6x2 НК 5,0	Спр: НТрац 16,6x2 НК 5,0	207	180	191	ГОСТ 28253-89
Ткань «Вечерняя»	42290	100	НАц 11,0x2	І.НАц текстур 22,2 НК 2,2 ІІ.Мет- 20% 31,3	440	200	143	ГОСТ 28253-89
Саржа рукавная	42291	100	НВис сур и краш 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Поплин	42296	100	НВис 16,6	ПрВис 18,5x2	350	230	135	ГОСТ 11518-88
Атлас одеяльный	42298	120	НВис 13,3	Пр х/б 15,4x2	880	280	190	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас подкладочный	42299	100	НВис 13,3	ПрВис 29,0	580	289	153	ГОСТ 20272-96
Ткань корсетная	42305	100	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	1017	305	185	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42306	95	НАц 16,6	НАц текст 22,2 НК 2,2	525	230	130	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Айтварас»	42308	140	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	750	320	158	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42311	100	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	390	210	137	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Сапнас»	42315	100	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	390	240	91	ГОСТ 11518-88
Атлас корсетный	42320	100	НВис 16,6	НПЭ 11,0x2	894	333	215	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Сербента»	42321	100	НТрац 16,6	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	343	254	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42324	95	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	410	230	143	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мальва»	42325	100	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	400	205	130	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42333	100	НВис 13,3	НПЭ 29,0	860	318	187	ГОСТ 29013-91
Ткань подкладочная	42334	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	521	277	119	ГОСТ 20272-96
Атлас корсетный	42336	100	НВис 13,3	НПЭ 11,0	890	340	148	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Зарница»	42338	100	НАц 16,6	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	516	255	117	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас корсетный	42340	100	НВис 13,3	Пр х/б 7,5x2	895	330	164	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Герань»	42341	100	НАц 16,6	НПЭ текстур 16,6	382	272	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дустик»	42345	100	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	340	213	125	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42346	140	НВис 13,3	Пр Вис 25,0	610	274	152	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Яшма»	42361	100	НТрац текстур сур. или краш. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур сур. или краш. 22,2+ НК 1,7x2	394	189	149	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Романицэ»	42362	100	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	580	240	138	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	42372	90	НВис сур. или краш. 13,3	Пр (ВПЭ-67% ВВис-33%) 18,5	460	270	110	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Белоснежка»	42372	100	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	НПЭ текстур. 11,0x2	387	246	161	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Венеция»	42376	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	515	256	116	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42377	100	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	521	277	119	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ширвинта»	42380	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2 П.НТрац 11,0	516	263	100	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная	42386	110	НВис 13,3	НК 15,6	520	290	109	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Виринея»	42389	105	НАц 16,6	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0 НК 2,2	380	228	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зоя»	42390	100	НТрац 11,0	ЭП: НТрац 11,0x2 НК 5,0x2	510	245	150	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Росинка»	42393	100	НАц 11,0	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0x2	498	278	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гюлюстан»	42397	100	НТрац 16,6	НК мб: НК 2,2x5 НАц 22,2	392	240	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Изольда»	42398	110	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 +НК 1,7	500	240	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Роза»	42400	100	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	460	253	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42402	90	НАц 16,6	Нтекстур. «Комэлан» в 2 слож.: НАц11,0 НК-2,2	555	216	135	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42404	140	НВис 16,6	ПрВис 25,0	510	223	140	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Роза»	42409	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7x2	452	232	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рябинушка»	42411	100	НАц 11,0	НФас: НАц 11,0x3 НК 5,0	500	155	133	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Садко»	42415	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 11,0x2	513	321	136	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пеляне»	42416	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	425	237	105	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	42422	100	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	750	305	155	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лела»	42425	110	НВис сур. и краш. 13,3	І.НВис 13,3 ІІ.Пр х/б 18,5	400	290	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сармите»	42426	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	680	260	136	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вербичка»	42432	105	НТрац 11,0	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	546	320	116	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Никола»	42433	100	НОб: 25 текс (НАц+ НК)	НОб: 25 текс (НАц+ НК)	450	340	153	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Рута»	42434	100	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	Нфас Ац «Букле» 11,0x3	315	239	170	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Улыбка»	42435	100	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	500	280	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Изольда»	42436	140	НАц 11,0	НАц текстур 22,2+ НК 1,7x2	500	240	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42437	110	НТрац 11,0	Н текстур. «Трисилон» 23,5	515	260	119	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Хелга»	42438	140	НВис 13,3	Пр х/б 11,8x2	743	297	160	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Биржемис»	42439	100	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	228	205	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Межурка»	42441	110	НАц 11,0	Нфас: НК 5,0x2 НАц 11,0 НАц 11,0	447	179	160	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42442	120	НВис 13,3	НПЭ 11,0	778	309	128	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Полянка»	42443	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур. «Белан» 11,0x2	469	281	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Витурис» (с повышенной рельефной поверхностью)	42444	100	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	344	310	175	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вия»	42445	100	НТрац 16,6	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	366	260	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Русне»	42446	100	НТрац 16,6	НТрац текстур. 22,2 +НК 2,2	366	270	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бирштонас»	42447	100	I. НТрац 11,0 II. МсТрац 11,0	МсТрац 11,0	628	323	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бичулис»	42448	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	274	248	134	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Шилас»	42449	100	НТрац текстур краш 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур краш 22,2 + НК 1,7x2	363	380	193	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Циса»	42450	110	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК проф 2,2	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК проф 2,2	400	280	158	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вишняле»	42451	100	НТрац 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НК 5,0	427	300	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алкснис»	42452	100	I.НТрац 11,0 II.МсК 5,0	I.НКмб: НТрац 11,0 МсТрац 11,0 II.МсК 5,0	714	310	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Кибиркшитис»	42453	100	I.НКмб НТрац 22,2 НК 5,0 II.Мет-10% 31,2 II.МсК 5,0	НКмб: НТрац 22,2 НК 5,0	330	232	153	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Айжана»	42454	100	НАц 11,0	Спр: НАц 11,0x2 НК 2,2	460	275	116	ГОСТ 28253-89
Ткань «Калина»	42455	100	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	510	216	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Ореанда»	42456	100	НАц краш 16,6	НПЭ текстур «Белан» сур и краш 11,0x2	384	340	143	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Селигер»	42457	150	НАц 16,6	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	391	251	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Астра»	42458	150	НАц текстур краш 22,2 + НК проф 2,2	НПЭ текстур «Белан» краш 11,0x2	347	312	166	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Олимпийка»	42459	100	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	525	280	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Глория»	42460	110	НАц текстур краш 22,2 + НК 2,2	І.НАц текстур краш 22,2 + НК проф 2,2 ІІ. Нфас НАц «Букле» 11,0x3	285	218	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Журавинка»	42461	150	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	НПЭ текстур «Белан» 16,6	300	400	152	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Полоница»	42462	150	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	300	260	144	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Раница»	42463	150	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	НПЭ текстур «Белан» 11,0x2	300	320	166	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Анаид»	42464	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	436	230	117	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	42465	100	НАц текстур сур и краш 22,2 НК проф 2,2	НАц текстур сур и краш 22,2 НК проф 2,2	400	200	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зепюр»	42466	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	НАц текстур 22,2 +НК проф 2,2	436	260	134	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42467	110	НВис 11,0	ПрВис 25,0	600	250	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рощица»	42468	110	НАц 11,0	Спр: НАц 13,3 НАц 13,3 НК 5,0	509	226	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ромашка»	42469	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур «Белан» 16,6	437	280	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лидия»	42470	100	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	600	235	142	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	42471	110	НВис сур и краш 13,3	Пр: ВВис-67% ВПЭ-33% 18,5	460	270	110	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Гайда»	42472	100	Ноб ПЭ «Белан» 25,7	Ноб: НТрац 22,2 НК проф 5,0	280	280	148	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Лада»	42473	100	Ноб: НТрац 22,2 НК проф 5,0 П.Мет-4% 31,2	НАц+ НК (11,0+22) x2	392	226	167	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Червона Рута»	42474	110	НТрац 16,6	Нфас. пет: НТрац 11,0x2 НК 5,0x2	376	240	150	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гульсан»	42475	100	НАц 11,0	Ноб: НАц/ НК 22,0	466	244	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фазиси»	42476	110	НАц 11,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	512	290	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Горлица»	42477	110	НАц 11,0	Нтекст «Аэрон» 15,6	505	315	111	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Шарлоте»	42478	160	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	750	320	158	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Аусма»	42479	110	НОБ Трац 25,7	І.НТрац 11,0 ІІ.Ноб Трац 25,7	285	408	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Белан»	42480 42481	100 110	НАц 11,0	НПЭ текст. «Белан» 11,0x2	633	274	117	ГОСТ 28253-89
Ткань эластичная корсетная «Яна»	42482	90	НВис 13,3	НСпандекс с НК50,0	1134	265	239	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Виринея»	42483	140	НАц 16,6	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0 НК 2,2	380	228	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Славутич»	42485	110	НАц 11,0	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0 НК 2,2	520	340	123	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	42486	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	613	285	156	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лотос»	42487	100	НАц 11,0	Спр: НАц 16,6x2 НКпроф. 3,3	524	220	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лия»	42488	90	НАц текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	НАц текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	270	220	115	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Иамзе»	42489	100	НАц текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	НАц текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	353	255	147	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ряби-нушка»	42490	110	НАц 11,0	Нфас: НАц 11,0x3 НК 5,0	500	155	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нарядная»	42491	100	НАц текстур. 22,2 +НК проф.2,2 П.Пласт 20,0	НАц текстур. 22,2 +НК проф.2,2 П.Пласт 20,0	330	225	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Бегония»	42492	100	НТрац 16,6	Н фас. пет.: НТрац 11,0x3 НКпроф. 2,2	343	172	144	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Вага»	42493	95	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	НАц текстур. 22,2+ НК 1,7x2	378	220	161	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Перлас»	42495	100	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	385	290	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Цолюке»	42496	100	НВис 13,3	I.НВис 13,3 II.Пр х,б 10,0x2	441	255	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Гярве»	42497	100	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	360	320	180	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рондо»	42498	110	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	345	270	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Купава»	42499	110	НАц 11,0	НК мб.: НАц 11,0 НК 1,07	592	291	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Виктория»	42500	110	I.НАц 13,3 II.НК мб НАц11,0 НК 1,67	НКмб.: НАц 11,0 НК 1,67	484	279	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Радужная»	42501	100	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	389	192	150	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Цахкануш»	42502	110	НАц 11,0	Ноб Ац 22,2	523	250	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Метелица»	42503	100	НАц 11,0	НфасАц 11,0x3	420	200	163	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42504	85	НВис 13,3	ПрВис 25,0	650	250	150	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Геле»	42505	100	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	300	225	137	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зинта»	42506	100	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	335	300	166	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Ялинка»	42507	140	НАц 11,0	Кмб: НАц 22,2 НК 2,2	565	285	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Ястребинка»	42508	90	НАц текстур сур и краш 22,2 + НК проф 2,2	НАц текстур сур и краш 22,2 + НК проф 2,2	418	207	152	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Салкын»	42509	100	НАц 11,0x2	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	300	265	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ашун»	42510	110	НАц 11,0	I.НАц 11,0 II.НК 5,0	523	285	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зеркальная»	42511	100	НАц 16,6	НПэф текстур «Белан» краш 11,0x2	498	250	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ветерок»	45512	110	МлНАц 11,0 НК 5,0	НАц 11,0	436	291	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ветерок»	45513	110	НАц 11,0	Н текстур. пневмо-соед НАц 11,0x2 +НК 2,2	513	253	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кордилина»	42514	100	НАц 11,0	Нтекстур пневмо-соед в 2 слоя НАц+Н Шелон (11,0+2)x x2	533	254	122	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Руза»	42515	100	НАц 11,0	Н текстур «Трисилон» 23,5	510	242	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лиана»	42516	100	НАц 11,0	Н текстур пневмосоед НАц+НК (11,0+2)хх2	625	221	137	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42517	110	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Родничок»	42518	110	НАц 11,0	Н фас: НАц 11,0х2 НАц 11,0 НК 5,0	504	186	147	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42519	140	НВис 13,3	НК 6,7	526	286	83	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая-костюмная «Журавушка»	42520	100	НАц текстур 22,2+ НК проф 2,2	НАц текстур 22,2+ НК проф 2,2	338	272	144	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42521	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	526	275	118	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая-костюмная «Рубин»	42522	100	НКмб: НАц 22,2 +НК проф 2,2	НКмб: НАц 22,2 +НК проф 2,2	316	281	142	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42523	140	НВис 16,6	Пр х/б 18,5х2	778	297	187	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42524	110	НТрац 11,0	НПэф текстур «Белан» 11,0	378	273	71	ГОСТ 28253-89
Поплин «Аленка»	42525	110	НВис 11,0	ПрВис 25,0	390	216	96	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная «Персей»	42526	110	НВис сур и краш 13,3	І.НВис 13,3 ІІ.Пр: ВПэф-67% ВВис-33% 18,5	463	273	107	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Ольга»	42527	100	НАц 11,0	Нтекстур в 2 слож: НА+НК (6,7+2,2) x2	507	260	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иволга»	42528	100	НАц 11,0	Элст 10,0	512	330	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гюльшан»	42529	100	НАц 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	520	284	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Авете»	42530 42531	100 110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	425	275	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дагилис»	42532	110	МсТрац 16,6	НКмб: НТрац 16,6 К 5,0	435	255	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пальше» (с повышенной рельефной поверхностью)	42533	100	Н текстур «Трисилон» 23,5	Н текстур «Трисилон» 23,5	305	210	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нежинюкас»	42534	100	НВис сур и краш 13,3	І.НВис краш 13,3 ІІ.Пр х/б 10,0x2	386	275	94	ГОСТ 28253-89
Поплин «Буратинас»	42535	100	НВис сур и краш 13,3	І.НВис краш 13,3 ІІ.Пр х/б 10,0x2 ІІІ.НВис 13,3x2	386	275	95	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас одеяльный	42536	115	НВис 13,3	Пр х/б 15,4	880	280	190	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Куоса»	42537	100	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7х2	Н фас: Трац 11,0х4	188	170	139	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Линас»	42538	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7х2	НТрац текстур краш 22,2 + НК 1,7х2	259	305	144	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Мета»	42539	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7х2	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7х2	335	265	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Панама»	42540	100	НКмб: НТрац 22,2 + НК 1,7х2	НКмб: НТрац 22,2 + НК 1,7х2	347	345	179	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Микимау-зас»	42541	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7х2	І.НКмб: НТрац текстур краш 22,2 + НК1, 7х2 Пр х/б 10,0х2 П.Н в 2 слож. НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК 1,7х2	353	290	227	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Москлейве»	42542	90	НКмб: НТрац краш 22,2 НК 5,0	НКмб: НТрац краш 22,2 НК 5,0	252	215	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ива»	42543	110	НАц 11,0	Нфас пет: НАц 11,0x2 НК 5,0x2	509	194	135	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	42544	100	НАц 13,3	І.НАц 13,3 ІІ. НК 3,3	459	263	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Наира»	42545	100	НАц 22,2 +НК2,2	НАц 22,2 +НК2,2	262	256	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лира»	42546	100	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Нтекстур с 2хсторон ним пневмо- перепу- тывани- ем НАц 13,3 НК 6,7	476	251	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Ульяна»	42547	100	НАц 11,0	Нтекстур с 2хсторон ним пневмо- перепу- тывани- ем НАц+ НК (11,0+6,7)x 2	625	256	161	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шмель»	42548	100	НАц 11,0	Нфас. пет: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 5,0	499	236	135	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Анта»	42549	100	НТрац 11,0	І.НТрац 16,7 ІІ.Ноб: НТрац2 2,2 НК1,7x2	520	275	102	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Чебурашка»	42550	90	НВис 13,3	ПрВис 25,0	457	247	106	ГОСТ 28253-89
Репс платьевый	42551	110	НАц 11,0	Н «АМК» пневмотекстур НАц+НК (11,0+2,2)хх2	510	299	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Приетения»	42552	100	НАц 11,0	І.НАц 11,0 ІІ. НК3 ,3	540	325	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Октава»	42553	100	НТрац 11,0	Н «Трисилон» текстур 23,5	525	255	119	ГОСТ 28253-89
Поплин	42554	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	450	260	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Замбог»	42555	100	НАц 11,0	Элет 6,7x2	524	312	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Толкун»	42556	100	НАц 16,6	Спр: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 2,2	400	260	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лачин»	42557	95	НАц 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НК 6,7	472	291	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нами»	42558	100	Н об: НАц 22,2 +НК 2,2	Н об: НАц 22,2 +НК 2,2	270	253	127	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42559	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	520	268	117	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Флуераш»	42560	100	НАц 11,0	Нтекстур «Комэлен»: НАц 11,0 НК 2,2	580	260	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Самшит»	42561	110	НТрац 16,6	Эп: НТрац 16,6 НТрац 11,0 НК 5,0	380	225	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Северина»	42562	110	НТрац 11,0	Нфас пет: НТрац 11,0x2 НК 5,0x2	510	230	144	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дарничанка»	42563	105	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	540	240	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аполь»	42565	100	НАц 11,0	Нтекстур НАц+НК (6,7+2,2) x2	507	283	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Таня»	42566	110	НАц 11,0	Нтекстур НАц+НК (6,7+2,2) x2	591	242	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Космея»	42567	110	НАц 11,0	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	509	349	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42568	14	НТрац 11,0	Нтекстур «Трисилон» 23,5	515	260	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Урал»	42569	150	НАц сур и краш 16,6	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	384	243	118	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Кира»	42570	160	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	750	352	159	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Жиедас»	42571	110	НТрац 11,0	Нтекстур «Трисилон» 23,5	537	280	124	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Жайдимас»	42574	100	НВис сур и краш 13,3	І.Пр х/б 10,0х2 ІІ.НВис краш 13,3	389	265	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Каунете»	42575	110	НТрац 11,0	Нтекстур «Калон» 22,8	502	270	110	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42576	110	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань сорочечная «Дима»	42577	110	І.НВис 13,3 ІІ.Млн: НВис сур. 13,3 НВис краш. 13,3	І.Пр 18,5 (ВПЭ-67% ВВис-33%) ІІ.Млн: НВис сур 13,3 НВис краш. 13,3	396	223	100	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Гульнара»	42478	100	НАц 16,6	І.НАц текстур. 22,2 + НКпроф. 2,2 ІІ.Мет-14 % 1,2	440	210	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мальва»	42579	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7х2	299	199	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лунария»	42580	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	299	245	68	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Петунія»	42581	110	НАц 11,0	Н текстур. пневмо-соедин. НАц+НК (13,3+6,7	508	245	101	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Пристения»	42582	100	НАц 11,0	I.НАц 11,0 II.НК моно проф. 2,2	540	325	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Веста»	42584	140	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 11,0	506	309	91	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42587	140	НВис 13,3	Пр х/б 10,0х2	770	336	159	ГОСТ 29013-91
Поплин	42588	100	НВис 11,0	Пр х/б 10,0х2	541	240	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Венера»	42589	100	НАц 11,0	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7х2	453	239	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Топораш»	42590	100	НТрац 11,0	Элст 5,0х2	560	320	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иглица»	42951	140	НТрац 11,0	Н текстур. «Калон» 22,8	504	246	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Марица»	42593 42594	90 105	НТрац текстур. 22,2 +НК 2,2	НТрац текстур. 22,2 +НК 2,2	305	270	148	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шахназ»	42595	95	НАц 11,0	НК 6,7	477	312	62	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42596	95	НВис 13,3	НК 6,7	544	276	81	ГОСТ 20272-96
Ткань блузочная	42597	105	НАц 13,3	I.НАц 13,3 II.НК 3,3	459	263	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Осинка»	42598	110	НТрац 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НК 5,0 НК 2,2	515	287	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дарина»	42600	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 16,6	378	280	89	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ирина»	42601	150	НТрац 16,6	НПЭ текстур. «Бэлан» 16,6	382	275	108	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Дита»	42602	160	НВис 11,0	Пр х/б 10,0x2	1032	340	171	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая-костюмная	42603	100	НТрац текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	НТрац текстур. 22,2+ НКпроф. 2,2	356	236	142	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42604	95	НВис сур. и краш. 13,3	I.НВис краш. 13,3 II.ПрВис 25,0	395	265	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Данея»	42605	95	Нтекстур. «Калон» 22,8	Нтекстур. «Калон» 22,8	350	262	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сибирячка»	42606	110	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7	438	230	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Подснежник»	42607	110	НТрац 11,0	I.НПЭ текстур. 16,6 I.НПЭ текстур. краш. 16,6	365	190	106	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Кайва»	42608	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	750	352	160	ГОСТ 29013-91
Ткань корсетная «Сабина»	42609	160	НВис 13,3	I.НВис 11,0x2 II.Пр х/б 10,0x2	857	333	177	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42612	90	НВис 11,0	ПрВис 25,0	372	241	97	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42613	150	НВис 13,3	ПрВис 25,0	658	260	156	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань корсетная	42614	95	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	856	310	156	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Гульчехра»	42615	95	НАц текстур. 22,2+ НК 2,2	НАц текстур. 22,2+ НК 2,2	266	260	113	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42616	85	НВис 16,6	НК 5,0x2	517	297	114	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Радаста»	42617	100	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	235	190	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шламутис» с отделкой «Лаке»	42618 42618a	110 110	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	435	229	105	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42619	100	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	755	340	159	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая-костюмная «Валдай»	42620	105	НАц сур. и краш. 16,6	НПЭ текстур. «Белан» краш. 11,0x2	369	246	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сильва»	42621 42622	105 95	НПЭ текстур. «Белан» краш. 11,0x2	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	285	300	139	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Самшит»	42622	95	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	336	267	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рапсодия»	42623	100	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	263	240	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Селенга»	42624	110	НТрац 11,0	Н текстур. пневмо-пер.: НТрац 11,0 +НК 1,7	515	282	106	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Черета»	42625	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Нтекстур. пневмопер.: НАц+НК (11,0+ 2,2)х2	299	166	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дымок»	42626	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб: НАц 11,0 НК1,7	298	231	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Баккара»	42627	110	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7х2	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7х2	213	172	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Таволга»	42628 42629	100 110	НАц 11,0	Нтекстур. в 2 слож. НАц 6,7 +Нк 2,2	510	213	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Василек»	42630	100	НВис сур. и краш. 13,3	І. Пр: (ВПЭ- 67 % ВВис- 33 %) 12,5 ІІ. НВис краш. 13,3	394	265	82	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Садко»	42631	90	І.Млн: НВис сур. НВис краш 13,3 ІІ.НВис 13,3 ІІІ.НВис 13,3	Пр: (ВПЭ- 67 % ВВис- 33 %) 18,5	349	262	102	ГОСТ 11518-88
Атлас корсетный	42632	100	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	970	290	156	ГОСТ 29013-91
Атлас корсетный	42633	100	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	867	310	159	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вакара»	42634	105	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	281	225	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Радаста»	42637	90	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	235	190	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жямуоге»	42639	100	НТрац 11,0	Н «Калон» текстур. 22,8	423	263	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Свирилис»	42640	110	НТрац 11,0	Скр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	434	220	109	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42641	140	НВис 13,3	Пр х/б 25,0	523	247	132	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Вилия»	42642	110	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	263	237	130	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тунгуска»	42643	105	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7x2	226	212	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пуокште»	42644	110	НТрац 11,0	Н «Трисилон» 23,5	516	290	122	ГОСТ 28253-89
Поплин «Дайняле»	42645	100	НТрац 11,0	Пр х/б 40,0x2	532	260	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Талка»	42646	100	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 +НК 1,7x2	223	220	115	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Спортас»	42647	100	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 +НК 1,7x2	296	275	147	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Прага»	42648	100	НАц текстур. 22,2 +НК 1,7x2	НАц текстур. 22,2 +НК 1,7x2	247	250	122	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Занда»	42649	160	НВис 13,3	І.НВис 11,0x2 ІІ.Пр х/б 18,5	856	333	173	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Милана»	42650	95	НТрац 11,0	Спр: НТрац 16,6 НК 2,2 НК 2,2	514	240	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Миранда»	42651	110	НАц 11,0	НАц текстур. 22,0 +НК 1,7	530	260	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Взлетная»	42652	110	НАц 11,0	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0x2	595	245	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Атлас»	42653	110	НВис 13,3	Пр Вис 25,0	660	250	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Арзу»	42654	110	НВис сур. и краш. 13,3	І.Пр Вис 25,0 ІІ. НВис краш. 13,3	338	233	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Листопад»	42655	110	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	526	263	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полет»	42656	95	НВис краш. 16,6	Пр х/б 14,0	368	284	97	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Меркине»	42657	100	I.НТрац 11,0 II.Мс «Калон» текстур. 22,8	Мс «Калон» текстур. 22,8	682	254	164	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Павлинка»	42658	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НТрац. текстур. 22,2	299	201	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42659	100	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	520	230	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Славия»	42660	140	НТрац 11,0	Н «Калон» текстур. 22,8	496	258	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Дина»	42661	110	Мс Трац 11,0	Н фас нет: 11,0x2 +НК 5,0x2	514	220	143	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Проталинка»	42662	100	НАц 11,0	НАц текстур. 22,2+ НКпроф 2,2	490	255	115	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42663 42664	140 160	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	778	335	178	ГОСТ 29013-91
Ткань корсетная	42665	140	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	781	295	195	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Илона»	42666	100	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	436	285	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жуведра»	42667	100	НТрац 16,6	НТрац текстур. 22,2+ НК1,7x2	538	178	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Лиана»	42668	110	НТрац текстур сур и краш 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2 +НК 1,7x2	280	280	111	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	42669	95	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	265	220	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42670	95	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	265	245	124	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42671	85	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	520	220	133	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Буния»	42672	140	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7	503	264	114	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42673	85	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	520	196	125	ГОСТ 20272-96
Атлас корсетный	42674	100	НВис 13,3	Пр х/б 11,8x2	855	325	190	ГОСТ 29013-91
Ткань подкладочная	42675	85	НВис 16,6	Пр: ВПЭ-67% ВХ-33% 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Колобок»	42676	100	НВис сур и краш 13,3	Пр х/б 18,5	380	247	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вероника»	42677	100	НАц 11,0	НКмб: НАц 16,6 НК проф 2,2 НК проф 2,2	445	246	97	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	42678	110	НВис 13,3	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВХ-33%	450	270	110	ГОСТ 11518-88
Ткань подкладочная	42679	160	НВис 16,6	Пр Вис 25,0	510	223	140	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Вахчелка»	42680	110	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7	НТрац текстур 22,2	293	214	117	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лейла»	42681	105	НАц 11,0	Н текстур в 2 слож.: НАц 6,7 НК 2,2	523	242	98	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42682	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	507	245	131	ГОСТ 20272-96
	42683	140						
Ткань платьевая «Марфа»	42684	100	НАц 11,0	НПЭ текстур 11,0x2	510	240	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Катюша»	42685	100	МсВис 13,3	ПрВис 12,5	400	287	81	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рощица»	42686	110	НАц 11,0	Нтекстур пневмопер. НАц 11,0x2 +НК 6,7	592	227	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Регина»	42687	110	НТрац 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НК 1,7	516	331	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иволга»	42688	110	НТрац 11,0	НКмб: НТрац 11,0 НК 1,7	515	312	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42689	110	НАц 11,0	НПЭ текстур 11,0x2	509	259	115	ГОСТ 28253-89
Ткань декоративная «Ветерок»	42690	150	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	НПЭ сур или краш 11,0x2	193	189	93	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	42691	110	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	850	340	180	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Аленушка»	42692	100	НАц 11,0	НПЭ 11,0	759	343	110	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань блузочная «Олимпия»	42698	110	I.НКмб: НАц 11,0 НК 1,7 II.НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2	297	181	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Марфа»	42694	110	НАц 11,0	НПЭ текстур 11,0x2	510	240	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Обялеле»	42695	110	НТрац 11,0	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	486	250	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лиепсна»	42696	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	515	280	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лелия»	42697	105	I.НТрац 11,0 II.НПА моно 1,7	I.НТрац 11,0 II.НПА моно 1,7	595	400	62	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Светлячок»	42698	100	НВис сур и краш 16,6	I.НВис краш 16,6 II.Пр Вис 25,0	387	269	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ласточка»	72699	100	НВис 8,4	НКмб: НВис 8,4 НШелон 5,0	600	260	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Олимпия»	42700	100	I.НТрац 11,0 II. НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	781	270	193	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вика»	42701	110	НАц 11,0	НПЭ текстур 11,0x2	380	242	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная	42702	95	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	416	260	164	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	42703	110	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	516	260	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42704	110	НАц 11,0	МЛН: НАц 11,0 НК 5,0	517	283	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Плаштаке»	42705	100	МсТрац 16,6	І.МсТрац 16,6 ІІ.Нфас узелковая: НТрац 11,0x2 НК 5,0	329	263	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Садуте»	426706	110	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	І.НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2 ІІ. НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	229	183	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Витурелис»	42707	95	НТрац 11,0	І. МсТрац 11,0 ІІ.Элт 5,0x2	534	305	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Молодежная»	42708	110	НАц текстур сур и краш 22,2 + НК 2,2	НАц текстур сур и краш 22,2 + НК 2,2	355	208	132	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42709	115	НВис 13,3	ПрВис 25,0	641	256	156	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Изморозь»	42710	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7	378	254	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жарки»	42711	110	НАц 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7	499	254	115	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Молдова»	42712	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур «Бэлан» 11,0x2	510	295	130	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	42713	140	НВис 13,3	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВХ-33%	460	270	110	ГОСТ 11518-88
Ткань подкладочная	42714	95	НВис 16,6	Пр х/б 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	42715	95	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	520	196	125	ГОСТ 20272-96
Атлас одеяльный	42716	100	НВис 13,3	Пр х/б 15,4x2	680	290	176	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42717	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	400	218	107	ГОСТ 28253-89
Поплин «Вьюнок»	42718	100	НВис 8,4	Пр х/б 10,0x2	538	277	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Самоцвет»	42719	110	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7x2	218	177	104	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Райфа» (мелкоузорчатого переплетения)	42720	160	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	748	318	158	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42721	110	НАц 16,6	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	525	230	130	ГОСТ 28253-89
Поплин	42722	110	НВис 16,6	Пр х/б 10,0x2	540	225	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42723	110	НВис сур и краш 13,3	І. НВис краш 13,3 ІІ. ПрВис 25,0	395	265	100	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая-костюмная «Лиана»	42724	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	280	280	141	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная «Кетис» с муаровой отделкой	42725	110	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	580	200	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Агатис»	42726	140	НАц 16,6	НАц текстур 22,2 +НК 2,2	395	255	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Улота»	42727	140	Н текстур. «Трисилон» 23,5	Н текстур. «Трисилон» 23,5	260	260	134	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Оленька»	42728	100	НВис сур. и краш. 13,3	І.НВис краш. 16,6 ІІ.ПрВис 25,0	393	272	115	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42729	140	НВис 16,6	НК без водн. обр.15,6	520	279	101	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ежевика»	42730	100	НТрац 16,6	НПЭ текстур. 16,6	391	280	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ладога»	42731	110	НТрац 11,0	Нтекстур. «Трисилон»23,5	515	234	114	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Роталя»	42732	105	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	300	220	130	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Аленка»	42733	100	НВис 11,0	Млн: НВис 11,0 +НК 5,0	443	234	82	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	42734	100	НВис 13,3	Пр х/б 15,4	450	240	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42735	110	НТрац текстур 22,2 +НК 1,7х2	НТрац текстур 22,2	259	214	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Агава»	42736	110	НТрац 11,0	Нтекстур. пневмопер.: НТрац 11,0 +НК 6,7	516	242	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Снежок»	42737	110	НАц 11,0	Нфас пет.: НАц 11,0х2 НК 5,0х2	518	176	125	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Виола»	42738	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб: НАц 8,4 НК 1,7	441	261	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Черемшанка»	42739	110	Нтекстур. «Калон» 22,8	Нтекстур. «Калон» 22,8	255	168	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Светлячок»	42740 42741	100 110	НВис 11,0	Пр х/б 10,0х2	545	225	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Милана»	42742	100	Мс Вис 13,3	Пр 12,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	405	237	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Агне»	42743	100	МсТрац 11,0	I.НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7х2 II.Пласт 20,0	395	261	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шарке»	42744	100	НТрац 16,6	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7х2	360	232	122	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань подкладочная «Заря»	42745 42746	100 110	НВис 13,3	НК 15,6	526	247	104	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Эгле»	42747	110	НТрац 11,0	Н фас пет.: НТрац 11,0x2 НК 5,0	428	192	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-во-костюмная «Вингис»	42748	100	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	332	250	148	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нарцисс»	42749	100	І.МсАц 11,0 ІІ.Спр: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 5,0	І.МсАц 11,0 ІІ.Спр: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 5,0	339	264	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Саулите»	42750	100	НВис сур. и краш. 13,3	І НВис краш 13,3 ІІ Пр х/б 10,0x2	389	275	94	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42751	140	НВис 13,3	Пр х/б греб. 18,5	756	318	153	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42752	110	НАц 11,0	Н текстур: НАц 11,0 НК 5,0	510	310	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дангуоле»	42753	110	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2+ НК 1,7x2	328	265	155	ГОСТ 28253-89
Атлас	42754	150	НВис 16,6	ПрВис 25,0	650	220	155	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	42755	150	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7x2	191	123	75	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Саржа подкладочная	42756	90	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	522	249	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Молодость»	42757	100	НАц 11,0	НФас: НАц 11,0x2 НШелон 4,8	484	210	124	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Варэ»	42758	100	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	430	250	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Реченька»	42759	110	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7x2	378	230	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Георгина»	42760	95	НАц 11,0	НПЭ текстур. 18,1	537	270	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ирдынка»	42762	105	НАц 11,0	НКмб: НАц 11,0 НК проф. 2,2	462	305	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42763	95	Млн: НВис 11,0 НК 5,0	НВис 13,3	440	285	104	ГОСТ 28253-89
Поплин	42764	95	НВис 13,3	Пр х/б 11,8x2	391	202	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жильвитис»	42765	105	НТрац 11,0	Мс «Калон» 23,7	625	243	120	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42766	115	НВис 16,6	ПрВис 25,0	631	213	153	ГОСТ 29013-91
Атлас одеяльный	42767	115	НВис 13,3	ПрВис 25,0	678	260	157	ГОСТ 29013-91
Саржа под-	42768	110	НВис	ПрВис	510	223	140	ГОСТ

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
кладочная			16,6	25,0				20272-96
Саржа подкладочная	42769	110	НВис 16,6	Пр х/б греб. 18,5	520	240	127	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Наргис»	42770	95	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	356	217	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Клеточка»	42771	150	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7x2	193	144	80	ГОСТ 28253-89
Ткань эластичная корсетная «Есения»	42772	95	НВис 13,3	Н «Спандекс» с НК 50	1195	268	281	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Пяледе»	42773	100	Мс: НТрац текстур. 22,2 + НК1,7x2	Мс: НТрац текстур. 22,2 + НК1,7x2	252	202	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Эльба»	42774	105	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7x2	Нтекст. пневмопер НТрац 11,0 + НК 2,2	271	249	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Асылъ»	42775	110	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	440	240	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чинара»	42776	100	НФас. пет.: НК5,0; НК 5,0; НАц 6,6; НК 5,0	НФас. пет.: НК5,0; НК 5,0; НАц 6,6; НК5,0	193	184	147	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Старт»	42777	95	НВис сур и краш 16,6	I НВис краш 16,6 II Пр х/б 14,0	368	283	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гульчехра»	42778	90	НАц текстур. 22,2 + НК 2,2	НАц текстур. 22,2 + НК 2,2	266	260	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иней»	42779	105	НАц 11,0	Эп: НАц 11,0x2 НК 5,0	395	230	113	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42780	110	НВис 16,6	Пр х/б 11,8x2	778	297	187	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Сабина»	42781	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб в 2 слож: НАц 11,0 НК 1,7 (11,0 +1,7)x2	440	221	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сакмара»	42782	110	НАц 11,0	НФас. уз.: НАц 11,0x2 НК 5,0	510	198	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Арта»	42783	130	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 12,0	555	312	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Новелла»	42784	105	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Нтекстур пневмопер. НАц 8,4x1+ НК5,0x1	454	238	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Голубка»	42785	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0	417	326	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Елена»	42786	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0	4177	300	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Серафима»	42787	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 18,1	417	242	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Гиедра»	42788	100	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	239	240	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пуна»	42789	100	НВис сур и краш 13,3	Пр х/б 10,0x2	370	280	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Настурция»	42790	105	НАц 11,0	НКмб: НАц 13,3 НК 3,3	494	261	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Черешня»	42791	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0	517	313	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жибуокле»	42792	100	МсТрац 11,0	НКмб: МсТрац 11,0 +Пр х/б 7,5	402	282	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мета» с отделкой «Лаке»	42793	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 НК 1,7x2	433	213	100	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42794	100	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	389	229	116	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая-костюмная	42796	110	НАц 11,0	НПет 58,8 НТрац-84% НПА-16%	430	190	145	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42797	140	НВис 16,6	ПР х/б 20,0	524	233	124	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	42799	100	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	225	230	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лина»	42800	110	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	Пр 46,0: ВЛН-38%, ВПЭ-62%	185	195	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42801	105	НАц 11,0	НК+НК 5,0+5,0	649	300	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	42802	105	НАц 11,0	Млн: НАц 11,0 НК 3,3	530	240	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Василинка»	42803	105	НАц 11,0	НФас пет: НК5,0x2 НТрац 16,6 НК5,0	439	191	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-блузочная «Ольшанка»	42804	100	МсАц 11,0	I МсАц 11,0 II НК проф 2,2	506	304	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мелодия»	42805	102	НАц 11,0	НПЭ текстур 12,0	641	264	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42806	105	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	540	264	104	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42807	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	642	276	137	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Лигия»	42808 42809	95 110	НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК 1,7x2	I НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК 1,7x2 II НТрац 16,6	300	260	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вика»	42810	110	НАц 11,0	Спр: НАц 16,6 НКпроф 2,2, НКпроф 2,2	382	265	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Роксана»	42811	95	НТрац 11,0	НПЭ текстур 18,1	504	285	110	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лотос»	42812	110	НАц 11,0	НПЭ текстур «Мелан» 11,0x2	447	226	101	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42814	110	НВис 16,6	Пр х/б 25,0	453	226	124	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая-костюмная «Цилда»	42815	90	НТрац 22,2 + НК 1,7x2	НФас пет: Нтрилобал 4,8x2 НТрац 16,6 НТрилобал 4,8	230	220	170	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42816	100	НВис 16,6	Пр 25,0: НВис - 50%, ВВМ «Сиблон» 50%	526	226	140	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	42817	110	НВис сур и краш 13,3	ГНВис сур и краш 13,3 П Пр х/б 11,8x2	350	280	93	ГОСТ 28253-89
Атлас корсетный	42818	110	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	755	340	159	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая-костюмная	42819	140	НАц текстур сур и краш 22,2 + НК проф 2,2	НАц текстур сур и краш 22,2+ НК проф 2,2	353	255	147	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная	42820	100	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	НАц текстур 22,2 + НК 2,2	420	220	150	ГОСТ 28253-89
Атлас платьевая-костюмный	42821	100	НАц 16,6	НАц текстур 22,2+ НК 2,2	640	230	157	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас платьевый	42822	100	НАц 11,0	НАц текстур 22,2+ НК 2,2	640	250	120	ГОСТ 28253-89
Ткань детская «Чебурашка»	42823	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	457	247	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бермет»	42824	110	НАц 11,0	НФас пет: (НАц+ НК) (16,6+ 5,0x2)+ НК 5,0	396	165	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42825	105	НАц 11,0	НАц текстур 22,2+ НК проф 2,2	543	208	100	ГОСТ 28253-89
Атлас подкладочный	42826	110	НВис 13,3	ПрВис 29,0	580	285	153	ГОСТ 20272-96
Поплин	42827	150	НВис сур и краш 16,6	Пр х/б 25,0	392	241	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нина»	42828	110	НАц 16,6	Пр х/б 25,0	392	185	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лиана»	42829	110	НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК 1,7x2	280	280	141	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Молодость»	42830	110	НАц 11,0	НКмб НК проф «Трилобал» 4,8, Пр х/б 15,4	522	221	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мирта»	42831	105	НАц 11,0	НПЭ текстур 9,0	544	307	82	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42832 42833	140 160	НВис 13,3	ПрВис 25,0	534	226	121	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Кристина»	42834	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур 11,0x2	378	227	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Павлина»	42835	90	НВис 13,3	ПрВис 25,0	384	204	101	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42836	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	515	260	125	ГОСТ 20272-96
Поплин «Дашенька»	42837	100	НВис 8,4	Прх/б 15,4	472	263	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нора»	42838	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0	425	292	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Золушка»	42839	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0	425	239	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Люпин»	42840 42841	100 110	НАц 11,0	НПЭ текстур 12,0	523	273	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Неженка»	42842	100	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НАц 13,3	477	270	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Розалия»	42843	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	441	261	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рапсодия»	42844	100	Спр: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 5,0	І Спр: НАц 11,0 НАц 11,0 НК 5,0 ІІ НК 3,3 Моно	210	198	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мирослава»	42845	110	НАц 11,0	НКмб: НАц 13,3 НК 3,3	443	288	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42846	110	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0	300	198	81	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань корсетная «Рада» (мелкоузорчатого переплетения)	42847	160	НВис 16,6	Пр х/б греб 10,0x2	747	293	152	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Метелица»	42848	100	Мс Ац 11,0	НФас «штриховая»: НАц11,0 НАц11,0 НК 5,0	509	185	122	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42849	140	НВис 11,0	Пр х/б греб 10,0x2	1041	350	185	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Узоры»	42850	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Мс Ац 13,3	441	291	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Абакан»	42851	110	НТрац 11,0	Н текстур «Трислон» 9,5	515	311	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Айтварас»	42852	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК1,7x2	270	270	140	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Туопа»	42853	100	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	243	260	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рима»	42854	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	588	205	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Смилга»	42855	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК1,7x2	246	220	116	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ната»	42856	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	484	210	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Наура»	42857	135	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0x1	535	340	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мальва»	42858	135	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0x2	535	247	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Касия»	42859	135	НТрац 11,0	НПЭ текстур 18,1	535	248	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зухра»	42860	110	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0	380	240	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лото»	42861	100	НТрац текстур сур и краш 22,2 + НК1,7x2	I НТрац текстур сур и краш 22,2+ НК1,7x2 II НФас: НВис сур и краш 13,3x3 НК 5,0	223	220	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42862	110	НАц 11,0	Нпет 58,8: НТрац-84% НПА-16%	340	230	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Илма»	42863	100	НАц 11,0	НПЭ текстур 9,0	485	305	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая, кашемир «Илга»	42864	100	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	225	225	114	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Иева»	42865	100	МсТрац 11,0	ИМсТрац 11,0 ПНФас пет: Н текстур «Калон» 23,4 НК 5,0x3	387	295	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Скайдре»	42866	110	Мс «Калон» 23,7	Мс «Калон» 23,7	171	170	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гриезле» с отделкой «Лаке»	42867	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	432	246	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рагане»	42868	110	НТрац 16,6	НКмб: НТрац 16,6 НК 5,0	350	230	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Азалия»	42869	100	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7x2	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	235	240	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Данге»	42870	100	МсТрац 1,0	Мс Трац 11,0 II Спр: НТрац 11,0x2 НК 5,0	387	283	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Элла»	42871	110	НАц 11,0	НПэ текстур 9,0	530	370	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бенефис»	42872	110	Н текстур «трисилон» 9,5	Н текстур «трисилон» 9,5	302	273	55	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чинар»	42873	100	НКмб: НТрац 8,4 НК проф 2,2	НКмб: НТрац 8,4 НК проф 2,2	314	275	65	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Поплин «Лель»	42874	100	НВис 8,4	Пр х/б греб 15,4	512	273	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жемчужная»	42875	140	НКмб: НАц 11,0 НК 3,3	НКмб: НАц 11,0 НК 3,3	354	281	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Утро»	42876	100	НАц 11,0	НКмб: НАц текстур 8,4 НК 2,2	387	302	72	ГОСТ 28253-89
	42877	110						
Ткань подкладочная	42878	110	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	521	277	119	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Агата»	42879	105	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК1,7x2	469	275	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Карина»	42880	110	НАц 11,0	Спр: НАц 16,6 НК проф 2,2 НК проф 2,2	385	230	88	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42881	105	НВис 13,3	НПЭ текстур 12,0	525	240	98	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ивень»	42882	140	НАц 11,0	НАц текстур 22,0+ НК 2,2	520	230	115	ГОСТ 28253-89
Поплин	42883	110	НВис 11,0	Пр х/б греб 10,0x2	510	210	90	ГОСТ 28253-89
Поплин	42884	110	НАц 16,6	ПрВис 25,0	340	194	97	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Тоамнэ»	42885	110	НКмб: НТрац 11,0 НК проф «Трилобал» 4,8	НКмб: НТрац 11,0 НК проф «Трилобал» 4,8	400	305	114	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Флакэра»	42886	110	НФас пет: (Нац+НК) (16,6+5,0) x2+НК 5,0x1	НФас- пет(Нац+Н К) (16,6+5,0) x2+НК 5,0x1	210	145	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аэлита»	42887	95	НФас пет: НК 5,0 НК 5,0 НАц 16,6 НК 5,0	Н текстур «Комэ- лан»: НАц 11,0x2 НК2,2x2	185	186	126	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Ника»	42888	160	НВис 13,3	Пр х/б греб 7,5x2	846	338	157	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Лилия»	42889	110	НАц 11,0	НПЭ текстур 9,0	451	293	73	ГОСТ 28253-89
Атлас	42890	100	НВис 16,6	Пр х/б 11,8x2	653	294	164	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	42891	160	НВис 13,3	Пр 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	854	352	165	ГОСТ 29013-91
Ткань под- кладочная	42892 42893	140 150	НВис 13,3	НК 6,7	479	227	71	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Сибиле»	42894	110	НТрац 11,0	Пр 15,4: ВХ-70% ВВМ- 30% Сиблон	510	285	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ноу»	42895	100	НК проф «Три- лобал» 4,8	I НК проф «Трило- бал» 4,8 II НАц 16,6	555	400	62	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кассия»	42896	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур 18,1	535	248	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Прохлада»	42897	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0	475	260	72	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Поплин «Койт»	42898	110	НВис 13,3	Пр х/б греб 10,0x2	393	265	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мелодия»	42899	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	297	300	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	42900	110	НВис 11,0	Пр сур 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	640	220	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42901 42902	100 110	Мс Вис 13,3	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	398	200	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Калинка»	42903	105	НВис 11,0	Пр х/б греб 10,0x2	393	225	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юность»	42904	105	НТрац 11,0	Пр х/б греб 10,0x2	342	230	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Олеся»	42905	105	НВис 11,0	Пр х/б греб 7,5x2	391	270	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пастушка»	42906	110	НАц 11,0	Пр х/б 25,0	303	196	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лаура»	42907	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур пневмо пер: НТрац+ НК11,0x1 +НК6,7x1	302	241	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42908	110	НАц 11,0	НФас пет: НК5,0 НК 5,0 НАц16,6 НК 5,0	520	200	139	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Саржа подкладочная	42909	110	НВис 13,3	Пр х/б 25,0	507	245	130	ГОСТ 20272-96
Ткань для халатов	42910	110	НВис 13,3	ПрВис 18,5x2	643	260	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42911	100	НАц текстур 22,2 + НК проф 2,2	Млн: НАц 11,0 НК3,3	230	200	84	ГОСТ 28253-89
Поплин	42912	105	НВис 11,0	Пр 18,5: ВПЭ-50% ВХ-50%	404	280	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лотта»	42913	105	НКмб: НАц11,0 НК1,7	НКмб: НАц11,0 НК1,7	454	259	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Индира»	42914	110	НТрац 11,0	Н текстур «Трисилон» 9,5	515	288	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зоренька»	42915	110	НВис сур и краш 13,3	I НВис краш 13,3 II Прх/б 10,0x2	420	260	110	ГОСТ 28253-89
Поплин	42916	110	НВис 13,3	ПрВис 25,0	450	260	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дунге»	42917	110	НАц сур и краш 11,0	I НАц 11,0 II НК 5,0	490	325	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чайка»	42918	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 9,0	395	252	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Яна»	42919	100	НВис 13,3	ПрВис 25,0	389	251	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42920	110	МсАц 11,0	НКмб: НАц 11,0 НК 5,0	382	229	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лидия»	42921	105	НКмб: НАц 8,4 НК 1,7	НКмб: НАц8,4 НК 1,7	351	221	56	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лилия»	42922	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7 II Мет-0,7%25,0	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	298	217	64	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Юнта»	42923	160	НВис 13,3	Пр х/б греб 15,4	854	354	169	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Барба»	42924	110	НАц 11,0	Пр х/б греб 10,0x2	435	290	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лилия»	42925	100	НКмб: Нтрац 8,4 НК проф «Трилобал» 4,8	НКмб: Нтрац 8,4 НК проф «Трилобал» 4,8	380	230	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Айсте»	42926	100	НВис 13,3	Прх/б греб 5,9x2	430	275	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аура»	42927	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 7,8	692	370	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Швенте»	42928	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0	565	330	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Гита»	42929	110	НТрац текстур 22,2+ НК 1,7x2	Н текстур «Трисилон»23,5	273	275	137	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Губа»	42930	100	НТрац текстур сур или краш 22,2+ НК 1,7x2	НТрац текстур сур или краш 22,2+ НК 1,7x2	314	270	150	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Путинас»	42931	110	НТрац 11,0	НКмб: МсТрац 11,0 Пр х/б 7,5	516	244	100	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Миния»	42932	100	МсТрац 16,6	Мс Трац 16,6 II Спр: НТрац 11,0x2 НК 3,3	328	256	109	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Свая»	42933	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	537	340	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пепе»	42934	100	НВис сур и краш 13,3	I Пр х/б 10,0x2 II НВис краш 13,3	365	290	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42935	110	НВис 16,6	Пр 18.5: ВПЭ-50% ВХ-50%	350	212	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42936	115	НВис 16,6	НПэ «Бэлан» 11,0x2	338	225	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Катюша»	42937	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НКмб: НАц текстур 8,4 НК проф 2,2	384	233	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ольха»	42938	100	НАц 11,0	НАц текстур 22,2 +НК проф 2,2	443	255	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тамара»	42939	110	НАц 11,0	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	385	295	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Виктория»	42940	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК1,7x2	495	265	119	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гульчехра»	42941 42942	95 90	НАц текстур 22,2+ НК 2,2	Н текстур «Комэлан» НАц 11,0x2 НК2,2x2	266	260	113	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вильтис»	42943	110	И НТрац 11,0 ШПласт -1% 20,0	Н текстур «Трисилон» 23,5	482	295	124	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42944	110	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	522	249	108	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Дойна»	42945	100	НКмб: НТрац 11,0 НК проф «Трилобал» 4,8	И НКмб: НТрац 11,0 НК проф «Трилобал» 4,8 II Эп НК «Трилобал» 4,8x4	328	245	102	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42946	100	НВис 13,3	НПЭ текстур 9,0	441	294	79	ГОСТ 20272-96
Поплин «Мета»	42947	160	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	387	253	102	ГОСТ 28253-89
Атлас одеяльный	42948	160	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	638	330	144	ГОСТ 29013-91
Атлас одеяльный	42949	140	НВис 13,3	Пр 18,5: ВХ-67% ВВМ «Сиблон»-33%	641	325	145	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Тверь»	42950	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	381	332	67	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нежинка»	42951	110	НАц 11,0	ПрВис 18,5	385	211	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная «Лада»	42952	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	НТрац 11,0	385	265	65	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Субата»	42953	100	НТрац 11,0	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	565	255	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ванда»	42954	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	НТрац текстур 22,2	295	220	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Катерина»	42955	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Пр х/б 25,0	299	195	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная «Мечта»	42956	140	НКмб: НАц 11,0 НК 3,3	Пр х/б греб 15,4	401	238	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ладья»	42957	160	НВис сур и краш 16,6	I Пр х/б 11,8x2 II НПЭ текстур краш 11,0x2	367	198	104	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	42958	110	НВис 16,6	Пр х/б греб 18,5	520	240	125	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Татьяна»	42959	110	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0 НК 2,2 НК 2,2	380	275	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алла»	42960	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	НПЭ текстур 9,0	398	283	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42961	110	Млн: НАц 11,0 НК 3,3	НКмб: НАц 11,0 НК проф 2,2	310	230	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Проминь»	42962	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК1,7x2	390	290	116	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас одеяльный	42963	140	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	638	330	144	ГОСТ 29013-91
Атлас одеяльный	42964	160	НВис 13,3	Пр 18,5: ВХ-67% ВВм-33% Сиблон	641	325	145	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Вента»	42965	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 11,0+ НК1,7х2	420	242	79	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная «Таврия»	42966 42967	110 140	НВис 11,0	НПЭ 9,5	455	380	83	ГОСТ 20272-96
Ткань платье- вая «Наима»	42970	100	НВис 13,3	Пр х/б 20,0	460	240	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ясень»	42971	110	НАц 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК1,7х2	440	223	103	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Коприна»	42972	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	430	265	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дилором»	42973	110	НКмб: НАц 8,4 НК 5,0	НКмб: НАц 8,4 НК 5,0	390	260	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Полянка»	42975	100	НАц 11,0	НФас пет: НАц 16,6 НК 5,0х2 НК 5,0	445	165	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ольга»	42976	105	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2+ НК1,7х2	401	230	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гиацинт»	42977	100	Н тек- стур «Трисилон» 9,5	Н тек- стур «Трисилон» 9,5	384	256	63	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ассоль»	42978	105	НТрац 11,0	НПЭ текстур 8,4	397	265	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Настурция»	42979	110	НАц 11,0	НКмб: НАц 13,3 НК 3,3	494	361	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Арита»	42980	140	НВис 13,3	Пр х/б 10,0x2	387	253	102	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	42981	150	НВис 13,3	Пр х/б 18,5	501	231	113	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Бирюсинка»	42982	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Пр х/б 10,0x2	307	218	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гюльнар»	42983	100	МсАц 11,0	НКмб: НА 11,0 НК 1,7	423	255	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42984	110	Млн: НАц 11,0 НК 3,3	НФас НК 3,3 НК 3,3 НАц 11,0 НК 3,3	310	210	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевоблузочная	42985	110	Млн: НАц 11,0 НК 3,3	Пр 14,8 БД: ВПЭ-67% ВХ-33%	310	240	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жозефина»	42986	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	НКмб: НТрац 11,0 НК 1,7	299	278	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лиэпа»	42987	110	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	376	325	111	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алида»	42988	110	НТрац 11,0	Н текстур «Трисилон» 9,5	555	335	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шадува»	42989	100	НТрац текстур 22,2 + НК1,7x2	НТрац текстур 22,2 + НК1,7x2	237	250	129	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Марта»	42990	110	НТрац текстур 11,0 + НК1,7x2	НТрац текстур 11,0 + НК1,7x2	397	280	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ауксе»	42991	110	НТрац 11,0	Пр х/б греб 5,9x2	446	255	72	ГОСТ 28253-89
Ткань «Атлас платьевый»	42992	105	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	674	339	97	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гиацинт»	42993	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	384	256	63	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	42994	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	389	288	64	ГОСТ 28253-89
	42995	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5				
Ткань платьевая	42996	110	Мс Ац 11,0	НКмб: Нац 11,0 НК 5,0	382	201	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ульрика»	42997	160	НВис 13,3	Пр 18,5: ВХ-67% ВПЭ-33%	378	254	98	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная с водоотталкивающей пропиткой	42998	100	НВис 13,3	НПЭ текстур краш 11,0x2	500	280	133	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Мария»	42999	100	НТрац 11,0	Н текстур «Трисилон» 9,5	417	280	67	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нота»	421002	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	382	303	64	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Морена»	421003	100	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	339	270	88	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная	421004	105	НАц текстур 22,2+ НК проф 2,2	НПЭ текстур краш 11,0x2	400	193	148	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дайна»	421005	105	НТрац 11,0	НПЭ текстур 8,7	397	283	67	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мерцишор»	421006	110	НТрац 11,0	Н пневмосоед НТрац 11,0 НК 6,7	475	260	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тигина»	421007	100	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	430	265	66	ГОСТ 28253-89
Саржа подкладочная	421008	110	НВис 13,3	Пр х/б 25	505	280	135	ГОСТ 20272-96
Ткань подкладочная	421009	100	НВис 11,0	НПЭ текстур 12,0	509	227	77	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Зарина»	421010	100	НАц 11,0	НКмб: НАц 16,6 НК проф 2,2 НК проф 2,2	320	214	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Скудутис»	421011	110	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	304	273	83	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лакштуте»	421012	100	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	НТрац текстур 11,0+ НК1,7x2	255	232	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мажиле»	421013	100	НКмб: НТрац 8,4 НК 5,0	НКмб: НТрац 8,4 НК 5,0	298	255	74	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Криста»	421014	160	НВис 13,3	Пр 14,8: ВХ-33% ВПЭ-67%	382	277	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тайга»	421015	140	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	НТрац текстур 22,2+ НК1,7x2	263	215	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нита»	421016	105	НКмб: НАц 6,7 НК 3,3	НКмб: НАц6,7 НК 3,3	435	318	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	421017	110	НАц 11,0	Спр: НАц 6,7x2 НК 5,0	432	256	94	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Соло»	421018	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	Н текстур «Трисилон» 9,5	306	280	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ия»	421019	135	НТрац 11,0	НПЭ текстур 18,1	535	260	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рута»	421020	135	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0	535	295	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нина»	421021	140	НТрац 11,0	НПЭ текстур 8,4	515	315	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лиепайте»	421022	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур 12,0	433	286	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ромина» (с атласной отделкой)	421023	105	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	І. МсТрац 11,0 ІІ. НТрац 11,0x2	359	278-359	94	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лаванда»	421024	110	Н текстур «Трисилон» 9,5	НПЭ текстур. 8,4	644	341	93	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Садо»	421025	110	НАц 11,0	НАц текстур. сур. и краш. 22,2 + НКпроф 2,2	425	180	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рамона»	421026	110	Н текстур. «Трисилон» 9,5 II Мет – 0,6% 25,0	Н текстур. «Трисилон» 9,5	306	280	61	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Геле»	421027	110	I. НТрац 11,0 II. Пласт. – 2% 20	НАц текстур. 22,2 + НКпроф. 2,2	494	235	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Орбита»	421028	100	НАц 11,0	НТрац текстур. 22,2 + НКпроф. 1,7×2	516	239	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-блузочная «Юность»	421029	110	НАц сур. и краш. 11,0	Пр 18,5: ВПЭ-67%, ВХ-33%	385	270	89	ГОСТ 28253-89
Ткань подкладочная	421030	110	НВис 13,3	Пр х/б 25,0	507	245	128	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Ружена»	421031	105	НТрац текстур 22,2 + НКпроф. 1,7×2	НТрац текстур 22,2 + НКпроф. 1,7×2	276	240	137	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-блузочная «Стелуца»	421032	110	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 8,4	575	365	94	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-блузочная «Молодость»	421033	115	НАц сур. и краш. 11,0	НПЭ текстур 8,4	375	270	61	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Селена»	421034	105	НТрац 11,0	Спр: НТрац 16,6 НК 2,2 НК 2,2	342	255	92	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	421035	110	НАц 16,6	НПЭ текстур. «Бэлан» 11,0×2	385	250	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Примула»	421036	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НПЭ текстур. пневмо-соед.: НАц 84 + НК 5,0	297	184	63	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Элегия»	421037	105	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	НПЭ текстур. 8,4	310	236	60	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	421038	110	I НВис 11,0 II НВис краш. 16,6	Пр 18,5: ВПЭ– 67% ВХ-33%	375	281	93	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	421039	110	I НВис 11,0 II НВис краш. 16,6	I Пр 18,5: ВПЭ– 67% ВХ-33% II НПЭ текстур. «Бэлан» 11,0×2	376	281	93	ГОСТ 11518-88
Ткань подкладочная	421040	100	НВис 13,3	НПЭ текстур. 8,4	395	290	75	ГОСТ 20272-91
Ткань платьевая «Ландыш»	421041	110	НТрац 11,0	Пр х/б 18,5	365	200	69	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Манжерок»	421042	110	НКмб: НАц 11,0 НК 1,7	Н текстур, пневмо- соед. НАц 8,4 НК 5,0	385	204	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Циния»	421043	102	Н текстур «Трисилон» 9,5	НПЭ текстур. 8,4	315	263	54	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Росинка»	421044	110	НТрац 11,0	НТрац текстур 22,2 + НК 1,7×2	298	233	88	ГОСТ 28253-89
4.2.3 Подгруппа жаккардовых тканей								
Ткань платьевая «Театральная»	431025	100	Г Вис краш. 16,7 П Пр Вис 25,0×2	НАц краш. 11,0×2	700	300	223	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Москва»	43030	120	НВис 16,6	НВис 16,6 + Спр: НВис + НК (13,3+2,2)× х3	770	280	200	ГОСТ 28253-89
Поплин фасонный	43036	105	Вис 16,6	Пр х/б 18,5	450	200	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тавар»	43037	68	НВис 16,6	ПрВис 25,0	520	250	158	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Звучная»	43041	80	НВис 16,6	Элт. 5,0×2 + НК проф. 2,2	570- 690	470	147	ГОСТ 28253-89
Ткань обувная «Эра»	43046	105	Н Вис краш. 16,6	Пр Вис краш. 25,0×2	748	350	305	ГОСТ 19196-93
Ткань платьевая-костюмная «Янтарь»	43055	110	НВис 13,3 + НКпроф. 2,2×3	Мскр: НВис 16,6 + НК 11,0	800	220	180	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Дубравушка»	43069	95	НВис 2-х цветов 16,6	НАц плоского сечения 11,0×4 + Элст 5,0×2	720	340	295	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Мечта»	43070	110	НВис 13,3	I НВис 13,3 II НК текстур. «Гаслан» 50,0 III Пласт. Серебристый 20,0	780	350	305	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Сильва»	43081	105	НВис черн. и бел. 16,6	Н текстур. «Гофрон» бел. 15,6×2 + Мскр (КрВис+ НАц) черн. (16,6+ +11,0)	380×2	320	287	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лора»	43083	90	НТрац 16,6	НТрац 16,6 Н текстур «Мэлан» 11,0×2	570	420	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Тибет»	43089	90	НТрац 11,0	НТрац 11,0 + Н текстур. «Трикон» 80,0	800	240	280	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Виктория» пестротканая	43091	80	НВис 13,3	НАц 11,0×4 + Кэласт 5,0×2	760	380	317	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лучезарная»	43101	100	НВис 13,3	НТрац 16,6 + моно проф. 2,2	540	200	129	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Айдас»	Н-354	105	НТрац 16,6	Спр: НТац 11,0×5	804	300	215	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кармен»	Н-417	105	НТрац 16,6	НТрац 16,6 + НК проф 33,3	780	270	178	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Банга»	Н-429	90	НТрац 16,6	НТриац объемная типа «Океляня» 25,4 + Эласт. «Хеланка» 5,0×4	700	250	216	ГОСТ 28253-89
Дамассе	43117	120	НВис 16,6	Пр х/б 12,0×2	778	315	195	ГОСТ 29013-91
Дамассе	43120	100	НВис 13,3	Пр х/б 18,5×2	814	240	188	ГОСТ 29013-91
Дамассе	43121	100	НВис 13,3	Пр х/б 12,0×2	800	288	162	ГОСТ 29013-91
Ткань корсетная	43122	100	НВис 13,3	Пр х/б 12,0×2	855	290	173	ГОСТ 29013-91
Дамассе	43123	120	НВис 13,3	Пр х/б 12,0×2	780	290	150	ГОСТ 29013-91
Дамассе кружевное	43124	100	НВис 13,3	ПР 18,5×2: ВПЭ– 67% ВВис- 33%	814	278	203	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Театральная»	43126	120	НТрац краш. 16,6	І Н Трац краш. 16,6 ІІ Мет-12% 31,3 ІІ НК гофрон 15,6×2	518	290	170	ГОСТ 28253-89
Дамассе	43139	120	НВис 16,6	НПЭ 27,7	778	286	198	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Фирюза»	43140	100	НАц 16,6	І НАц сур. или краш. 16,6 ІІ Мет – 18% 31,3	500	210	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Соната»	43144	105	НАц 16,6	І Пр краш 10,0х2: ВШ-60% ВПЭ-40% ІІ Мет-18% 31,3	548	206	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Севиль»	43147	110	НАц сур. и краш. 16,6	І НТрац текстур краш 22,2+ НК 1,7х2 ІІ НКпроф краш микро-вол 15,6	514	349	141	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ромашка»	43149	105	НАц 11,0	НПЭ текстур. 16,6×2	366×2	256	178	ГОСТ 28253-89
Ткань обувная «Туфелька»	43150	105	НВис краш. 16,6	І ПрВис краш. 25,0×2 ІІ Мет-10% 31,3	749	344	259	ГОСТ 19196-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ниссо»	43152	95	НАц 11,0	НАц текстур. краш. 22,2+НК проф. 2,2	510	205	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Сенильга»	43154	100	НАц 11,0	НПЭ текстур. 16,6×2	819	235	185	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Арлита»	43155	90	НТрац 11,0	І НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2 ІІ НПЭ текстур. 1,7×2	660	350	160	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Филигрань»	43156	110	НАц сур. и краш. 16,6	І НАц 16,6 ІІ НТрац текстур. сур. и краш. 22,2+ НК 1,7 ІІІ Пласт 20,0	515	336	142	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лыбидь»	43157	120	Мс НАц 16,6	І НТрац 16,6×2 ІІ НК проф. 2,2×3 ІІІ Мет-11%	770	325	218	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кусково»	43158	110	НТрац сур. и краш. 16,6	І НПЭ 16,6×2 ІІ НВис краш. 16,6	637	340	189	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ассоль»	43161	120	НАц 11,0	І НАц 16,6 ІІ НПЭ текстур. 11,0×2	775	326	152	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Снежинка»	43164	120	Мс Ац 16,6	І НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2 ІІ НК Моно- проф. 2,2×2	770	305	210	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Скарта»	43166	105	НАц краш. 16,6	І НПЭ текстур. 11,0×2 ІІ НВис краш. 13,3	539	420	167	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Игарка»	43167	120	НТрац краш. 16,6	І НПЭ текстур. 16,6×2 ІІ НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	518	344	187	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Журавушка»	43168	120	НАц 11,0	І НПЭ текстур. 11,0×2 ІІ Мер. - 24% 31,3	776	264	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лаума»	43169	95	НТрац 11,0	НАц текстур. 22,2 + НК 1,7×2	625	280	129	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Олеся»	43170	120	Н Ац краш. 11,0	І НПЭ текстур. краш. 11,0×2 ІІ НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	516	350	164	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Адрия»	43172	95	НТрац 11,0	І НТрац текстур. 16,6×2×2 ІІ Эласт. 5,0×2 ІІІ Мет-12% 31,3	630	310	195	ГОСТ 28253-89
Дамассе	43173	120	НВис 13,3	НПЭ 11,0	778	332	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Крещатик»	43176	120	Мс Ац 16,6	І НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2×2 ІІ Мет-22,2% 31,3 ІІІ Элст. 5,0×2	770	325	240	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Надежда»	43177	110	НАц сур. и краш. 16,6	НПЭ текстур «Бэлан» 11,0×2	514	377	178	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ругсенс»	43178	100	НТрац 16,6	І Н фас. уз: НТрац 11,0×2 НВис 11,0 ІІ Элст. 5,0×2	660	292	163	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аурелия»	43179	100	НАц 16,6	І НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2 ІІ НАц 16,6	510	335	144	ГОСТ 28253-89
Дамассе кружевное	43180	95	НВис 13,3	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	814	278	203	ГОСТ 29013-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Тюльпан»	43181	120	Мс Трац 11,0	І НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2×2 І НК проф. 2,2×2	766	345	180	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная	43182	110	НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	І НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2 І НК проф. 2,2	425	330	143	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Валда»	43183	95	НТрац 11,0	І НТрац текстур. 16,6×2×2 І Элст. 5,0×2	640	310	188	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Пакаянуге»	43184	90	Мс Трац 16,6	І НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2 І Элст. 10,0×2	830	238	201	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рита»	43185	110	НАц сур. и краш. 16,6	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2	514	326	167	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лорис»	43186	70	НВис краш. 16,6	Пр х/б 15,4	500	277	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Панемуне»	43187	100	І Мс Трац 11,0 І НТрац текстур 22,2 + НК 1,7×2	І Мс Трац 11,0 І НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	660	318	149	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Славянка»	43188	110	НАц краш. 16,6	I НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2 II Элст. краш. 10,0×2	513	378	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Медея»	43189	95	НТрац 11,0	I НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2 II Элст. 5,0×2	650	330	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Жвайгжди-нас»	43190 43193	105 90	Мс Трац 16,6	I НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 5,0×2 II Элст. 5,0×2	696	309	173	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная	43191	110	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	424	312	180	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Онега»	43192	120	НАц краш. 16,6	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	518	374	174	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аида»	43194	95	НАц краш. 11,0	НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	640	290	136	ГОСТ 28253-89
Дамассе корсетное	43195	10	НВис 13,3	Пр х/б 11,8×2	805	266	169	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Астрида»	43196	95	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2 + НК проф. 1,7×2	650	275	139	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лорис»	43197	70	НВис краш. 16,6	Пр х/б 14,0	500	277	108	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	43198	110	НВис 13,3	I НВис 16,6 II Пр х/б 11,8×2	788	367	177	ГОСТ 29013-91
Дамассе кружевное	43199	95	НВис 13,3	Пр 25,0: ВПЭ-67% ВВис-33%	848	290	177	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевое-костюмная «Рогожка»	43200	100	НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	НТрац текстур. 22,2 + НКпроф. 1,7×2	408	283	177	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Горда»	43201	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	НАц текстур. 22,2 + НКпроф. 2,2	538	252	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Элегантная»	43202	110	НАц краш. 16,6	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	516	307	155	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Руза»	43203	120	НАц краш. 16,6	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2	514	327	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевое-костюмная «Лелде»	43204	100	НТрац 11,0	I НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2 II Мет. 23% 17,4	635	360	144	ГОСТ 28253-89
Дамассе корсетное	43205	95	НВис 16,6	Пр х/б 11,8×2	836	290	200	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевое-костюмная «Веринис»	43206	105	НТрац 11,0	Мс «Калон» текстур. 22,8	630	301	136	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Бисер»	43207	110	НАц 11,0	I НАц 11,0 II НКпроф. 2,2×5	816	376	125	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Стелла»	43208	110	НВис 13,3	I НВис 13,3 II НК краш. 5,0	514	480	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Дайна»	43209	105	НТрац 11,0	I НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2 II Плст. - 22% 20,0	642	306	129	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Раудоне»	43210	100	НТрац 11,0	Нфас нет.: НТрац 11,0×2 НК 5,0	651	262	180	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Элса»	43211	140	НВис 13,3	Пр х/б 10,0×2	858	287	165	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	43212	110	НВис 13,3	НК 5,0	515	493	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Шермукшнис»	43213	105	НТрац 11,0	I Мс «Калон» текстур. 22,8 II Элст. 5,0×2	638	346	131	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Дзидра»	43214	90	НТрац 11,0	I НТрац 11,0 II Элст. 5,0×2	665	312	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Примуле»	43215	105	НТрац 11,0	Спр: НТрац 11,0×2 НК 5,0	641	216	129	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Танечка»	43216	110	НВис сур. и краш. 16,6	І НПЭ текстур. 11,0×2×2 ІІ НВис краш. 16,6 ІІІ НПЭ текстур. 12,0	343	253	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Балтия»	43217	100	НТрац 11,0	НПЭ текстур. 12,0	668	298	108	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая-костюмная «Нерина»	43218	100	НТрац 11,0	І НПЭ текстур. 12,0 ІІ Н фас пет: НТрац 11,0×2 НК 5,0	664	290	149	ГОСТ 28253-89
Ткань одеяльная	43219	100	НВис 13,3	Пр х/б 15,4	605	310	123	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Соната»	43220	115	НАц 16,6	НКмб. НАц 11,0 НК 1,7	500	320	112	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Уна»	43221	150	НВис 13,3	Пр х/б 10,0×2	825	287	158	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Ниссо»	43222	95	НАц 16,6	Н текстур. «Комэлан»: НАц 11,0×2 НК 2,2×2	510	205	129	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Рена»	43223	160	НВис 13,3	Пр х/б 10,0×2	858	287	174	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	43224 43225	100 95	НВис 16,6	Пр Вис 25,0	505	210	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Улла»	43226	95	Н текстур. «Трисилон» 9,5	Н текстур. «Трисилон» 9,5	765	350	112	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Олита»	43227	90	Н текстур. «Трисилон» 9,5	І Н текстур. «Трисилон» 9,5 ІІ Элст. 5,0×2	670	350	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Воспоминание»	43228	110	І Н текстур. «Трисилон» 9,5 ІІ Пласт. – 1% 20,0	Н текстур. «Трисилон» 9,5	340	341	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Десен»	43229	110	Н текстур. «Трисилон» 9,5	Н текстур. «Трисилон» 9,5	530	365	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Саида»	43230	95	НКмб: НАц 8,4 НК 5,0	НАц 16,6	510	340	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Насиба»	43231	105	НКмб: НАц 8,4 НК 5,0	НКмб: НАц 8,4 НК 5,0	340	260	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Марта»	43232	95	Н текстур. «Трисилон» 9,5	Н текстур. «Трисилон» 9,5	635	335	100	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	43233	115	НВис 13,3	І НВис 16,6 ІІ Пр х/б 11,8×2	800	362	171	ГОСТ 29013-91
Поплин платьевый	43234	95	НАц 16,6	Пр Вис 25,0	510	210	132	ГОСТ 28253-89
4.2.4. Подгруппа ворсовых тканей								
Плюш одежный тисненый или «Каракульча»	44001	135	Ворс: НВис 16,6 Высота ворса – 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	230	300	370	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш одежный	44002	135	Ворс: НВис 22,2	Пр х/б 18,5×2	240	280	420	ГОСТ 7081-93
	44003	69	Высота ворса– 3,2мм Грунт: Пр х/б 11,8×2					
Плюш одеж- ный фасонное тиснение «Каракульча»	44004	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	240	280	420	ГОСТ 7081-93
Плюш	44007	69	Ворс:	Пр х/б 18,5×2	230	306	350	ГОСТ 7081-93
	44008	135	НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2					
Плюш	44011	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	182	286	372	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44018	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	180	240	300	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44034	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	233	312	363	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44035	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 4,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 15,4×2	182	230	303	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44036	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 10,0мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 15,4×2	182	230	456	ГОСТ 7081-93
Плюш одежный набивной	44037	140	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,2мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	240	280	420	ГОСТ 7081-93
Плюш одежный набивной	44038	140	Ворс: НВис 22,2 вы- сота вор- са–3,2мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	240	280	420	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44042	140	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	240	280	370	ГОСТ 7081-93
Бархат для обуви	44048	140	Ворс: НВис 13,3 Грунт: Пр х/б 10,0×2	Пр х/б 10,0×2	258	310	322	ГОСТ 7081-93
Плюш одежный	44050 44051	140 70	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	230	300	350	ГОСТ 7081-93
Плюш	44053	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,2мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	230	300	350	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44055	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 12мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 36,0	190	240	440	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш для игрушек	44056	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 36,0	190	240	300	ГОСТ 7081-93
Плюш	44058	135	Ворс: НВис 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	230	304	370	ГОСТ 7081-93
Бархат	44059	70	Ворс: НВис краш 16,6 Высота ворса– 2мм Грунт: Пр х/б краш. 7,5×2	Пр х/б краш. 7,5×2	255	420	249	ГОСТ 7081-93
Плюш	44060	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	235	296	365	ГОСТ 7081-93
Плюш	44061	135	Ворс: НВис 16,6 Высота ворса– 3,2мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	230	260	380	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44062	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	175	297	306	ГОСТ 7081-93
Бархат для обуви	44065	135	Ворс: НВис 13,3 Грунт: Пр х/б 10,0×2	Пр х/б 10,0×2	258	310	322	ГОСТ 7081-93
Плюш	44066	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	180	285	350	ГОСТ 7081-93
Плюш декоративный	44067	140	Ворс: НАц 16,6 Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	236	315	409	ГОСТ 7081-93
Плюш	44068	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Млн: НВис 11,0 НК 5,0	Пр х/б 36,0	235	302	339	ГОСТ 7081-93
Плюш	44069	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Млн: НВис 11,0 НК 5,0	Пр х/б 18,5×2	236	305	343	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44070	140	Ворс: НАц 16,6 Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 50,0	230	244	355	ГОСТ 7081-93
Плюш	44071	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 18,5×2	234	310	377	ГОСТ 7081-93
Плюш	44072	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	230	302	355	ГОСТ 7081-93
Плюш	44073	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 25,0×2	Пр х/б 25,0×2	265	240	410	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44074	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 12,0мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	190	255	480	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44075	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 4,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	190	255	307	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44076	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	230	310	407	ГОСТ 7081-93
Бархат	44081	135	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8	Пр х/б 11,8×2	230	350	490	ГОСТ 7081-93
Плюш одежный	44082	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса– 3,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	230	270	379	ГОСТ 7081-93
Плюш для игрушек	44083	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 4,5мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	190	255	307	ГОСТ 7081-93
Плюш (типа меха) для иг- рушек	44084	130	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса– 12мм Грунт: НК 15,6×2	Пр х/б 36,0	190	255	480	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44085	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: Пр х/б 18,5×2: Вх-67% ВПЭ- 33%	Пр х/б 18,5×2: ВХ- 67% ВПЭ- 33%	184	292	367	ГОСТ 7081-93
Плюш	44086	135	Ворс: НАц текстур. 22,2 + НК 2,2 Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	230	312	451	ГОСТ 7081-93
Плюш «Фуга»	44087	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса- 4мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 18,5×2	231	280	337	ГОСТ 7081-93
Плюш	44088	140	Ворс: НАц 16,6 Высота ворса- 3,5мм Грунт: Пр х/б 11,8×2	Пр х/б 36,0	255	255	335	ГОСТ 7081-93
Плюш «Вернетас»	44089	135	Ворс: НВис 22,2 Высота ворса- 5,5мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 18,5×2	172	240	318	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Плюш	44090	135	Ворс: НВис 22,2 Грунт: Пр х/б 18,5×2: ВХ-67% ВПЭ- 33%	Пр х/б 18,5×2: ВХ- 67% ВПЭ- 33%	180	240	313	ГОСТ 7081-93
4.2.5. Группа тканей специального назначения								
Радиоткань	45005	110	НВис 16,6	Пр х/б 25,0×2	335	120	111	ГОСТ 16428-89
Ткань портьерная «Пекен»	45010	108	НВис	Пр Вис	620	280	230	ГОСТ 23432-89
	45011	112	22,2	18,5×2				
Репс декоративный	45013	120	НВис 22,2	Пр Вис 18,5×2	370	120	205	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Былина»	45022	130	НВис	Пр Вис	500	212	185	ГОСТ 23432-89
	45071	150	краш. 16,6	краш. 25,0×2				
Репс декоративный	45041	160	НВис 22,2	Пр Вис 18,5×6	370	120	205	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Штоф»	45044	105	НВис 11,0	Пр Вис 12,5×2	923	300	169	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Штоф»	45045	110	НВис 11,0	Пр Вис 12,5×2	941	280	172	ГОСТ 23432-89
Ткань для кашне	45049	55	Г Эп. краш.: НВис 13,3×3 НВис 16,6 II Пр краш. 36,0×2: ВПЭ- 50% ВПАН- 50%	Г Эп. краш.: НВис 13,3×3 НВис 16,6 II Пр краш. 16,6: ВПЭ- 50% ВПАН- 50%	138	190	244	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань обувная «Звездочка»	45050	105	НВис краш. 16,6	I Пр Вис краш. 18,5×2 II НВис краш. 13,3×4	747	280	236	ГОСТ 19196-93
Радиоткань	45052	130	НВис 22,2	Пр х/б краш. 10,0×8	290	150	178	ГОСТ 16428-89
Ткань галстучная	45054	100	НТрац краш. 22,2	НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	529	265	172	ГОСТ 9845-83
Ткань драпировочная	45055	122	НАц Хлр краш. 33,3	НАц Хлр краш. 33,3	512	240	267	ГОСТ 23432-89
Ткань занавесочная	45056	80	НАц Хлр сур. и краш. 16,6	НАц Хлр сур. и краш. 33,3	378	220	140	ГОСТ 23432-89
Радиоткань	45057	94	НВис краш. 13,3	I НВис краш. 13,3 II Эп Ац краш. 11,0×10 III Нк проф. 2,2×5	434	184	154	ГОСТ 16428-89
Ткань обувная «Марта»	45058	105	НВис краш. 16,6	I Пр Вис краш. 29,0×2 II ПрВис краш. 29,0×2	747	255	271	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная	45059	120	НВис 22,2	Пр Вис 18,5×2	490	214	181	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань обувная	45060	100	НВис краш. 16,6×2	І Пр Вис краш. 25,0×2×2 ІІ Пр Вис краш. 25,0×2	505	218	298	ГОСТ 19196-89
Ткань галстучная	45061	63	Мс Вис краш. 13,3	НАц текстур. краш. 22,2 НК проф. 2,2	570	253	141	ГОСТ 9845-83
Ткань обувная «Майя»	45062	105	НВис краш. 16,6	І Пр Вис краш. 29,0×2 ІІ НВис краш. 13,3×4 или 16,6×3	749	253	256	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная	45063	160	НВис 22,2	Пр Вис 42,0	490	214	181	ГОСТ 23432-89
Ткань для головных платков	45064	90	НТрац 8,4	І НТрац 11,0 ІІ НК 3,3	453	255	71	ГОСТ 29088-91
Ткань галстучная «Жвайгждуте»	45065	100	І НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2 ІІ НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	242	235	116	ГОСТ 9845-83
Муар декоративный	45067	115	НВис 13,3	І НАц 16,6×2 ІІ Пр Вис 12,5×2	565	445	275	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань обувная «Уют»	45068	105	НВис краш. 16,6	I Пр Вис краш. 29,0×2 II НВис краш. 16,6×2	747	240	234	ГОСТ 19196-93
Ткань обувная «Марта»	45070	105	НВис краш. 16,6	I Пр Вис краш. 59,0 II ПрВис краш. 59,0	747	255	271	ГОСТ 19196-93
Атлас портьерный	45072	115	НВис 22,2	Пр Вис 18,5×2	632	210	209	ГОСТ 23432-89
Ткань занавесочная	45073	79	НАц Хлр 33,3	НАц Хлр 33,3	248	206	143	ГОСТ 23432-89
Ткань для кожгалантерейных изделий	45074	100	НВис 16,6	Пр х/б 10,0×2	540	210	134	ГОСТ 29088-91
Ткань обивочная «Репс»	45075	116	НВис краш. 16,6×2	I Пр х/б краш. 18,5×8 II Пр Вис краш. 25,0×2	495	180	400	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная «Агат»	45076	105	НВис краш. 16,6	НВис краш. 16,6	751	378	180	ГОСТ 19196-93
Ткань декоративная «Пионы»	45077	120	НВис 22,2	I Пр Вис 18,5×2 II НК 5,0×5	583	360	240	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Дачная»	45078	150	НАц сур. и краш. 16,6	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0×2	377	214	111	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань обувная «Искорка»	45079	105	НВис краш. 16,6	І Пр Вис 18,5×2 ІІ Мет – 20% 31,3	751	272	219	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	45080	115	НВис 22,2	Пр 18,5×2: ВПЭ-67% ВВис-33%	509	216	197	ГОСТ 23432-89
Ткань обивочная «Олимпийская» для автомобильной промышленности	45081	103	НВис краш. 16,6×2	І Пр краш. 42,0×2: ВШре-50% ВПЭ-50% ІІ НВис краш. – 16,6×4	532	281	383	ГОСТ 24220-80
Ткань портьерная	45082	120	НВис 13,3	Пр Вис 18,5×2	484	228	145	ГОСТ 23432-89
Ткань для рабочей одежды	45083	110	НВис 13,3	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	507	245	126	ГОСТ 16428-89
Ткань декоративная	45084	150	Н текстур. 24,0: НАц-92% НПА-8%	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0×2	194	186	90	ГОСТ 23432-89
Репс декоративный	45085	160	НВис 22,2	Пр Вис 42,0×3	367	128	182	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	45086	85	Н текстур. «Трисилон» 9,5	Н текстур. «Трисилон» 9,5	320	277	58	ГОСТ 29088-91
Ткань портьерная жаккардовая	45087	150	НВис 16,6	Пр Вис 25,0×2	505	212	208	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Утро»	45088	140	НТрац 11,0	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	435	244	109	ГОСТ 23432-89
Репс декоративный	45089	160	НВис 22,2	Пр Вис 42,0×3	367	119	217	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Сибирячка»	45090	100	НВис 16,6	НПЭ текстур. 18,1×2	425	216	144	ГОСТ 23432-89
Ткань жаккардовая	45091	148	НВис 16,6×2	Пр ПАН 31,3×2	413	200	259	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Прозрачная»	45092	140	НВис 22,2	Пр Вис 25,0×2	421	179	193	ГОСТ 23432-89
Ткань галантерейная для платков	45093	75	НКмб: Нац 11,0 НК 5,0	НКмб: Нац 11,0 НК 5,0	251	165	69	ГОСТ 29088-91
Ткань декоративная	45094 45095	150 160	НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	390	265	154	ГОСТ 24220-89
Ткань мебельная «Алмаз»	45096	150	НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	НК текстур. жгут пневмо-соед. краш. 125,0×2	256	138	444	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Осень»	45097	150	НВис 16,6	Пр Вис 25,0×2	260	167	127	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Листопад»	45098	100	НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	НПЭ текстур. 18,1	213	207	89	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	45099	75	Н текстур. «Трисилон» 9,5	Н текстур. «Трисилон» 9,5	320	277	58	ГОСТ 29088-91

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань декоративная «Былина»	45100	150	НВис краш. 16,6	Пр Вис краш. 25,0×2	501	212	185	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Ариадна»	45101	75	НАц 11,0	Н текстур. «Трисилон» 9,5	535	270	228	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	45102	75	НАц 11,0	Н текстур. «Трисилон» 9,5	343	278	59	ГОСТ 29088-91
Ткань декоративная	45103	110	НВис 16,6	Пр х/б 11,8×2	533	286	151	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Рассвет»	45104	140	НТрац 11,0×2	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7	433	240	99	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Весна»	45105	150	НВис 16,6	Пр ПАН 50,0	508	204	181	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45106	100	НТрац 16,6	НК 15,6	391	283	103	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45107	100	НВис 13,3	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	520	286	137	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	45108	115	НВис 22,2	Пр Вис 42,0	619	217	216	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45109 45110	150 160	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2	385	265	158	ГОСТ 23432-89
Ткань для межсезонной одежды «Иверия» с водоотталкивающей отделкой	45111	120	НВис 16,6	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2	486	310	152	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань декоративная «Кредо»	45112	100	НВис 13,3	НПЭ текстур. 12,0	615	268	109	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45113	160	НВис 22,2	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0×2	597	295	189	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Фортуна»	45114	140	НВис 33,3	НПЭ текстур. 12,0×2	535	270	233	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная «Ива»	45115	150	НВис 16,6	НПЭ текстур. 11,0×2	505	237	132	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Загорье»	45116	150	НВис 44,4	НПЭ текстур. «Бэлан» сур. и краш. 11,0×2	341	261	208	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная	45117	105	НВис краш. 16,6	І Пр Вис сур. и краш. 25,0×2 ІІ Мет-5% 31,3	746	305-365	286	ГОСТ 19196-93
Ткань галантерейная «Витола» с пленочным покрытием и водоотталкивающей отделкой	45118	140	НТрац 16,6×3	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2	340	185	241	ГОСТ 29088-91
Ткань декоративная «Юсма»	45119	160	НВис 13,3	НПЭ текстур. 18,1	593	276	126	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45120	120	НВис 13,3	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	515	270	135	ГОСТ 23432-89
Ткань декоративная	45121	110	НВис 13,3	НПЭ краш. 11,0×2	602	285	147	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань декоративная	45122	140	НВис 22,2	І НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0×2 ІІ НВис 22,2	526	353	196	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная	45123	120	НВис 13,3	НПЭ текстур. 11,0×2	765	290	163	ГОСТ 19196-93
Ткань декоративная «Галлея»	45124	140	НВис 33,3	НПЭ текстур. 12,0×2	370	285	185	ГОСТ 23432-89

Витебский государственный технологический университет

ЛИТЕРАТУРА

1. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) : учебник для студентов вузов / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова ; под ред. Б. А. Бузова. - Москва : Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.

2. Орленко, Л. В. Конфекционирование материалов для одежды: учебное пособие/ Л. В. Орленко, Н. И. Гаврилова. – Москва : Форум – ИНФРА, 2006. – 228 с. – (Высшее образование).

3. Калмыкова, Е. А. Материаловедение швейного производства : учебное пособие/ Е. А. Калмыкова, О. В. Лобацкая. – Минск : Вышэйшая школа, 2001. – 412.

4. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества : справочник / К. Г. Гущина [и др.] – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 312 с.

5. Методическая разработка по теме «Ассортимент тканей» к лабораторным работам по курсам: «Материалы для швейных изделий» и «Конфекционирование материалов» для студентов специальности Т 17.03.00 «Конструирование и технология швейных изделий» / сост. О. В. Лобацкая. – Витебск : УО «ВГТУ», 2001. – 13 с.

6. ГОСТ 28 253-89. Ткани шелковые и полушелковые, плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 5067-84, ГОСТ 14938-79; ГОСТ 15138-86; ГОСТ 20722-85; ГОСТ 22542-82; ГОСТ 18 484-87; ГОСТ 20236 ; введ. 1991-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 10 с.

7. ГОСТ 20723-89. Ткани плательные из натурального крученого шелка. Технические условия. – Взамен ГОСТ 20723-84 ; введ 1990-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 10 с.

8. ГОСТ 7081-93. Полотна шелковые и полшелковые ворсовые. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 7081-87; ГОСТ 14869-85; ОСТ 17-205-80; ГОСТ 7779-75 ; введ 1995-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1994. – 10 с.

9. ГОСТ 20272-96. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 20272-83; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 9202-87; ГОСТ 20236-87; ГОСТ 22542-82 ; введ 2001-07-01 – Москва: Изд-во стандартов, 1996. – 8с.

10. ГОСТ 23432-89. Полотна декоративные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 23432-79; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 8737-77; ГОСТ 9202-87; ГОСТ 9203-76; ГОСТ 9205-75; ГОСТ 12453-77; ГОСТ 23 433-79; ГОСТ 25 227-82; ОСТ 17-87-82; ОСТ 17-363-85; ОСТ 17-186-76; ОСТ 17-708-77 ; введ. 1990-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1982 – 18 с.

11. ГОСТ 24220-80. Ткани мебельные. Общие технические условия. – Взамен 7471-72; ГОСТ 16184-70; ГОСТ 5.146-69; ГОСТ 5.1413-72 ; введ. 1982-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1993. – 6 с.

12. ГОСТ 29013-91. Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. – Взамен ГОСТ 21724-86; ГОСТ 15536-87; ГОСТ 22542-82; ГОСТ 9202-87, ГОСТ 7779-75 ; введ. 1992–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 8 с.

13. ГОСТ 9845-77. Ткани шелковые галстучные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 9845-68 ; введ. 1979–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1978. – 4 с.

14. ГОСТ 19196-93. Ткани обувные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 19196-80; ГОСТ 23761-89; ОСТ 17-526-75; ОСТ 17-73-86 ; введ. 1995-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1995. – 10 с.

15. ГОСТ 16428-89. Ткани технические из натурального шелка и химических нитей. Технические условия. – Взамен ГОСТ 16428-80 ; введ 1991–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 14 с.

16. ГОСТ 11518-88. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 11618-88 ; введ. 1990–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 12 с.

17. ГОСТ 29098-91. Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 4725-77; Ост 17-185-84 ; введ. 1993–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1992. – 8 с.

18. СТБ 1508-2004. Ткани и изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 10530-79 ; введ. 2005–06–01. – Минск : Изд-во стандартов, 2005. – 20 с.

Витебский государственный технологический университет

Витебский государственный технологический университет

Учебное издание

Лобацкая Ольга Васильевна
Лобацкая Екатерина Михайловна

**Ассортимент шелковых тканей: справочник в 2 ч.
Часть 1. Ткани из натурального шелка и искусственных нитей**

Редактор В.В.Невских
Технический редактор Е.М.Лобацкая
Корректор И.П.Лабусова
Компьютерная верстка О.А. Сидорова, С.В.Буракова

Подписано в печать _____ Формат _____ Бумага офсетная №1 _____
Усл.печ.л. _____ Уч.изд.лист _____ Тираж _____ экз. Заказ № _____

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» Лицензия ЛВ № 192 от 19.01.2001. 210035, Витебск, Московский пр-кт, 72. Отпечатано на ризографе УО «Витебский государственный технологический университет». Лицензия ЛП № 89 от 26.01.2001.