

АССОРТИМЕНТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Часть 2.

Ткани из синтетических нитей и
химических волокон

Витебский государственный технологический университет

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«Витебский государственный технологический университет»

АССОРТИМЕНТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Часть 2. Ткани из синтетических нитей и химических волокон

Витебск
2008

УДК 677.074:687.03(03)

ББК 37.230.4

А-90

Авторы-составители:

О.В.Лобацкая (разделы 1, 2, 3)

Е.М.Лобацкая (раздел 4)

Рецензент:

кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии одежды УО «ВГТУ» Ванина Т.М.

**А-90 Ассортимент шелковых тканей: справочник в 2 ч. Часть 2. Ткани из синтетических нитей и химических волокон / О.В. Лобацкая, Е.М. Лобацкая. – Витебск, 2008 г. – 150 с.
ISBN 978-985-481-108-6**

Справочник предназначен для выполнения лабораторных работ, разделов курсового и дипломного проектирования по курсам «Материаловедение», «Конфекционирование материалов», «Материалы для швейных изделий» для студентов специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» и может быть использован студентами специальности 1-50 01 01 07 «Художественное проектирование текстильных полотен» в курсе «Конфекционирование текстильных материалов» и студентами специальности 1-19 01 01 05 01 «Дизайн швейных изделий» в курсе «Материаловедение и конфекционирование».

В справочнике представлена систематизированная характеристика тканей, выработанных из синтетических нитей, синтетических нитей с другими волокнами, искусственных волокон в смеси с другими волокнами, синтетических волокон и в смеси с другими волокнами, даны краткие обзорные материалы по каждой группе, торговая классификация шелковых тканей, приведен список литературы.

УДК 677.074:687.03(03)

ББК 37.230.4

ISBN 978-985-481-108-6

© УО «ВГТУ», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	4
1.	Торговая классификация шелковых тканей	5
2.	Сокращенные обозначения видов волокон, нитей и пряжи	6
3.	Ткани из синтетических нитей и из синтетических нитей с другими волокнами	9
3.1.	Группа тканей из синтетических нитей	11
3.1.1.	Подгруппа гладьевых тканей	11
3.1.2.	Подгруппа жаккардовых тканей	38
3.1.3.	Подгруппа тканей специального назначения	44
3.2.	Группа тканей из синтетических нитей с другими волокнами	57
3.2.1.	Подгруппа гладьевых тканей	57
3.2.2.	Подгруппа жаккардовых тканей	71
3.2.3.	Подгруппа ворсовых тканей	80
3.2.4.	Подгруппа тканей специального назначения	81
4.	Ткани из химических волокон	87
4.1.	Группа тканей из искусственных волокон и в смеси с другими волокнами	89
4.1.1.	Подгруппа гладьевых тканей	89
4.1.2.	Подгруппа тканей специального назначения	99
4.2.	Группа тканей из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами	110
4.2.1.	Подгруппа гладьевых тканей	110
4.2.2.	Подгруппа ворсовых тканей	142
4.2.3.	Подгруппа тканей специального назначения	143
	Литература	149

ВВЕДЕНИЕ

В ассортименте текстильных товаров шелковые ткани занимают большой удельный вес, их производство растет опережающими темпами, так как 97% шелковых тканей вырабатывают с применением химических волокон. Ассортимент шелковых тканей отличается от ассортимента других тканей большим разнообразием (более 1500 видов), особенно по сырьевому составу, а также строению нитей, тканей, видам отделки, что в свою очередь отражается на разнообразии их потребительских свойств.

Для выработки шелковых тканей используют натуральный шелк, искусственные и синтетические волокна и нити, а также натуральные волокна (хлопок, катонизированный лен, шерсть). Разнообразие ассортимента тканей достигается также применением нитей различных структур – пологой, муслиновой, креповой, москреповой круток; моно-, комплексных, текстурированных, фасонных, модифицированных (профилированных, бикомпонентных и др.) нитей. Используют разнообразные переплетения всех классов – главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые (жаккардовые). Ткани разнообразны и по внешнему оформлению – набивные, пестротканые, гладкокрашеные, отбеленные, гофрированные, вытравные, с несминаемой, малоусадочной и водоотталкивающей отделкой. По структуре поверхности шелковые ткани могут быть гладкими, ворсовыми и креповыми.

Потребительские свойства шелковых тканей определяются главным образом свойствами составляющих волокон и нитей. Назначение тканей различно, но преобладают платьево-костюмные (в том числе платьево-костюмные), сорочечные, подкладочные, костюмные, курточные и плащевые.

1. Торговая классификация шелковых тканей

По торговой классификации шелковые ткани делят на 8 групп в зависимости от сырьевого состава и на 7 подгрупп в зависимости от структуры ткани и назначения.

№ группы тканей	Наименование группы	Номер и наименование подгрупп						
		1	2	3	4	5	6	7
		креповые	гладьевые	жаккардовые	ворсовые	специального назначения	техническая	штучные изделия
1	Ткани из натурального шелка	+	+	+	+	+	-	+
2	Ткани из натурального шелка с другими волокнами	+	+	+	+	-	-	+
3	Ткани из искусственных нитей	+	+	+	+	+	-	+
4	Ткани из искусственных нитей с другими волокнами	+	+	+	+	+	-	+
5	Ткани из синтетических нитей	-	+	+	-	+	-	+
6	Ткани из синтетических нитей с другими волокнами	-	+	+	+	+	-	+
7	Ткани из искусственных волокон в смеси с другими волокнами	-	+	-	-	+	+	+
8	Ткани из синтетических волокон с другими волокнами	-	+	-	+	+	+	+

Примечание: знаки «+» и «-» означают соответственно наличие или отсутствие подгруппы в данной группе.

2. Сокращенные обозначения видов волокон, нитей и пряжи

Сокращенное обозначение	Полное наименование
В	Текстильные волокна
ВХ	Волокно Хлопковое
ВЛн	Волокно Льняное
ВШрс	Волокно Шерстяное
ВШ	Волокно Шелковое
ВВис	Волокно Вискозное
ВМам	Волокно Медно-аммиачное
ВАц	Волокно Ацетатное
ВТрац	Волокно Триацетатное
ВК	Волокно Капроновое
ВПА	Волокно Полиамидное
ВЛс	Волокно Лавсановое
ВПЭ	Волокно Полиэфирное
ВПП	Волокно Полипропиленовое
ВНитр	Волокно Нитроновое
ВПАН	Волокно Полиакрилонитрильное
ВХлр	Волокно Хлориновое
ВАцхлр	Волокно Ацетохлориновое
В ВВМ «Сиблон»	Волокно вискозное высокомолекулярное «Сиблон»
Н	Текстильные нити
НШС	Нить Шелк-сырец
НВис	Нить Вискозная
НАц	Нить Ацетатная
НТрац	Нить Триацетатная
НК	Нить Капроновая
НАн	Нить Анидная
НПА	Нить Полиамидная
НЛс	Нить Лавсановая
НПЭ	Нить Полиэфирная
НХлр	Нить Хлоридная
НАцхлр	Нить Ацетохлоридная
НКпроф	Нить Капроновая профилированная
НПП	Нить Полипропиленовая
Моно	Мононить
Мет	Метанит
Пласт	Пластикс
М	Мишура

Сокращенные обозначение	Полное наименование
ЛК	Леска Капроновая
Люр	Люрекс
Алн	Алюнит
Пр	Пряжа
Пр х/б	Пряжа Хлопчатобумажная
ПрЛн	Пряжа Льняная
ПрШр	Пряжа Шерстяная
ПрШ	Пряжа Шелковая
ПрВис	Пряжа Вискозная
ПрК	Пряжа Капроновая
ПрПА	Пряжа Полиамидная
ПрПЭ	Пряжа Полиэфинная
ПрПАН	Пряжа Полиакрилонитрильная
ПрХлр	Пряжа Хлориновая
ПрАцхлр	Пряжа Ацетохлориновая
ПрЛс	Пряжа Лавсановая
ПрПП	Пряжа Полипропиленовая
ПрБД	Пряжа пневмомеханического способа прядения
Кр	Крученые и фасонные нити
Кр	Креп-нить креповой крутки
Мкр	Москреп
Мс	Муслин
Осн	Шелк-основа
Ут	Шелк-уток
Онд	Ондюле
Грн	Гренадин
Млн	Мулине
Млж	Меланж
КрГранит	Креп Гранит
НКмб	Нить Комбинированная
НОб	Нить Объемная
Спр	Спираль
Эп	Эпонги
НПет	Нить Петельная
НУз	Нить Узелковая
НПуш	Нить Пушистая
Н флиретт	Капроновые нити плоского сечения
Полинит	Пленочная крученая нить
Фламе	Фасонная нить с резко расположенными узелками

Сокращенное обозначение	Полное наименование
Нтекстур	Текстурированные нити
Эластик	Высокорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая по непрерывному способу
Акон	Высокорастяжимая нить, состоящая из капроновой и ацетатной нитей, крученых в два приема
Аэрон	Нерастяжимая нить из капрона, вырабатываемая методом воздействия сжатого воздуха
Гофрон	Малорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая методом гофрирования с одновременной стабилизацией
Рилон	Малорастяжимая нить из капрона, вырабатываемая методом протягивания по нагретой кромке пластины
Комэлан	Высокорастяжимая нить из капрона и комплексной ацетатной нити, изготавливаемая на машине «Комэ»
Мэрон	Малорастяжимая нить из капрона, изготавливаемая однопроцессным методом ложного кручения с последующей стабилизацией нити в автоклаве
Мэлан	Малорастяжимая нить из лавсана, вырабатываемая однопроцессным методом кручения с последующей стабилизацией в автоклаве
Трикон	Комбинированная нить, состоящая из эластика и триацетатных нитей
Такон	Комбинированная нить, изготавливаемая из капрона и ацетатных нитей
Бэлан (Белан)	Текстурированная среднерастяжимая нить из полиэфирных нитей
Нтекстур. пневмосоед.	Нить текстурированная пневмосоединенная

3. Ткани из синтетических нитей и из синтетических нитей с другими волокнами

Их ассортимент очень разнообразен благодаря применению различных видов синтетических комплексных, моно-, текстурированных, модифицированных (профилированных) нитей в чистом виде и в сочетании с другими нитями или пряжей.

Ткани из синтетических нитей представлены капроновыми тканями, вырабатываемыми из моно-, текстурированных (эластик, мэрон, гофрон и др.), профилированных (шелон, трилобал и др.), комплексных (пологой, муслиновой крутки) нитей и тканями из полиэфирных комплексных и текстурированных (мэлан, бэлан, кримплен и др.) нитей различных структур. Выпускают ткани с различными внешними эффектами не только за счет применения нитей различных структур, но и за счет использования мелкоузорчатых, жаккардовых, сложных переплетений и разнообразной отделки – гофре, лаке, клоке и др. Поверхностная плотность блузочных тканей 20-70 г/м², платьево-костюмных 100-250 г/м².

Ткани из синтетических нитей с другими волокнами вырабатывают из синтетических нитей различных структур, комбинированных между собой и с искусственными нитями, а также с применением пряжи – хлопчатобумажной, вискозной, из синтетических волокон, смешанной. Перспективны ткани (хлопко-, шерсто-, льноподобные) с применением хлопчатобумажной, шерстяной, льняной пряжи. Ткани из нитей вырабатывают преимущественно мелкоузорчатыми, жаккардовыми и сложными (полутораслойными) переплетениями; ткани с применением пряжи – в основном главными переплетениями.

Недостатками чистосинтетических тканей являются низкие гигиенические свойства (малые гигроскопичность, водопоглощаемость, паропроницаемость, высокая электризуемость). Положительные их свойства: высокая износостойкость, несминаемость, малая усадка.

Синтетические ткани сложны в швейной обработке. В настиле они скользят и смещаются, сильно осыпаются, оказывают высокое сопротивление резанию. При больших скоростях резания ткани по срезу оплавляются. Осыпание приводит к необходимости обметывать или специально оплавливать срезы и применять швы с двойным подгибом.

Ткани с большим линейным заполнением и с пленочными покрытиями прорубаются, при больших скоростях стачивания игла сильно нагревается и плавит ткань. При стачивании тканей целесообразно применять иглы со специальными покрытиями и различные способы охлаждения иглы. Высокая растяжимость и упругость тканей вызывают возникновение сборок в швах. Для улучшения качества швов рекомендуется применять синтетические нитки. Влажно-тепловая обработка должна производиться с учетом легкоплавкости тканей.

Платьевые ткани этих групп включены в подгруппы гладьевых и жаккардовых тканей. Устойчивый креповый эффект достигается применением разноусадочных нитей; синтетических комплексных нитей повышенной крутки в основе и комплексных или текстурированных нитей правой и левой круток в утке; модифицированных нитей (шелон, трилобал). Ткани с таким эффектом (типа крепдешина и креп-шифона) не дают усадки, не сминаются, обладают хорошей пористостью и воздухопроницаемостью.

Применение разноусадочных нитей позволяет получать ткани типа жатого шифона и ткани с эффектом «гофре».

Из суровых и окрашенных в массе полиэфирных текстурированных нитей вырабатывают ткани разнообразных переплетений, имеющие уменьшенную объемную массу, приятный гриф и хороший внешний вид.

Ткани жаккардовой подгруппы вырабатывают чистосинтетическими из комплексных нитей с использованием текстурированных и профилированных нитей, придающих тканям определенный внешний эффект. Большинство жаккардовых тканей вырабатывают из синтетических нитей с другими волокнами, преимущественно двухслойными переплетениями. Выпускают их гладкокрашеными и пестроткаными.

Для костюмов вырабатываются малосминаемые ткани из комплексных полиамидных или текстурированных полиэфирных нитей и бикомпонентных нитей с шерстеподобной структурой, имеющие в утке смешанную пряжу или текстурированные нити. Из них шьют мужские и женские костюмы.

Плащевые и курточные ткани получают в основном из капроновых и лавсановых комплексных нитей. Тонкие ткани с отделкой лаке и утяжеленные атласы, а также застильные, со значительным линейным заполнением ткани типа габардина и поплина используются для пошива пальто, курток и плащей. Легкие ткани с пестротканым рисунком в клетку и с печатными рисунками применяются для женских плащей.

Подкладочные ткани из капроновых комплексных лавсановых текстурированных нитей вырабатывают полотняным и саржевым переплетениями. Они имеют небольшую поверхностную плотность, используются при изготовлении пальто и курток.

Для предметов женского туалета вырабатывают тонкие плотные ткани полотняным переплетением. Их выпускают отбеленными, гладкокрашеными, с печатными рисунками, с эффектом вышивки и используют в качестве усилителей и подкладки при пошиве корсетных изделий.

Таблица 3.1 - Группа тканей из синтетических нитей

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.1.1. Подгруппа гладьевых тканей								
Ткань блузочная	52001	95	НК моно 2,2	НК моно 2,2	490	420	20	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	52003	95	НК моно 3,3	НК моно 3,3	440	440	28	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	52004	95	НК моно 3,3	НК моно 3,3	440	440	27	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	52005	90	НК моно 3,3 McK 5,0	НК моно 3,3 McK 5,0	440	370	34	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	52006	95	McK 5,0	McK 5,0	420	360	35	ГОСТ 28253-89
Полотно капроновое	52007	95	McK 3,3	McK 3,3	420	390	30	ГОСТ 28253-89
Полотно капроновое	52008	120	НК 15,6	НК 15,6	312	260	80	ГОСТ 28253-89
Полотно капроновое	52008	100	I.НК 5,0 II.НК 15,6	I.НК 5,0 II.НК 15,6	310	280	45	ГОСТ 28253-89
Ткань капроновая	52013	85	НК 5,0	НК 5,0	440	400	40	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лариса»	52020	85	I.НК 3,3 II. McK 3,3	I.НК 3,3 II. McK 3,3	595	470	40	ГОСТ 28253-89
Габардин	52027	105	НК 6,7	НК 6,7	940	430	90	ГОСТ 28486-90
Саржа капроновая	52028	85	НК 15,6	НК 15,6	330	320	125	ГОСТ 28486-90
Ткань капроновая	52029	80	НК 3,3	НК 3,3	440	390	32	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нарядная»	52061	90	НК проф 2,2	НК проф 2,2	610	410	30	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вилия»	52084	80	НК проф 2,2	Элст 5,0x2	844	350	61	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая	52085	140	НК 6,7	НК 6,7	503	345	55	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52086	140	НК 6,7	НК 6,7	940	430	90	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52087	140	НК 6,7	НК 6,7	503	345	70	ГОСТ 28486-90
Ткань корсетная «Жидре»	52089	95	НК моно 3,3	НК 5,0x2	718	320	53	ГОСТ 29013-91
Ткань платьево- костюмная	52092	100	Мэрон 15,6x2	Мэрон 15,6x2	450	230	179	ГОСТ 28253-89
Ткань капроновая	52094	85	НК моно 3,3	НК моно 3,3	450	370	29	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52106	100	НК моно 3,3	НК 5,0x2	540x2	320	73	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52107	100	НК моно 3,3	НК 5,0x2	540x2	320	73	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52114	95	НК 6,7	НК 6,7	494	332	54	ГОСТ 20272-96
Ткань капроновая	52117	100	I.НК 3,3x2 II.НК 3,3	I.НК 3,3x2 II.НК 3,3	398	422	35	ГОСТ 28253-89
Ткань ветрозащит- ная с пленоч- ным покрыти- ем	52118	85	НК 5,0	НК 5,0	500	400	50	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием и водоотталки- вающей про- питкой	52119	120	НК 5,0x2	НК 5,0x2	425	310	115	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Полотно плащевое с пленочным покрытием	52120	145	НК 15,6	НК 15,6	312	260	120	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Зульфия»	52121	100	НК 5,0x2	НК 5,0x2	520	335	82	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная «Молодеж- ная»	52123	140	НК 6,7	НК 6,7	492	340	70	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Зефирас»	52124	105	НК моно 3,3	I.НК 5,0 II.НК моно 3,3	428	410	29	ГОСТ 28253-89
Ткань «Атласная» для платков	52125	90	НК моно 3,3	НК 15,6	520	300	71	ГОСТ 29098-91
Ткань курточная	52135	140	НК 6,7	НК 6,7	523	342	80	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- костюмная	52140	100	НПЭ текстур. 8,4x2	НПЭ текстур. 8,4x2	420	270	127	ГОСТ 28253-89
Ткань капроновая «Шотланд- ка»	52141	144	НК сур. и краш. 6,7	НК сур. и краш. 6,7	510	346	56	ГОСТ 20272-96
Ткань «Шотланд- ка» с пленоч- ным покрыти- ем	52142	140ё	НК сур. и краш. 6,7	НК сур. и краш. 6,7	520	370	78	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52144	140	НК 6,7	НПЭ 7,0	513	327	70	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с водоотталки- вающей про- питкой	52145	100	НК 6,7	НК Млн 6,7x2	400	260	103	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая с тиснением и водооттал- кивающей пропиткой	52146	100	НК 5,0	НК 15,6	510	300	76	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- костюмная «Рица»	52150	150	НПЭ 16,7x2	НПЭ 16,7x2	260	225	180	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Волжаноч- ка»	52153	95	МК 5,0	НПЭ текстур. 11,0x2	674	264	96	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52155	140	НК 3,3	НК 5,0x2	1030	320	70	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52157	150	НК 6,7	НК 6,7	503	345	55	ГОСТ 28486-90
Ткань «Косынка»	52171	90	НШелон 5,0	НШе-лон 5,0	415	354	41	ГОСТ 29098-91
Ткань платьевая «Меридиан»	52176	100	НШелон 5,0	НШе-лон 5,0	537	453	56	ГОСТ 28253-89
Ткань капроновая с пленочным покрытием	52177	90	НК 5,0x2	НК 5,0x2	872	520	168	ГОСТ 28486-90
Ткань блузочная «Ветерок»	52178	150	НК 6,7	НШелон 5,0	522	412	56	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая «Рустам»	52182	143	НК 6,7	НК 6,7	728	386	75	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая «Рустам» с пленочным покрытием	52183	140	НК 6,7	НК 6,7	728	386	98	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Гвоздика»	52184	135	НК 6,7	Элст 5,0	584	283	56	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52185	142	НК 6,7	НК 6,7	550	326	57	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с отделкой «лаке»	52185	142	НК 6,7	НК 6,7	550	326	57	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52186	140	НК 6,7	НК 6,7	557	326	83	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52187	104	НК 6,7	НК 6,7	487	346	55	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с водоотталки- вающей отделкой и отделкой «лаке»	52187	100	НК 6,7	НК 6,7	487	346	55	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52188	100	НК 6,7	НК 6,7	487	346	79	ГОСТ 28486-90
Ткань для головных платков	52190	90	НК 3,3	НК 6,7	440	290	32	ГОСТ 29098-91
Ткань платьевая «Старт»	52194	150	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	375	292	167	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Надежда»	52195	150	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	305	280	150	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Амур»	52197	100	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	466	250	178	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Волшебни- ца»	52199	100	Грн Шелон 2,2х2	Грн Шелон 2,2х2	515	420	48	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Софья»	52201	95	НК 5,0х2	НК 5,0х2	598	320	86	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жемчуж- ная»	52202 52222	100 150	НШелон 4,8	НШелон 4,8х2	715	320	65	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52203	150	НК 6,7	НК 6,7	550	326	57	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием (в 2 слоя)	52204	150	НК 6,7	НК 6,7	556	326	83	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52205	150	НК 6,7	НК 6,7	556	326	64	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Москвич- ка»	52206	90	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	310	258	136	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вишенка»	52208 52248	100 140	НК 5,0	Элст 5,0х2	568	333	65	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань для карманов	52210	100	НК 5,0х2	НК 5,0х3	424	266	80	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Александ- рина»	52211	100	НПЭ текстур. 8,4	НПЭ текстур. 8,4х2	546	300	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Насими»	52212	95	НК 2,2	Элст 6,7х2	567х2	300	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Калинка»	52213	140	НК 6,7	Элст 5,0х2	559	367	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мраморная»	52214	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	710	385	51	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Вега»	52215	100	НШелон 2,2	НШелон 2,2	531	403	23	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Незабудка»	52216	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	379	361	37	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Пролета- рочка»	52217	90	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	326	257	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Летняя»	52218	140	НШелон 4,8	НШелон 4,8	631	410	51	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Гранат»	52221	100	НШелон 2,2	НШелон 2,2	890	466	33	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52225	105	НК 6,7	НК 6,7	459	316	50	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Севда»	52226	100	НК 5,0х2	НК 5,0х2	510	310	72	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая	52227	144	НК 6,7	НК 6,7	513	342	57	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с отделкой «лаке»	52227	144	НК 6,7	НК 6,7	513	342	57	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52228	140	НК 6,7	НК 6,7	556	330	65	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием (в 3 слоя)	52229	140	НК 6,7	НК 6,7	513	342	81	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Реченька»	52230	100	НШелон 2,2	НШелон 4,8	885	370	40	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Баруница»	52231	100	ГрнШе- лон 2,2x2	ГрнШе- лон 2,2x2	560	440	47	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52232	152	НК 6,7	НК 6,7	556	330	58	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52233	140	НК 6,7	НК 6,7	513	342	65	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52234	150	НК 6,7	НК 6,7	556	330	81	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52235	144	НК 6,7	НК 6,7	513	347	56	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52236	140	НК 6,7	НК 6,7	513	347	77	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая	52237	140	НК 6,7	НК 6,7	540	353	58	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52238	140	НК 6,7	НК 6,7	540	353	65	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- щевая с пле- ночным по- крытием	52239	140	НК 6,7	НК 6,7	540	353	80	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52240	143	НК 6,7	НК 6,7	461	378	55	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52241	140	НК 6,7	НК 6,7	461	378	78	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52242	152	НК 6,7	НК 6,7	556	330	57	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52243	150	НК 6,7	НК 6,7	556	330	65	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52244	150	НК 6,7	НК 6,7	556	330	78	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Опал»	52245	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	804	440	62	ГОСТ 28253-89
Ткань «Шотланд- ка» с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	52246	140	НК сур. и краш. 6,7	НК сур. и краш. 6,7	804	440	63	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Пине» с повышенной рельефной по- верхностью	52247	95	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	327	300	163	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Глория»	52249	105	НК 5,0х2	НАц 13,3	558	332	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Крыница»	52251	150	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	290	280	150	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лилит»	52252	150	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	280	275	147	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52253	142	НК 6,7	НПЭ 8,0	680	427	77	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52254	140	НК 6,7	НПЭ 8,0	680	427	85	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленоч- ным покры- тием (в 1 слой)	52255	140	НК 6,7	НК 6,7	550	326	64	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Нежность»	52262	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	866	425	64	ГОСТ 28253-90
Ткань платьевая «Отрадная»	52256	140	НШелон 4,8	Элст 5,0х2	526	356	67	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	52257	140	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	521	236	186	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая	52258	140	НШелон 4,8	НШелон 4,8	650	398	50	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Хора»	52259	100	НК 5,0	Элст 5,0х2	700	410	85	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	52260	85	НК 5,0	НК 5,0	597	500	56	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	52261	140	НК 6,7	НК 6,7	556	330	65	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- костюмная «Гарофица»	52263	95	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	450	230	165	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая «Бужор»	52264	100	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 16,7х2	425	260	137	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая «Лавр»	52265	95	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	310	270	149	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая «Берендей- ка»	52266	95	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	310	274	144	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сияние»	52267	100	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	546	384	78	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- щевая с пленочным покрытием (в 1 слой)	52268	88	НК 5,0	НК 5,0	570	490	70	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52269	140	НК 6,7	НК 6,7	311x2	382	65	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52270	140	НК 6,7	НК 6,7	311x2	382	77	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- щевая с пле- ночным по- крытием (в 3 слоя)	52271	140	НК 6,7	НК 6,7	311x2	382	86	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Полюшко»	52272	140	НК 5,0	Элст 5,0	562	404	58	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Люпин»	52273	140	НШелон 5,0x2	Элст 5,0	562	422	77	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная «Другялис»	52274	110	НК Моно 3,3	I.НК 5,0x2 II.НК 5,0	660	340	49	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая «Эллада»	52275	102	НК 6,7	Элст 5,0x2	855	446	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сказка»	52276	100	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	254	196	109	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Кодры»	52277	95	I.НПЭ текстур. краш. 16,7 II.НПЭ текстур. краш 16,7	I.НПЭ текстур. краш. 16,7 II.НПЭ текстур. краш 16,7x2	380	245	124	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	52278	150	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	372	261	155	ГОСТ 28486-90
Ткань для карманов	52279	100	НК 5,0x2	НК 15,6	424	260	80	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Комета»	52280	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	524	412	46	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кипарис»	52281	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	812	394	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	52282	95	НПЭ текстур. 11,0x2	НПЭ текстур. 11,0x2	309	278	150	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Енисей»	52283	150	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0x2	347	284	159	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Богемия»	52284	150	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	555	350	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ойра»	52285	150	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	520	320	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юнна»	52286	150	НПЭ текстур. «Белан» 11,0	НПЭ текстур. «Белан» 11,0	555	300	104	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Жизель»	52287	95	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	310	270	144	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная с отделкой «лаке» и пленочным покрытием (в 1 слой)	52288	140	НК 6,7	НК 6,7	550	326	64	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52289	122	НК 6,7	НК 6,7	540	353	58	ГОСТ 28486-90
Ткань зонтичная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52290	120	НК 6,7	НК 6,7	540	353	65	ГОСТ 6056-88
Ткань пла- щевая пест- ротканая	52291	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	416	281	175	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- щевая (паль- товая) с водо- отталкиваю- щей пропит- кой	52292	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	416	281	176	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Муравуш- ка»	52293	140	НК 6,7	Элст 5,0х2	563	370	78	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Черемуха»	52295	140	НШелон 4,8	НШелон 4,8	562	346	68	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Азуриу»	52296	95	НК 2,2	Элст 10,0х2	780	325	106	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Колосок»	52297	140	НШелон 4,8	НШелон 4,8	563	388	47	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Букурия»	52298	110	НШелон 4,8	Эп Шелон 4,8х4	585	250	97	ГОСТ 28253-89
Ткань плать- евая «Айя»	52299	100	МсК 3,3	НШелон 4,8	710	435	46	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная «Мережка»	52300	100	НШелон 4,8	І.НШелон 4,8 ІІ.Нфас.уз НК 5,0 Элст 5,0х2	575	376	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Камышинка»	52301	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	575	388	49	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая с водооттал- кивающей пропиткой	52302	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	493	285	181	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Светлянка»	52303	140	НШелон 4,8х2	Элст 5,0	562	413	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сонейка»	52304	150	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	478	368	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Апрель»	52305	150	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	347	356	147	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Диминяца»	52306	100	НШелон 4,8	СпрН Шелон 4,8х3	640	260	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Акация»	52307	140	НК 6,7	Элст 5,0	562	283	48	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой	52308	120	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	372	261	155	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52309	110	НК 6,7	НК 15,6	620	278	84	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Фиалка»	52310	150	НК 6,7	Элст 5,0	552	404	56	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нега»	52311	140	НК 6,7	НШелон 4,8	517	301	62	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ручеек»	52312	140	НК 6,7	Элст 5,0	703	441	67	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- щевая (паль- товая) с во- доотталки- вающей от- делкой	52313	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	296	214	123	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- щевая (паль- товая) с от- делкой «ла- ке»	52314	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	296	214	121	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с от- делкой «ла- ке»	52315 52316	140 150	НК 6,7	НК 6,7	561	348	57	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пленочным покрытием (в 1 слой) и с от- делкой «лаке»	52315 52316	140 150	НК 6,7	НК 6,7	561	348	64	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Фрезия»	52317	100	НК проф. 4,8	НК проф. 4,8	590	375	46	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Фокиния»	52318	100	НК проф. 4,8	НК проф. 4,8	590	380	48	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Каханне»	52319	150	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	425	385	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вишера»	52320	150	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	НПЭ текстур. «Белан» 8,4	620	410	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мазурка»	52321	150	НК 6,7	Элст 5,0	561	300	49	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой	52322	150	НК 6,7	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	420х2	314	119	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- костюмная «Восторг»	52323	110	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	440	250	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аksamит»	52324	150	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	565	365	79	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная	52325	143	НК 6,7	НК 6,7	550	348	57	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52326	140	НК 6,7	НК 6,7	550	348	64	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- щевая с пле- ночным по- крытием (в 3 слоя)	52327	140	НК 6,7	НК 6,7	550	348	64	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Лолита»	52328	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8х3	654	330	62	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Радуга»	52329	140	НК 6,7	Элст 5,0	562	406	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Бусуйок»	52330	100	НШелон 4,8	НШелон 4,8	780	422	61	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая гладкокра- шенная	52331	140	НК Моно 3,3	НК 5,0	515	290	65	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52332	140	НК Моно 3,3	НК 5,0	515	295	65	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52333 52334	140 150	НК 6,7	НК 15,6	620	278	84	ГОСТ 20272-96
Ткань плащевая с водооттал- кивающей от- делкой	52335	160	НК 6,7	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	420х2	314	119	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с водооттал- кивающей от- делкой	52336	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	316	274	145	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- блузочная «Ветерок»	52337	100	НК проф «Трило- бал» 4,8	НК проф «Трило- бал» 4,8	605	435	54	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань под- кладочная	52338	150	НК 6,7	НК 6,7	520	327	56	ГОСТ 20272-96
Ткань под- кладочная	52339	150	НК 6,7	НК 6,7	524	353	56	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Черемуха»	52340	145	НК 6,7	НК проф «Трило- бал» 4,8	543	404	54	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Весна»	52341	100	НПЭ текстур. 11,0	НПЭ текстур. 11,0	389	275	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лилит»	52342	150	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	280	275	147	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Дорница»	52343	110	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0x2	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0x2	253	250	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ласковая»	52344	100	НК проф «Трило- бал» 4,8	НК проф «Трило- бал» 4,8	805	420	60	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	52345	150	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	296	284	142	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Тайна»	52346	140	НПЭ текстур. 5,0	НПЭ текстур. 5,0	765	470	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Стронга»	52347	140	НПЭ текстур. 8,4	НПЭ текстур. 5,0	645	380	79	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гравилат»	52348	140	НПЭ текстур. «Белан» 11,0x2	НПЭ текстур. 18,1	325	280	137	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Флоранс»	52349	140	НПЭ текстур. 5,0	НПЭ текстур. 5,0	645	485	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	52350 52356	155	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	450	370	29	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с во- доотталкиваю- щей отделкой и отделкой «лаке»	52351	115	НК 6,7	НПЭ текстур. краш. 18,1	506	270	80	ГОСТ 28486-90
Ткань костюмная	52352	145	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. «Белан» 16,6x2	384	262	184	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с от- делкой «лаке»	52353 «ЛК»	150	НК 6,7	НК 6,7	480x2	359	91	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Татьяна»	52354	150	НПЭ текстур. 12,0x2	НПЭ текстур. 12,0x2	235	203	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Могилев- чанка»	52355	150	НПЭ текстур. 8,4	НПЭ текстур. 12,0	505	325	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рукас»	52357	100	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	744	490	41	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	52358	105	НК 15,6	НК 15,6	330	320	125	ГОСТ 20272-96
Ткань под- кладочная	52359	110	НК 6,7	НК 15,6	622	241	75	ГОСТ 20272-96
Ткань платьево- костюмная «Амарант»	52360	150	НПЭ текстур. 12,0x2	НПЭ текстур. 12,0x2	305	230	137	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плательная «Оникс»	52361	100	НПЭ текстур. «Белан» краш. 11,0х2	НК проф. «Трило- бал» 4,8х2	370	230	114	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная- костюмная «Иверия»	52362	145	НПЭ текстур. 12,0х2	НПЭ текстур. 12,0х2	290	240	138	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Каститис» с отделкой «лаке»	52363	110	НПЭ текстур. 12,0	НПЭ текстур. 12,0	338	286	75	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	52364	150	НК 6,7	НК 6,7	523	326	56	ГОСТ 20272-96
Ткань плательная- костюмная «Кариота»	52365	145	НПЭ текстур. 12,0х2	НПЭ текстур. 12,0х2	310	310	161	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой	52366	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	369	241	147	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Флер» со специальной щелочной обработкой	52367	145	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	570	380	72	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой «ла- ке»	52368	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	523	268	65	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Лириана»	52369	145	НПЭ текстур. 9,0 x 1	НПЭ текстур. 9,0 x 1	445	380	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная «Реверия»	52370	100	НК проф. «Трило- бал» 4,8	Спр.: НК проф. «Трило- бал» 4,8x3	605	280	74	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	52371	105	НК 6,7	НК 15,6	650	265	83	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	52372	110	НПЭ текстур. «Белан»8,4	НПЭ текстур. «Белан»8,4	620	400	76	ГОСТ 28253-89
Ткань ка- проновая с клепочным «ДС» покры- тием в 1 слой	52373	145	НК 6,7	НК 6,7	620	400	70	ГОСТ 28486-90
Ткань кос- тюмно- платьевая	52377	100	I.НПЭ тек- стур.краш. 11,0x2 II.Мет.-5% 31,3	I.НПЭ тек- стур.краш. 11,0x2 II.Мет.-5% 31,3	260	200	117	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	52378	93	НК 3,3	НК 5,0x2	1040	317	69	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с пленочным покрытием	52379 «ДС»	90	НК 3,3	НК 5,0x2	1060	315	84	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с водооттал- кивающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52380	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 9,0	523	307	60	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с водоотталки- вающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52381	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	468x2	303	89	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Березка»	52382	150	НК 6,7	НК моно проф. 2,2	524	380	41	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой	52383	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НК проф. 15,6	345	205	117	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая	52384	140	НК моно 3,3	НК 5,0х2	1080	320	73	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная «Неп- тунас» с водо- отталкиваю- щей отделкой и отделкой «лаке»	52385	105	НПЭ текстур. 12,0	І.НПЭ текстур. 12,0 ІІ.НПЭ текстур.	346	234	105	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Долина»	52386	100	НПЭ текстур. 12,0	НПЭ текстур. 12,0	400	290	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая каландриро- ванная	52388	115	НК 5,0	НК 5,0	528	418	53	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	52389	160	НК 6,7	НК 6,7	532	353	57	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Нежность»	52390	150	НК 6,7	І.НПЭ тек- стур. 9,0 ІІ.Пласт.- 2% 20,0	524	335	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	52391	90	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	450	370	29	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52392	100	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	523	268	65	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Соната»	52393	95	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	574	363	80	ГОСТ 28253-89
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой и от- делкой «ла- ке»	52394	115	НК 6,7	НПЭ текстур. 18,1	442	265	76	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52395	160	НК 6,7	НК 15,6	447	256	60	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Арина»	52396	145	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	450	305	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Елань»	52397	140	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	560	380	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Грона»	52398	140	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 12,0	555	355	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аргунь»	52399	140	НПЭ текстур. краш.9,0	НК 6,7	535	320	152	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой	52400	140	НПЭ текстур. краш. 9,0	НПЭ текстур. 12,0x2	369	239	109	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52401	100	НК 6,7	НК 6,7	501	340	53	ГОСТ 20272-96
Ткань кур- точная с пленочным покрытием (в 1 слой)	52402	100	НК 6,7	НК 6,7	501	340	62	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- щевая с пле- ночным по- крытием (в 3 слоя)	52403	100	НК 6,7	НК 6,7	501	340	72	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная для карма- нов	52404	110	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	530	280	69	ГОСТ 20272-96
Ткань блузочная «Селигер»	52405	105	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	545	332	74	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная	52406	152	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	516	268	67	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная с пленоч- ным покры- тием (в 1 слой)	52407	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	516	268	75	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52408	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 12,0	524	278	66	ГОСТ 20272-96
Ткань пла- щевая с во- доотталки- вающей от- делкой «ла- ке»	52409	150	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. 16,6	298	245	114	ГОСТ 28486-90
Ткань капроновая галантерей- ная	52411	100	НК	НК 93,5	366	148	161	ГОСТ 29098-91
	52412	110	моно	Мет 31,3		26		
	52413	120	3,3					
	52414	130						
	52415	140						
	52416	150						

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая с водооттал- кивающей от- делкой	52417	150	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	299	301	141	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	52418	150	НПЭ 9,5	НПЭ текст.12,0	390	290	71	ГОСТ 20272-96
Ткань блузочная	52419	140	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	440	390	27	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	52420	145	НК проф. 2,2	Элст. 6,7х2	567х2	300	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная с водооттал- кивающей от- делкой	52421	100	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0	395	200	149	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Жоржина»	52422	105	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	I.НПЭ текстур. краш. 11,0х2 II.НПЭ текстур. 12,0	277	255	120	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иволга»	52423	95	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	478	307	73	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	52424	150	НПЭ 8,5	НПЭ текст.12,0	513	264	72	ГОСТ 20272-96
Ткань курточная с водооттал- кивающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52425	150	НПЭ 8,5	НПЭ текстур. 12,0	513	264	72	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	52426	150	НПЭ 8,5	НПЭ текстур. 12,0	513	264	81	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань под- кладочная	52427	100	НК 6,7	НК 10,0	480	325	65	ГОСТ 20272-96
Ткань под- кладочная	52428	115	НК 6,7	НПЭ текстур. 8,4	439	299	54	ГОСТ 20272-96
Ткань под- кладочная	52429	150	НПЭ 8,5	НПЭ текстур.8,4	513	285	68	ГОСТ 20272-96
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52430	150	НПЭ 8,5	НПЭ текстур. 8,4	513	284	68	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	52431	150	НПЭ 8,5	НПЭ текстур. 8,4	513	284	76	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой	52432	115	НК 6,7	НПЭ текстур. 18,1	439	267	77	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей от- делкой и от- делкой «лаке»	52433	150	НК 6,7	НПЭ текстур. 18,1	439	267	77	ГОСТ 28486-90
Ткань платьевая «Туния»	52434	140	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	415	290	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Вица»	52435	140	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	415	330	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Калеана»	52436	140	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	450	295	71	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Филиция»	52437	145	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 8,4	435	345	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Алфея»	52438	145	НПЭ текстур. 9,0	НПЭ текстур. 9,0	470	310	75	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Линда»	52439	110	I.НПЭ текстур. 9,0 II. Мет-3% 25,0	НПЭ текстур. 9,0	375	270	59	ГОСТ 28253-89
Ткань ка- проновая с пленочным покрытием (в 2 слоя)	52440	95	I.НК 3,3x2 II. НК 3,3	I.НК 3,3x2 II. НК 3,3	375	270	60	ГОСТ 28486-90
Ткань ка- проновая с отделкой «ла- ке» и с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	52441	50	НК 6,7	НК 6,7	375	270	63	ГОСТ 28486-90
3.1.2. Подгруппа жаккардовых тканей								
Ткань платьевая «Кружевни- ца»	53003	110	НК моно 2,2	НК моно 2,2 Пласт.20,0 НК 15,6	757	660	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рябинушка»	53011	100	НПЭ текстур. 11,0x2	НПЭ текстур. 11,0x2	409	368	187	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Камелия»	53012	110	НПЭ тек- стур. 11,0x2	НПЭ текстур. 11,0x2	500	200	213	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Лебедушка»	53014	120	НК 6,7	I.НК 6,7 II.НПЭ текстур. 11,0x2x2	777	396	164	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная «Лирика»	53015	95	НПЭ тек- стур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	511	198	221	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Поэма»	53016	100	НК проф 2,2	I. НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2х2 II. НК проф. 2,2 III. НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2х2	585х2	456	147	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Аржинтика»	53017	100	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	510	265	197	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ева»	53018	100	НК 2,2	I. НПЭ текстур. 11,0х2х2 II. Элст 5,0х2	850	333	127	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Светлячок»	53019	110	НК краш. 5,0х2	I. НК краш. 5,0х2 II. НПЭ текстур. краш. «Белан» 11,0х2	770	410	132	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лалеле»	53021	90	НК Моно проф. 2,2	Элст 5,0х2	855	435	69	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Любимая»	53022	100	НК 2,2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	813	354	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Снегурочка»	53023	100	НК Моно 2,2	I. НК проф. 2,2 II. НПЭ текстур. «Мэлан»	850	361	121	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Легенда»	53024	110	НК краш. 5,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	750	420	174	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Люкс»	53025	110	НК краш. 5,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	770	414	169	ГОСТ 28253-89
Ткань блу- зочная «Ве- неция»	53026	95	НК проф 2,2	Элст 5,0	880	420	46	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Невеста»	53027	110	НК 5,0х2	I.НПЭ текстур. 11,0х2 II.НК проф.2,2	770	425	139	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Осень»	53028	120	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	518	343	216	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Примэва- ра»	53029	100	НПЭ текстур. краш. 16,6	I.НПЭ текстур. краш. 16,6 II.НПЭ текстур. краш.16,6	510	295	151	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нежность»	53030	110	НК моно проф. 2,2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	770	263	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Тоника»	53031	140	НПЭ текстур. 11,0	НПЭ текстур. 11,0	535	295	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Будапешт»	53032	110	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	НПЭ текстур. сур. и краш. 11,0х2	514	327	209	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вальс»	53033	110	НК проф. 2,2	I.НПЭ текстур. краш. 11,0x2 II.Пласт. 20,0 III.НПЭ текстур. 11,0x2x2 IV.Н Шелон 2,2	772	360	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зефир»	53034	110	НК проф. 2,2	I.Шелон 2,2 II.НПЭ текстур. 11,0x2x2	770	378	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Норок»	53035	100	НШелон 4,8	Спр НШелон 4,8x3	760	355	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Прелесть»	53036	105	НПЭ текстур. 11,0	НПЭ текстур. 11,0	533	390	117	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Анга»	53037	160	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	486	240	184	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Молодеж- ная»	53038	120	НПЭ краш. «Диолон» 8,3	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	574	365	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лотос»	53039	105	НК сур. и краш. 5,0x2	НК проф краш. 15,6	353	395	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Зничка»	53040	140	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	535	365	90	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Бархатная»	53041	95	НК моно проф. 2,2	Эласт. краш 11,0х2	800	365	113	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Эвия»	53042	100	МК 3,3	НШелон 4,8	840	438	47	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Флоаре»	53043	95	НШелон 4,8	НШелон 4,8	805	440	64	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	53044	120	НК проф. 2,2	І. Мет-24% 31,3 ІІ.НПЭ текстур. краш. 11,0х2	778	275	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	53045	110	НК краш. 5,0х2	І. НК краш. 5,0х2 ІІ.Пласт – 41% 20,0	343	409	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Данс»	53046	100	НК моно проф. 2,2	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	760	420	53	ГОСТ 28253-89
	53063	150						
Ткань платьевая «Веригетэ»	53047	100	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4	510	365	76	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Асаль»	53048	110	НК 5,0х2	І.НК 5,0х2 ІІ. Мет- 34% 31,3	635	265	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Подснежник»	53049	105	НК 5,0х2	І. НПЭ 11,0 ІІ. НК проф. 2,2	807	525	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Луиза»	53050	100	НШелон 4,8	І. НШелон 4,8 ІІ.Мет- 34% 17,4	850	360	85	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмно- платьевая «Радужная»	53051	110	НК 5,0х2	I. НПЭ 11,0 II. Пласт - 12,8% 20,0	513	304	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Кристалл»	53052	110	НК проф 2,2	I. НК проф 2,2 II. НПЭ текстур. «Мэлан» III. пласт - 3,9% 20,0	770	370	115	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Северяноч- ка»	53053	110	НК 5,0х2	НПЭ текстур. 12,0	343	324	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Райта»	53054	95	МК 3,3х1	НПЭ текстур. 9,0х1	880	380	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	53055	110	НК краш. 5,0х2	I. НК краш 5,0х2 II. Пласт- 0,7 % 20,0	770	342	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гульбе»	53056	100	НК Моно 2,2	НПЭ текстур. 12,0	1330	315	70	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная «Мелодия»	53057	115	НК проф. «Трило- бал» 4,8	НК проф. «Трило- бал» 4,8	520	380	44	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Карнавал»	53059	115	НК проф. 2,2	I. НК 5,0 II. НПЭ текстур. «Мэлан» сур. и краш. 11,0х2х2 III. пласт.- 31% 20,0	491	314	74	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Эмма»	53060	110	НК краш. 5,0х2	I. НПЭ текстур. краш. 11,0х2 II. НК проф. сур. и краш. 15,6	513	297	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юлия»	53061	115	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	I. НПЭ текстур. «Бэлан» 8,4 II. Мет.- 3% 31,3	597	380	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная «Лазурная»	53062	110	НК проф. «Трило- бал» 4,8	НПЭ текстур. 5,0	530	390	49	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	53064	150	НПЭ 9,2	НПЭ тек- стур. 9,0	500	287	72	ГОСТ 20272-96
3.1.3. Подгруппа тканей специального назначения								
Ткань для головных платков «Весенняя»	55019 55136 55137	90 75 150	НК Моно 2,2	НК Моно проф. 2,2	320	290	14	ГОСТ 29098-91
Ткань для шляп	55023	112	НК сур. и краш. 15,6х2	Пр ПАН сур. и краш. 27,8х2	332	204	224	
Ткань для головных платков	55027	90	Аэрон: НК 15,6	Аэрон: НК 15,6	246	248	94	ГОСТ 29098-91
Ткань ветро- защитная	55030	83	НК 5,0	НК 5,0	650	464	65	
Ткань для головных платков «Лотос»	55032 55113 55114	90 84 74	НК Моно 3,3	НК 3,3	453	308	26	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55034	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	903	482	159	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55036	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	903	603	181	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55038	125	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	1106	525	181	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55040	60	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НК проф. краш. 15,6	1181	380	160	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55043	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	764	582	203	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков «Фантазия»	55052	90	НК 1,7	НК Моно 1,7	420	430	13	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55057	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	I.НПЭ краш. «Диолен» 16,6 II.НПЭ текстур. краш. 16,6	743	512	158	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55058	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	762	385	141	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55059	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	769	528	161	ГОСТ 9845-83

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55060	63	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	574	301	155	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55070	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	1118	384	170	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков «Одуванчик»	55071	90	НК 2,2	Эласт. 5,0х2	453	319	43	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55073	85	НК Моно 3,3	НК 5,5	650	380	38	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55074	63	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	576	397	174	ГОСТ 9845-83
Ткань для сувениров	55075	95	НК Моно 2,2	Эласт. 5,0х2	430	330	42	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	55077	140	НПЭ 15,6	НПЭ 15,6	475	263	115	ГОСТ 23432-89
Ткань парусная с пленочным покрытием	55078	98	НК 3,3	НК 3,3х2	425	370	62	
Ткань для головных платков	55082	75	НК 3,3 Алн 55,6	НК 3,3 Алн 55,6	365 4	280 4	28	ГОСТ 29098-91
Ткань для сувениров	55088	85	НК моно 2,2	Элст 5,0х2	430	330	42	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55089	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	749	406	145	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55090	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	749	504	164	ГОСТ 9845-83

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55091	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	749	448	156	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55092	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	1124	506	199	ГОСТ 9845-83
Ткань па- русная «Ях- та»	55093	80	НПЭ 29,4	НПЭ 29,4	370	232	195	ГОСТ 16428-89
Ткань для головных платков	55097	90	Аэрон: НК 15,6	Аэрон: НК 15,6	268	236	91	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков	55098	85	НК моно 2,2	Элст 5,0х2	512	316	45	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55100 55130 55131	63 75 150	НПЭ краш. «Диолен» 1,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	570	300	159	ГОСТ 9845-83
Ткань для платков «Ромашка»	55102 55110	85 75	НК моно 3,3	Элст 5,0х2	465	285	44	ГОСТ 29098-91
Ткань для платков «Улыбка»	55103 55111 55112	90 75 85	НК моно 3,3	Элст 5,0х2	471	286	47	ГОСТ 29098-91
Ткань для платков «Снежана»	55104	85	Аэрон: НК 15,6	Аэрон: НК 15,6	244	238	88	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55106	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	1115	510	190	ГОСТ 9845-83

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55107	125	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	I.НПЭ краш. «Диолен» 16,6 II.НПЭ текстур. краш. 16,6	1110	500	185	ГОСТ 9845-83
Ткань для платков «Весна»	55108 55108	84 74	НК 3,3	Элст 3,3x2	428	234	32	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55115	60	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	I.НПЭ краш. «Диолен» 16,6 II.НПЭ текстур. «Белан» 16,6	743	512	158	ГОСТ 9845-83
Ткань платочная	55116	85	McK 5,0	НШелон 4,8x2	642	395	51	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55117	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	749	328	149	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55118	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7x2	755	337	150	ГОСТ 9845-83
Ткань галан- терейная	55119	85	НШелон 4,8x2	НШелон 4,8x2	342	240	59	ГОСТ 29098-91
Ткань для платков «Жемчуж- ная»	55120 55128 55129	85 75 150	Аэрон: НК 15,6	Элст 5,0x2	165	215	57	ГОСТ 29098-91
Ткань для платков «Эврика»	55121	85	I.Аэрон: НК 15,6 II.НК 15,6	Элст 5,0x2	255	230	80	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань для платков «Парус»	55122	155	Аэрон: НК 15,6	Аэрон: НК 15,6	246	248	155	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55123	125	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	734	540	193	ГОСТ 9845-83
Ткань платочная «Соната»	55124	90	НК Моно 1,7	І.НК Моно 1,7 ІІ.Плест 20,0	437	420	16	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	55125	110	НК 15,6	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	516	294	149	ГОСТ 23432-89
Ткань для головных платков «Эврика»	55126 55127	75 150	І.Аэрон: НК 15,6 ІІ.НК 15,6	Элст 5,0х2	255	220	78	ГОСТ 29098-91
Ткань платочная «Мрия»	55132 55133	84 74	НК 3,3	Элст 3,3х2	460	380	42	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55134	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	І.НПЭ краш.16,6 ІІ.НПЭ текстур. «Диолен» 16,6	774	566	166	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55135	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	І.НПЭ краш.16,6 ІІ.НПЭ краш. «Диолен» 16,6	774	448	146	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков «Прозора»	55138 55139	75 150	І.Аэрон: НК 15,6	І.Аэрон: НК 15,6	160	220	78	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань для головных платков «Олимпия»	55140	75	I.Аэрон: НК 15,6	Элст 5,0х2	260	320	81	ГОСТ 29098-91
	55141	90						
	55142	150						
Ткань портьерная	55143	150	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Белан» 11,0х2	210	155	85	ГОСТ 23342-89
Ткань галан- терейная	55144	85	НК 3,3	I.НК 5,0	660	400	44	ГОСТ 29098-91
	55145	100						
	55146	120						
	55147	140						
	55148	155						
	55149	190						
Ткань галан- терейная	55150	85	НК 3,3	I.НК 5,0 II.Мет 27,8	660	384 16	48	ГОСТ 29098-91
	55151	100						
	55152	120						
	55153	140						
	55154	155						
	55155	190						
Ткань «Би- те» галанте- рейная	55156	85	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	370	390	25	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная жаккардовая	55157	63	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. «Белан» краш. 16,6	755	303	188	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных уборов	55158	112	НК краш. 15,6х2	Пр ПАН 27,8х2	209	140	146	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55159	150	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	450	340	31	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55160	150	I.НК Моно 3,3 II. Мет 27,8 или Алн 15,6	НК Моно 2,2	460	360	23	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань дра- пировочная	55161	160	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	734	301	183	ГОСТ 23432-89
Ткань галстучная	55162	125	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	1104	330	161	ГОСТ 9845-83
Ткань портьерная	55163	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6x2	777	265	173	ГОСТ 23432-89
Ткань галстучная	55164	110	НПЭ 11,0	НПЭ текстур. 11,0x2	528	231	249	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков «Сфера»	55165	90	Аэрон: НК 15,6	Н тек- стур. пет: НК 15,6 НК 5,0x2	230	150	132	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55166	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	903	404	160	ГОСТ 9845-89
Ткань галстучная	55167	120	НПЭ «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	903	506	179	ГОСТ 9845-89
Ткань галстучная	55168	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	І.НПЭ краш. «Диолен» 16,6 ІІ.НПЭ текстур. краш. 16,6	903	606	195	ГОСТ 9845-89
Ткань деко- ративная	55169	150	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	519	246	155	ГОСТ 23432-89
Ткань для платков «Чайка»	55170 55171	75 150	Аэрон: НК 15,6	Элст 5,0x2	250	220	70	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55172	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	941	390	166	ГОСТ 9845-83
Ткань платочная	55173	152	НК Моно 3,3 Мет 31,3	НК Моно 3,3 Мет. 31,3	366 4	286 4	26	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	55174	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	766	480	152	ГОСТ 23432-89
Ткань галан- терейная	55175 55176	100 80	I. НК 3,3 II. Мет 31,3	НК 3,3	360 6	250	26	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55177 55178	100 80	I. НК 3,3 II. Мет 31,3	I. НК 3,3 II. Мет 31,3	354 6	244 6	21	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55179 55180	100 80	I. НК 2,2 II. Мет 31,3	I. НК 2,2 II. Мет 31,3	354 6	244 6	15	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55181 55182	100 80	I. НК 2,2 II. Мет 31,3	НК 2,2	360 6	250	20	ГОСТ 29098-91
Ткань капроновая	55183	86	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	440	390	32	ГОСТ 29098-91
Ткань для хозяйствен- ных сумок «Волунге»	55184	110	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	252	220	114	ГОСТ 29098-91
Ткань капроновая	55185	150	НК Моно 2,2	НК Моно 3,3	470	390	25	ГОСТ 29098-91
Ткань капроновая	55186	150	НК Моно 2,2	НК Моно 2,2	460	360	23	ГОСТ 29098-91
Ткань галстучная	55187	120	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	764	480	153	ГОСТ 9845-83
Ткань для головных платков «Одесситка»	55188 55189	75 120	Аэрон: НК 15,6	Элст. 5,0х2	320	195	85	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань галстучная	55190	63	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	577	364	169	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная	55191	63	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	568	322	161	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная жаккардовая	55192	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	743	289	118	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная жаккардовая	55193	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	743	363	135	ГОСТ 9845-83
Ткань галстучная жаккардовая	55194	63	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	743	325	129	ГОСТ 9845-83
Ткань галан- терейная	55195	145	НК 6,7	Элст. 3,3	542	320	41	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55196	150	НК 6,7	НК проф. «Трило- бал» 4,8	524	280	41	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55197	150	НК 6,7	I. НК проф «Трило- бал» 4,8 II. Мет 6% 31,3	524	283	45	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков «Виктория»	55198	75	НК Моно 3,3	Элст 5,0х2	460	330	51	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная для лент	55199	103	НК Моно 2,2	НК проф. 2,2	564	330	20	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков «Мигле»	55200	90	НК Моно 1,7	НК моно проф. 2,2	422	430	16	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная	55201	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	570	400	130	ГОСТ 9845-89
Ткань галстучная	55206 55207	150 85	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	НПЭ текстур. краш. 16,6	580	360	120	ГОСТ 9845-89
Ткань для головных платков «Мечта»	55208	75	НК Моно 3,3	I.Элст 5,0х2 II.Мет -5% 31,3	438	275	51	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55209	150	НК 2,2	I.НК 3,3 II.Мет 31,3	460	370	23	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55210	150	I.НК 3,3 II.Мет 31,3	I.НК 3,3 II.Мет 31,3	340	270	24	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55211	150	I.НК 3,3 II.Мет 31,3	НК 3,3	470	390	31	ГОСТ 29098-91
Ткань пла- точная жак- кардовая	55212	80	МК 3,3	НК проф. «Трило- бал» 4,8	840	450	52	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная	55213	150	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	НПЭ краш. «Диолен» 16,6	846	300	206	ГОСТ 23432-89
Ткань для головных платков «Росинка»	55214	84	НК Моно 3,3	НК Моно 3,3	452	288	26	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков «Весна»	55215	87	НК Моно 3,3	Элст 3,3х2	448	226	28	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков «Аэрон»	55216	84	Аэрон: НК 15,6	Элст 5,0х2	208	234	64	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань для головных платков «Ро- машка»	55217	87	НК Моно 3,3	Элст 5,0x2	448	287	42	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная «Светлана» (с атласной полоской)	55218	75	I.НК Моно 2,2 II.НК Моно 15,6	НК проф. 2,2	320	320	24	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная «Фестиваль- ная» (с атлас- ной полоской)	55219	75	I.НК Моно 2,2 II.НК Моно 15,6	НК Моно 2,2	320	320	24	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная «Пурга»	55200	150	НПЭ 15,6	НПЭ текстур. 11,0x2	378	189	102	ГОСТ 23432-89
Ткань галан- терейная	55221	75	НК 3,3	НК 3,3	400	364	26	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55222	75	НК 3,3	I.НК 3,3 II.Мет 31,3	400	364	27	ГОСТ 29098-91
Ткань для кожгаланте- рейных из- делий	55223	150	НК проф. 15,6	НК проф. 15,6	749	280	162	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная «Черномороч- ка»	55224 55225	75 150	Аэрон: НК 15,6	Элст 5,0x2	255	220	78	ГОСТ 29098-91
Ткань капроновая для платков	55226	150	НК Моно 2,2 Мет-13% 10,5	НК Моно 2,2	460	270	21	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	55227	90	НК Моно 3,3	НК проф.2,2	490	430	27	ГОСТ 29098-91
Ткань для кожгаланте- рейных изде- лий	55228	140	НК проф. 15,6	НК проф. 15,6	749	280	162	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платочная «Шипсена»	55229	90	НК Моно 1,7	I.НК Моно 1,7 II.Пласт- 10 % 20,0	432	405	15	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	55230	140	НПЭ 9,5	I.Нфас: НПЭ текстур. 8,4х4 II.НПЭ текстур. 8,4	420	205	82	ГОСТ 23432-89
Ткань декоратив- ная	55231	150	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	НПЭ текстур. «Мэлан» 11,0х2	193	193	90	ГОСТ 23432-89
Ткань платочная	55232	75	I.НК 3,3 II.Мет-3,8 31,3	НК 3,3	440	380	30	ГОСТ 29098-91
Ткань капроновая «Зоряна»	55233	75	I.НК моно 3,3 II.Пласт- 15 % 20,0	Элст 5,0х2	485	278	52	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная	55234	150	НПЭ 15,6	НПЭ текстур. краш.16,6	854	305	184	ГОСТ 23432-89

Таблица 3.2 - Группа тканей из синтетических нитей с другими волокнами

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
3.2.1. Подгруппа гладьевых тканей								
Ткань платьево- блузочная «Мимоза»	62003	95	McK 3,3	Спр: НВис 6,7 НК Моно 2,2	900	380	65	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	62036	90	НК Моно 2,2	I.Вис краш. 16,6 II.МсВис 16,6	570	450	82	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Дробиле»	62038	90	I. НК 15,6 II.Пр х/б 7,5x2	I. НК 15,6 II.Пр х/б 7,5	330	300	89	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая детская «Пчелка»	62051	95	НК 5,0x2 ЭпАц 11,0x4	НК 5,0x2	500	380	144	ГОСТ 28253-89
Капрон на чехле	62054	105	I. НК Моно 2,2 II. НВис 16,6	I. НК Моно 2,2 II. НВис 16,6	560 280	420 220	105	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Диана»	62074	90	НК 5,0x2	НТрац 16,7	510	290	95	ГОСТ 28253-89
Поплин	62077	90	НК 5,0x2	ПрВис 25,0	480	390	110	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	62079	105	НК 6,7	Пр Вис/К 25,0	511	269	105	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая «Калинка»	62082	136	НК(40) 6,7	Пр ПЭ/Вис (40/20) 18,5	539	313	98	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	62084	100	НК(30) 5,0	НВис (70) 16,6	339x2	273	74	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- щевая «Хо- нер» с водо- отталкиваю- щей пропит- кой	62088	140	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5x2	447x2	286	170	ГОСТ 28486-90
Ткань пла- тьево- костюмная «Глория»	62099	100	МсК 5,0	І. НКмб текстур. пет.: НК 15,6 НК 5,0x2 Мет 27,8 ІІ. НКмб НК 5,0 НТрац 11,0	520	250	125	ГОСТ 28253-89
Ткань кос- тюмная «Жальгирис»	62100 62138	100 140	Элст 5,0x2	ПрВис 29,0x2	608	390	336	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- тьевая комбиниро- ванная	62102	92	І. НК 5,0x2 ІІ. Пр x/6 7,5x2	НК 5,0x2	783	336	130	ГОСТ 28253-89
Ткань соро- чечная	62103	100	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67 % ВВис-33% 18,5	528	316	92	ГОСТ 11518-98
Ткань пла- тьевая	62109	90	НК 5,0	Млн: НВис 11,0	448	274	118	ГОСТ 28253-89
Ткань пла- щевая с водо- отталкиваю- щей пропит- кой	62111	140	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5x2	445x2	282	175	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная «Эллада»	62112	100	НК 5,0	НАц 16,6	352x2	300	79	ГОСТ 20272-96
Ткань пла- тьевая	62114	100	НК 5,0x2	НАц 11,0	524	321	85	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Магда»	62118	90	Млн: Вис/К 11,0	Млн: Вис/К 11,0	34	250	95	ГОСТ 28253-89
Ткань корсетная	62123	100	НК 5,0	Пр х/б 10,0х2	854х2	330	156	ГОСТ 29013-91
Ткань платьевая	62129	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	436	280	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62131	95	I. НК15,6 II.Пр х/б 7,5х2	I. НК 15,6 II.Пр х/б 7,5х2	363	309	90	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Россиянка»	62135	100	НК 5,0	I. НК 16,7 II.НК проф. 2,2	633	326	63	ГОСТ 28253-89
Атлас «Юбилей- ный»	62142	100	НК проф 2,2	НАц 11,0х2	519х2	378	105	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Одиссей»	62143	100	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% Ввис-33% 12,5	461	315	70	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Подарочная»	62145	100	НК 5,0	НАц 16,6	653	328	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Диана»	62147	100	НК 5,0	НАц 13,3	506	353	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62148	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	436	240	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Рябинушка»	62149	105	НК 5,0х2	НАц 16,6	540	319	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62150	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	414	280	112	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лунная»	62151	100	НШелон 5,0	НТрац 11,0	865	424	85	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Новинка»	62152	100	МсК 5,0	Нфас: НАц 11,0х2 НК 5,0	620	238	116	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая	62153	142	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33%	445х2	282	164	ГОСТ 28486-90
Ткань сорочечная «Вадим»	62154	100	НК 6,7	I. НК 6,7 II. Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 12,5	590	305	77	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Нази»	62155	90	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	404	245	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Нарядная»	62156	100	НПЭ тес- тур. «Бэ- лан» 8,4	НКмб: НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7х2 Мет 31,3	546	170	141	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая «Тереза»	62157	147	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5х2	930	283	171	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая (пальтовая) «Тереза» с пленочным покрытием (в 1 слой)	62158	145	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5х2	930	283	184	ГОСТ 28486-90
Ткань спортивная «Юнитерис»	62159 62160	100 140	Элст 5,0х2	ПрВис 25,0х2	694	415	328	ГОСТ 28486-90
Ткань кур- точная «Варшава» с водоотталки- вающей от- делкой	62161	100	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5	554	290	91	ГОСТ 28486-90

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань курточная «Варшава» с отделкой лаке	62162	100	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5	559	287	90	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная «Волна»	62163	160	НК 6,7	НВис 16,6	648	284	84	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая «Лейла»	62164	100	Спр: НАц 11,0х2 НК 5,0	Спр: НАц 11,0х2 НК 5,0	251	165	126	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62165	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	436	265	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62166	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Нфас: Ац 6,7х2	436	280	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гуцулка»	62167	105	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7х2	332	255	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Радужная»	62168	100	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	392	285	102	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Медая»	62169	100	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	394	293	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Хохлома»	62170	100	НК 5,0	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5	523	300	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Натил»	62171	100	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	Млн: НТрац 11,0 НК 5,0	442	305	110	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Циция»	62172	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	390	270	103	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Атлас «Искрин»	62173	100	НК Моно проф. 2,2	НАц 16,6	1102	379	85	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Теона»	62174	100	Н фас Млн: НАц+НК (11,0+5,0)х2 НК 5,0	Н фас Млн: НАц+НК (11,0+5,0)х2 НК 5,0	140	150	145	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Имеда»	62175	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Н фас Млн: НАц+НК (11,0+5,0)х2 НК 5,0	394	215	163	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	62176	85	НШелон 4,8х2	Пр х/б 18,5	340	248	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дубрава»	62177	105	НК 5,0х2	НАц 13,3	577	316	98	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Солныш- ко»	62178	140	НК 6,7	НВис 13,3	562	350	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Воздуш- ная»	62179	100	НК проф. 2,2	Пр х/б 10,0х2	500	215	56	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62180	95	Млн: НВис 11,0 НК 5,0	Млн: НВис 11,0 НК 5,0	440	275	112	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная «Марс»	62181	110	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5	529	290	89	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая	62182	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	430	278	118	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	62183	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	НАц текстур. 22,2 +НК 2,2	436	265	137	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плательная «Осень»	62184	150	НШелон 4,8х2	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7	347	175	76	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Тополь»	62185	150	НК 6,7	НТрац текстур. 22,2 +НК 1,7	524	240	92	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная	62186	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	НТрац текстур. 22,2	322	280	107	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Ренда»	62187	105	НПЭ тек- стур. «Бэ- лан» 11,0х2	НТрац текстур. сур. и краш. 22,2 +НК 1,7х2	268	290	138	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Радонит»	62188	140	НПЭ тек- стур. «Бэ- лан» 8,4	Н текстур. «Калон» 22,8	495	230	93	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Сулико»	62189	95	Млн: НВис 11,0 НК 5,0	Пр х/б 18,5	430	245	112	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная «Тон»	62190	142	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5х2	441х2	274	159	ГОСТ 28486-90
Ткань курточная «Тон» с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	62191	140	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5х2	441х2	274	166	ГОСТ 28486-90
Ткань плательная- блузная	62192	100	НК проф. 2,2	І.НК проф. 2,2 ІІ. НАц 16,6	615	440	56	ГОСТ 28253-89
Ткань костюнная «Скридис»	62193	100	Элст 5,0х2	ПрВис 25,0х2	649	295	218	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань под- кладочная	62194	150	НК 6,7	НВис 16,6	524	283	81	ГОСТ 20272-96
Ткань платьевая	62195	105	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	410	200	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Зиедите»	62196	110	МсК 3,3	І.НК 5,0x2 ІІ.Пр х/б 11,8	510	300	47	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Аделе»	62197	100	МсК 3,3x1	МсТрац 11,0x1	520	420	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Хризолит»	62198	100	НК 5,0	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 12,5	523	343	72	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Премьера»	62199	150	НПЭ тек- стур. краш. 11,0x2	Пр: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33% 25,0x2	262	192	165	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сириус»	62200	100	НК Моно проф. 2,2	Комэлан: НАц 11,0x2 НК 2,2x2	953	240	80	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Венера»	62201	115	НК Моно проф. 2,2	НВис 13,3	846	375	69	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62202	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	328	280	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	62203	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	І.Нфас Ац 6,7x2 ІІ. НАц текстур. 22,2 +НК проф. 2,2	380	255	103	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вечерняя»	62204	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	I. Нфас Ац 6,7х2 II. Мет- 17% 31,3	380	270	101	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62205	110	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Нфас Ац 6,7х2	380	275	103	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	62206	100	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	МсАц 11,0	344	289	84	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	62207	95	НШелон 4,8х2	Пр х/б 36,0	388	145	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	62208	100	НК Моно 3,3	Пр х/б 18,5	441	264	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Сабухи»	62209	100	НК Моно проф. 2,2	НТрац текстур. 22,2	520х2	240	77	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62210	95	НК Моно 2,2	НАц текстур. 22,2 +НК проф. 2,2	664	268	100	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62211	100	НК Моно проф.2,2	НА текстур. 22,2 +НК проф. 2,2	557х2	265	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мотылек»	62212	100	НК 5,0	Пр Вис 25,0	620	250	96	ГОСТ 28253-89
Ткань блузочная	62213	90	НК Моно 3,3	Пр х/б 18,5	420	232	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Нарядная»	62214	105	Млн: НАц 11,0 НК 5,0	Мет-50% 31,3	320	180	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	62215	110	Млн: НАц 11,0 НК 3,3	МсАц 11,0	310	210	66	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Иринка»	62216	100	НК проф. «Трило- бал» 4,8	I. НК проф. «Трило- бал» 4,8 II. Спр: НАц 11,0 НК проф. «Трило- бал» 4,8x2	570	300	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гиацинт»	62217	100	НК проф. «Трило- бал» 4,8	I. НК проф. «Трило- бал» 4,8 II. Нфас. уз: НАц 11,0x2 НК проф. «Трило- бал» 4,8	560	260	88	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тополек»	62218	100	НК проф. «Трило- бал» 4,8	I. НК проф. «Трило- бал» 4,8 II. НАц текстур 22,2 +НК проф. 2,2	560	340	94	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая «Тон»	62219	150	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5x2	441x2	274	159	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая «Тон» (с пленочным покрытием в 1 слой)	62220	150	НК 6,7	Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 18,5x2	441x2	274	166	ГОСТ 28486-90
Ткань блузочная «Снегопад»	62221	140	НК 6,7	I. Пр х/б II. НК проф. «Трило- бал» 4,8	563	313	74	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая (пальтовая) с водооттал- кивающей от- делкой	62222	145	НПЭ текстур. краш. 11,0	Пр Вис 25,0	385	226	157	ГОСТ 28486-90
	62223	115						
Ткань сорочечная гладкокра- шенная и на- бивная	62224	150	НПЭ текстур. 9,0	Пр х/б	393	225	60	ГОСТ 11518-88
	62225	110						
Ткань сорочечная	62226	80	Пр: ВПЭ- 67% ВВис-33% 18,5	НПЭ текстур. 12,0	337	209	89	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- блузочная «Новинка»	62227	100	Нк проф. «Трило- бал» 4,8	Пр х/б 10,0	520	285	56	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая	62229	100	НПЭ текстур. краш. 11,0x2	Пр Вис 25,0	375	200	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Ивонда»	62230	110	McK 3,3	I.НК 5,0x2 II.Мет-9% 25,0 III.НАц текстур. краш. 22,0+НК проф. 2,2	510	320	66	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62231	105	НК проф. «Трило- бал» 4,8x2	Пр х/б 10,0x2	444	300	116	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Любаша»	62232	110	НК 5,0x1	Пр х/б 18,5	450	255	69	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плательная «Рина»	62233	160	НК 6,7	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 14,8	448	285	73	ГОСТ 28253-89
Ткань плательная «Зульфия»	62234	105	НК проф. 2,2	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	605	242	74	ГОСТ 28253-89
Ткань сорочечная	62235	100	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5	278	210	109	ГОСТ 11518-88
Ткань плательная	62236	95	НК моно 3,3	І. Пр хб 25,0 ІІ. Нфас. пет: НВис 13,3 ПрІІІ 10,0×1 НВис 13,3	399	198	67	ГОСТ 28253-89
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	62237	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	НВис 13,3	345	205	113	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	62238	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр Вис 25,0	345	203	138	ГОСТ 28486-90
Ткань плащевая с водооттал- кивающей отделкой	62239	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр хб 20,0	345	203	126	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная для карма- нов	62240	110	НК краш. 6,7	Пр хб 18,5	530	280	79	ГОСТ 20272-96

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Диамант»	62241	150	НПЭ текстур. 12,0×2	Пр: ВПЭ- 67% ВВис-33% 25,0×2	305	165	171	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Любава»	62242	110	НК 5,0×2	Нфас. пет: НК 5,0 Трац 16,6 НК 5,0	420	225	128	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	62243 62244	100 150	НК Моно 3,3	І. Н Трац текстур. 22,2 ІІ. НВис краш. 16,6	402	210	67	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Эльнура»	62245 62246	105 150	НК Моно проф. 2,2	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5	517×2	258	71	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мехри»	62247	100	НК Моно проф. 2,2	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5×1	502	237	56	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая с вытравным рисунком	62248	100	НК Моно проф. 2,2	І. Элет 6,7×2 ІІ. НВис 13,3	538	302	65	ГОСТ 28253-89
Ткань блу- зочная «Этери»	62249	100	НК Моно 3,3	І. Пр: ВПЭ-67% ВХ-33% 18,5 ІІ. НПЭ текстур. краш. 11,0×2	380	225	57	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Мерцание»	62250	110	НК Моно проф. 2,2	НАц 16,6	578	324	63	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Чайта»	62251	160	НПЭ 9,5	Пр хб 10,0×2	444	228	89	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань блузочная «Зарница»	62252	110	НК проф. 2,2	НАц 11,0	579	362	50	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Кодры»	62253	110	НК проф. «Трило- бал» 4,8	НТрац текстур. 22,2 + НК 2,2×2	515	265	95	ГОСТ 28253-89
Ткань курточная (пальтовая) «Орленок» с водоотталки- вающей от- делкой	62254	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33% 25,0	392	225	161	ГОСТ 28486-90
Ткань под- кладочная	62255	150	НК 6,7	Пр Вис 25,0	524	257	102	ГОСТ 20272-96
Ткань плащевая «Офит» с водоотталки- вающей от- делкой	62256	150	НПЭ текстур. 12,0×2	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5×2	307	175	152	ГОСТ 28486-90
Ткань платьево- блузочная	62257	90	НК Моно 3,3	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5	440	265	61	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая с вытравным рисунком	62258	150	НК Моно проф. 2,2	І. Элст 6,7×2 ІІ. НВис 13,3	538	302	65	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная «Данко»	62259	105	НПЭ 9,5	Пр: ВПЭ- 67% ВХ-33% 18,5	435	240	87	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная «Весенняя»	62260 62261	100 140	НК проф. «Трило- бал» 4,8	І. НК проф. «Трило- бал» 4,8 ІІ. Пр хб 18,5	630	330	72	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Тань костюмно- платьевая	62262	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр Вис 25,0	375	200	135	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- блузочная	62263	100	НК Моно 3,3	I. НК Мо- но 3,3 II. НАц 16,6	575	390	39	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Листопад»	62264	150	НК 6,7	I. Пр хб 18,5 II. Мет-6% 31,3	524	202	74	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	62265	150	НК 6,7	Пр Вис 18,5	514	250	83	ГОСТ 20272-96
Ткань костюмная	62266	115	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр Вис 25,0	375	200	135	ГОСТ 28253-89
3.2.2. Подгруппа жаккардовых тканей.								
Ткань платьево- костюмная «Космос»	63002	90	I. НК	I. НК	895	560	208	ГОСТ 28253-89
	63038	100	краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	810			
Ткань платьево- костюмная «Улитка»	63005	100	I. НК	I. НК	690	400	140	ГОСТ 28253-89
			краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	600			
Ткань платьево- костюмная «Кожаная»	63013	100	I. НК	I. НК	850	810	350	ГОСТ 28253-89
			5,0×2 II. НВис 16,6	5,0×2 II. НВис 16,6 III. НВис 25,0×2				
Ткань платьево- костюмная «Пасака»	63033	100	НК проф. 2,2	НОб: НТрац + НК 25,7×2	700	600	160	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная "Рельеф»	63034	90	НК Моно 3,3	МсК 3,3 Пр Вис 42,0×3	955	390	300	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая «Парсла»	63035	95	НК Моно 3,3	Трикон: Нтрац 11,0×6 Элст 5,0×2 Нтрац 16,6	930	365	165	ГОСТ 28253-89
Ткань кос- тюмно- платьевая «Симона»	63045	95	НК Моно 3,3	I. НК Моно 3,3 II. НОБ: НТрац текстур. 22,2 НК проф. 1,7×2	920	410	208	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Тракат» с отделкой «Клоке»	63051	100	I. НТрац 16,6 II. МсК 5,0	I. НТрац 16,6×3 II. МсК 5,0	624	368	185	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Вярсме»	63053	100	МсК 5,0	НОБ: НТрац текстур. 22,2 НК проф. 1,7×2 Мет 28,0	650	327	185	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Юбилей- ная»	63054	120	НК Моно 2,2	НОБ: НТрац текстур. 22,2 НК проф. 1,7×2 НК «Гофрон» 15,6	770	420	109	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Эстрадная»	63059	120	I. НК Моно 2,2 II. McВис 13,3	I. НК «Гофрон» 15,6×2 II. НАц проф. 11,0×4 III. Мет- 20% 31,3	777	430	232	ГОСТ 28253-89
Ткань «Гипюр вечерний»	63060	100	I. НВис краш. 16,6 II. НК краш 5,0×2	I. НВис краш. 16,6 II. НК проф 2,2×2	772 945	535	178	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Иринушка»	63061	100	I. НК сур. и краш. 5,0×2 II. НВис сур. и краш. 16,6	I. НК проф. 2,2×2 II. НВис сур. и краш. 16,6	514- 630	472	104	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Искринка»	63068	110	НК проф. 2,2	I. НАц краш. 11,0×4 II. НК проф. 2,2	515	392	96	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Гайлуте»	63071	105	I. НТрац 16,6 II. McК 5,0	НОб: НТрац текстур. 22,2 НК проф. 1,7×2 Пласт.- 20% 20,0	630	365	162	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Анита»	63074	95	НК 3,3	I. Волмит 96,2: НТрац текстур. 25,0 Мет-25% 25,0 II. НОб: НТрац тек- стур. 22,2 НК проф. 1,7×2	915	460	276	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Льдинка»	63076	110	I. НК сур. и краш. 5,0×2 II. НВис сур. и краш. 16,6	I. НАц сур. и краш. 11,0×2 II. Пр Вис сур. и краш. 25,0×2 III. Пласт. 20,0	772	472	277	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Ландыш»	63082	100	НК 2,2	I. НПЭ текстур. 11,0×2 II. НВис краш. 16,6	775- 858	408	99	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Неринга»	63087	105	I. НК сур. и краш. 5,0×2 II. НВис сур. и краш. 16,6	I. Н пнев- мотекстур. сур. и краш.: НТрац 22,2 НК 1,7×2 II. Н Вис сур. и краш. 16,6	514- 570	412	154	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Эдельвейс»	63088 63094	100 120	НПЭ 12,5	I. НАц 16,6×2 II. НПЭ текстур. «Бэлан» 11,0×2	746	284	170	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Расма»	63092	95	МК 3,3	I. НТрац текстур. 16,6×2 II. Элст. 5,0×2	910	435	122	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Выпускни- ца»	63095	105	НК 2,2	I. НК 2,2 II. Н тек- стур. в 2 слож.: НАц 22,2 НК 2,2	885	360	110	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Сашенька»	63096	105	НПЭ 11,0	I. Н Вис краш. 16,6 II. Пр Вис 25,0 III. Мет- 21% 31,3	807	367	177	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Элегия»	63099	105	I. НК краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	I. НК краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	538- 595	480	123	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Выпускни- ца»	63101	95	НК 5,0	I. НАц текстур. 22,2 + НК проф. 2,2 II. НАц текстур. краш. 22,2 + НК проф. 2,2	805	385	137	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Малика	63102	105	НК 5,0×2	I. Н в 2 слож.: НАц 22,2 НК проф. 2,2 II. НК 5,0×2	660	300	148	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Жибурис»	63103	100	I. МсТрац 16,6 II. Пласт. 20,0 III. НПЭ 11,0	I. НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2 II. НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	665	247	160	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Добилас»	63104	100	МсК 5,0	I. Н в 3 слож.: НТрац 22,2 + НК 1,7×2 II. МсК 5,0	668	260	143	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Мелодия»	63105	95	НК 5,0×2	І. Н текстур. «Комэлан» в 3 слож.: НАц 11,0 НК 2,2 ІІ. НК проф. 2,2 ІІІ. Н текстур. «Комэлан» в 3 слож.: НАц 11,0 НК 2,2	607	345	214	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Экстра»	63106	110	І. НАц краш. 16,6 ІІ. НК 2,2	І. НПЭ текстур. краш. «Бэлан» 11,0×2 ІІ. НВис краш. 16,6	772	455	185	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Эдельвейс»	63107	150	НПЭ 11,0	І. НАц 16,6×2 ІІ. НПЭ текстур. «Бэлан» 11,0×2	746	284	170	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Аснате»	63108	95	МсК 3,3	НТрац текстур. 22,2 + НК 1,7×2	900	300	106	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Олимпий- ские игры»	63109	110	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0×2	Пр Вис 25,0×2	512	214	238	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Таня»	63110	110	I. НК краш. 5,0×2 II. НВис краш. 16,6	I. НПЭ текстур. краш. «Бэлан» 11,0×2 II. НВис краш. 16,6	765	515	223	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Добилас»	63111	110	Мск 5,0	I. Н в 3 слож.: НТрац 22,2 + НК 1,7×2 II. МсК 5,0	668	260	143	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Дубиса»	63112	110	НК проф. 2,2	I. Н в 2 слож.: НТрац 22,2 + НК 1,7×2 II. Элст 5,0×2	663×2	280	117	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Концерт»	63113	120	I. НК Моно 5,0×2 II. МсВис краш. 13,3	I. НПЭ текстур. краш. 11,0×2 II. Мет-25% 31,3	778	410	167	ГОСТ 28253-89
Ткань кос- тюмно- платьевая «Византия»	63114	110	I. НК краш. 5,0×2 II. Н Вис краш. 16,6	I. НПЭ текстур. краш. 11,0×2 II. НАц краш. 16,6 III. Пласт. 20,0	747- 813	473	194	ГОСТ 28253-89
Ткань кос- тюмная «Вологда»	63115	120	I. НК 2,2 II. МсВис краш. 13,3	I. Пр хб краш. 25,0×2 II. НПЭ текстур. 11,0×2 III. НПЭ текстур. краш. 11,0×2	778	384	204	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная «Турист	63116	110	НПЭ тек- стур. сур. и краш. 11,0×2	Пр Вис сур. и краш. 25,0×2	510	316	292	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмная «Парча	63117	110	НК краш. 5,0×2	I. Нац краш. 11,0×2 II. Пласт. 20,0	343	336	137	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Гофре»	63118	90	НК проф. 2,2	I. Пр: ВПЭ-67% ВВис-33% 12,5 II. Н Вис краш. 16,6	574- 740	530	107	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная «Прага»	63119	110	НК проф. 2,2	Пр:ВПЭ- 67% ВВис-33% 12,5	516	461	74	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	63120	105	I. НК краш. 5,0×2 II. Н Вис краш. 16,6	I. НК краш. 5,0×2 II. Н Вис краш. 16,6 III. НПЭ текстур. краш. «Мэлан» 11,0×2×2	807	620	252	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	63121	105	НК краш. 5,0×2	I. Пр: Вис 25,0 II. НПЭ текстур. краш. 11,0×2	356	328	121	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая	63122	110	НК проф. 2,2	I. НК краш. 15,6 II. НТрац текстур. краш. 22,2 + НК 1,7×2	514	360	88	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Иней»	63123	105	НК проф. 2,2	I. НК проф. 2,2 II. НВис 16,6	530	426	46	ГОСТ 28253-89
Ткань костюмно- платьевая	63124	110	НК проф. 2,2	I. Н Вис краш. 16,6 II. НК краш. 5,0×2	516	356	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лауме»	63125	110	НК проф. 2,2	НТрац 16,6	1324	316	82	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Снегуоле»	63126	110	НК проф. 2,2	МсТрац 16,6	1062	275	72	ГОСТ 28253-89
Ткань под- кладочная	63127	115	НК 6,7	I. Н Вис 16,6 II. НАц 16,6	800	344	105	ГОСТ 28272-96
Ткань платьевая «Лучире»	63128	100	НК проф. 2,2	НКмб: Нтрац 11,0 НК 5,0	765	400	84	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево- костюмная	63129	115	НК краш. 5,0×2	I. НАц краш. 16,6×2 II. Пласт.- 34% 20,0	328	362	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Лето»	63130	110	НК 5,0×2	I. Пр Вис 25,0 II. НАц 16,6	514	305	119	ГОСТ 28253-89
Атлас под- кладочный	63131	115	НК 6,7	Н Вис 11,0	800	400	94	ГОСТ 28272-96
Ткань платьево- костюмная «Дайла»	63132	100	МсК 3,3	I. НАц краш. 11,0 II. Мет.- 46% 25,0	830	350	84	ГОСТ 28253-89

Наименование ткани	Артикул	Ширина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, количество нитей на 10 см		Поверхностная плотность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево-костюмная «Ноктюрн»	63134	115	НК проф. 2,2	I. Н Вис краш. 16,6 II. НПЭ краш. текстур. 11,0×2	743	383	95	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Сельвейг»	63135	110	НК проф. 2,2	I. НАц 16,6 II. НПЭ текстур. 12,0 III. Пласт.- 4% 20,0	514	372	60	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Экспромт»	63136	110	НК сур. и краш. 5,0×2	I. НАц сур. и краш. или краш. 16,6 II. Пласт.- 27% 20,0	513	262	91	ГОСТ 28253-89
Ткань платьево-костюмная «Венда»	63137	97	НК проф. «Трилобал» 4,8	I. НПЭ текстур. 11,0×2 II. ПР: ВХ- 67% ВВМ-33% «Сиблон» 25,0	870	335	133	ГОСТ 28253-89
Ткань платьевая «Диана»	63138	110	НК 5,0	МсАц 8,4×2	625	305	82	ГОСТ 28253-89

3.2.3 Подгруппа ворсовых тканей

Бархат	64001	70	Грунт: Пр х/б 6,0×2 Ворс: НПЭ 11,0	Пр х/б 6,0×2	280	540	210	ГОСТ 7081-93
Ткань ворсовая для щеток	64002	68	Ворс: НК Моно 1,7×36 Грунт: Пр х/б 18,5×2 Ворс: петля - 3 мм	Пр х/б 18,5×2	185	281	477	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Бархат для обуви «Ла- рец»	64006	70	Ворс: НПЭ 12,5 высо- та ворса – 1,5 мм Грунт: Пр х/б 6,0×2	Пр х/б 6,0×2	281	545	248	ГОСТ 7081-93
Плюш	64007	129	Ворс: НК проф. 2,2×6×3 Грунт: Пр х/б 12,0×2	Пр х/б 18,5×2	237	253	630	ГОСТ 7081-93
Плюш для обуви «Че- ревички»	64008	135	Ворс: НПЭ текстур. 18,1 высо- та ворса – 4 мм Грунт: Пр х/б 18,5×2	Пр х/б 36,0	178	266	307	ГОСТ 7081-93
3.2.4 Подгруппа тканей специального назначения								
Ткань для сувениров	65019	95	НК Моно 2,2	НТрац 16,6	430	306	56	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельно- декоратив- ная «Ян- тарь»	65020	150	І. Пр Вис краш. 29,0×2 ІІ. НК краш. 15,6×2	І. Пр Вис краш. 29,0×2 ІІ. НК краш. 15,6×2 ІІІ. Пр х/б краш. 160,0	464	180	406	ГОСТ 24220-80
Ткань для рабочей одежды «Вечность»	65027 65041	100 105	НКмб: НК 29,0 Пр х/б 25,0	НКмб: НК 29,0 Пр х/б 25,0	231	148	220	ГОСТ 16428-89
Ткань мебельно- декоратив- ная «Каш- тан»	65028	150	НК краш. 15,6×2	І. Пр х/б краш. 72,0 ІІ. Н текстур. пет. краш.: НК 15,6 Н Вис 16,6×2	464	190	355	ГОСТ 24220-80

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань мебельная «Нарядная»	65029	150	I. Пр Вис краш. 29,0×2 II. НК краш. 15,6×2	I. НК краш. 15,6 II. Пр Вис краш. 29,0×2 III. Н фа- суз.: Пр х/б краш. 18,5×2 Пр Вис краш. 29,0×2 НК 15,6	462	180	496	ГОСТ 24220-80
Ткань деко- ративная «Руза»	65030	120	НПЭ 12,5×2	Н Вис сур. или краш. 16,6×2	371	303	182	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельно- декоратив- ная	65032	150	I. Пр Вис краш. 29,0×2 II. НК краш. 15,6×2	I. НК краш. 15,6 II. Пр Вис краш. 29,0×2 III. Пр х/б краш. 200,0	464	180	418	ГОСТ 24220-80
Ткань для головных платков «Сильва»	65033	90	НК Моно 1,7	НТрац 11,0	490	355	44	ГОСТ 29098-91
Ткань для головных платков «Лира»	65034	90	НК Моно 1,7	I. НТрац 11,0 II. НК Моно 1,7	398	410	23	ГОСТ 29098-91
Ткань мебельная	65035	150	НК 15,6×2	Пр Вис 42,0	432	224	228	ГОСТ 24220-80
Ткань оби- вочная «Ока» для автомобиль- ной промыш- ленности	65036	103	I. НК краш. 29,4 II. Н Вис краш. 16,6×4	Пр краш.: ВШрс- 50% ВПЭ-50% 42,0×2	510	201	377	ГОСТ 24220-80

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань мебельно- декоратив- ная «Рель- еф»	65037	150	I. Пр Вис краш. 29,0×2 II. НК краш. 15,6×2	I. НКмб текстур. пет. краш.: НК 15,6 Н Вис 16,6 II. Пр х/б краш. 72,0	464	160	453	ГОСТ 24220-80
Ткань «Мат- рацная» для обивки ме- бели	65038	110	НК 15,6	I. НК 15,6 II. Н Вис 22,2	514	351	149	ГОСТ 24220-80
Ткань галантерей- ная «Узор»	65039	100	МсК 5,0	Спр: НАц 11,0 НК 5,0 НАц 11,0	623	253	103	ГОСТ 29098-91
Ткань платочная «Сония»	65040	85	Н Шелон 4,8	I. НТрац 8,4 II. Мет- 6,4% 7,4	520	425	64	ГОСТ 29098-91
Ткань пла- точная «Каспинас»	65042	90	НК Моно 1,7	I. НК Мо- но 1,7 II. Спр: НТрац 15,6 НК 5,0×2	432	410	19	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная жаккардовая «Ажуоли- нас»	65043	110	НК 3,3	Н Вис 13,3×2	781	300	105	ГОСТ 23432-89
Ткань ме- бельная для обтяжки матрацев	65045	150	НК сур. или краш. 15,6	Пр Вис сур. или краш. 29,0×2	517	193	192	ГОСТ 24220-80
Ткань деко- ративная «Агуона»	65047	110	НК 5,0	Н Вис 13,3	760	315	118	ГОСТ 23432-89
Ткань галан- терейная	65048	95	НК Моно 2,2	Н Трац 16,6	429	314	61	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань ме- бельная «Радуга»	65049	150	I. Пр Вис сур. и краш. 29,0×2 II. Пр Вис краш. 29,0×2	I. НКмб. текстур. нет. НК 15,6 Н Вис краш 16,6 II. НК краш. 15,6 III. Пр хб краш. 72,0	464	185	477	ГОСТ 24220-80
Ткань жак- кардовая га- лантерейная	65050	150	НК Моно 3,3	НАц или Н Вис 16,6	415	260	79	ГОСТ 29098-91
Ткань галан- терейная	65051	100	НК Моно 3,3	НАц или НВис 16,6	630	218	58	ГОСТ 29098-91
	65052	110						
	65053	120						
	65054	130						
	65055	140						
	65056	150						
Ткань деко- ративная «Руза»	65057	120	НПЭ 11,0×2	Н Вис сур. или краш. 16,6×2	371	303	193	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная	65058	115	НК краш. 6,7	Пр Вис 18,5×2	645	265	152	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Тила»	65059	110	НК 15,6	I. Элст. 10,0×2 II. Н Вис 13,3×2	795	250	187	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная	65060	115	НК краш. 6,7	Спр: НТрац краш. 11,0×2 НК 5,0	645	285	137	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	65061	160	Млн: Н Вис 11,0 НК 5,0	Млн: Н Вис 11,0 НК 5,0	520	365	145	ГОСТ 23432-89
Ткань для головных платков	65062	90	НК проф. 2,2	НТрац 11,0	564	325	45	ГОСТ 29098-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная «Сауле»	65063	110	НК 15,6	Пр Вис 25,0×2	790	208	242	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	65064	160	Млн: Н Вис 11,0 НК 5,0	НАц тек- стур. 22,2 + НК 2,2	520	285	150	ГОСТ 23432-89
Ткань галан- терейная	65065	100	НК 3,3	I. Н Вис сур. и краш. 13,3 II. Мет- 30% 31,3	356	99 33	37	ГОСТ 29098-91
	65066	110						
	65067	120						
	65068	130						
	65069	140						
	65070	152						
65071	190							
Ткань обув- ная «Отдых»	65072	150	НПЭ текстур. краш. 11,0×2	Пр: В Вис краш. - 33% ВПАН краш. - 34% ВПЭ краш. - 33% 50,0	603	188	252	ГОСТ 19196-93
Ткань жак- кардовая га- лантерейная	65073	100	НК Моно 3,3	НАц или Н Вис 16,6	415	260	79	ГОСТ 29098-91
	65074	110						
	65075	120						
	65076	130						
	65077	140						
Ткань ме- бельная	65078	140	НК 29,0	НКмб: Пр Вис 29,0×3 НК 29,0	527	221	436	ГОСТ 24220-80
Ткань галан- терейная	65079	90	НК Моно 3,3	НАц тек- стур. 22,2 + НК 2,2	420	217	70	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная жаккардовая	65080	140	НК Моно проф. 2,2	Н текстур. «Трисил- лон» 23,5	514×4	266	107	ГОСТ 23432-89
	65081	150						
Ткань обув- ная	65082	120	НПЭ краш. «Диолен» 8,6	I. Пр Вис 25,0×2 II. Мет- 27% 31,3	580	285	173	ГОСТ 19196-93

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плотность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пла- точная с ме- танитом (49%)	65083	160	I. НК 3,3 II. Мет 23,8	I. Н Вис 16,6 II. Мет 23,8	220 35	145 35	64	ГОСТ 29098-91

Вятский государственный технологический университет

4. Ткани из химических волокон

Ассортимент тканей этих групп представлен платьевыми, платьевыми-костюмными, костюмными, сорочечными и плащевыми тканями, вырабатываемыми из однородной и смешанной пряжи, линейной плотности 10-72 текс, из химических (вискозных, лавсановых, капроновых, нитроновых и др.) и натуральных (хлопка, катонизированного льна, шерсти) волокон. Используется как однониточная, так и крученая пряжа, простой и фасонной круток, а также пряжа, скрученная с комплексными нитями. В торговой практике эти ткани часто называют штапельными. По сравнению с тканями из искусственных и синтетических нитей штапельные ткани более мягкие, лучше драпируются, но имеют большую толщину и поверхностную плотность (60-340 г/м²).

Ткани из искусственных волокон и в смеси с другими волокнами в основном представлены тканями из крученой вискозной пряжи; используют так же двух- и трехкомпонентные смеси, фасонные нити. Это разнообразные саржи, шотландки, репсы, платьевые и костюмные ткани из многоцветной пряжи, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями. Колористическое оформление тканей разнообразное. Из-за большой сминаемости и усадки ткани из вискозных волокон подвергают малосминаемой и малоусадочным отделкам.

По гигиеническим свойствам ткани соответствуют хлопчатобумажным и поэтому пользуются спросом. Большинство тканей включено в гладьевую подгруппу. В подгруппу тканей специального назначения входят декоративные и портьерные ткани.

Ткани из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами в основном вырабатывают из смешанной пряжи с содержанием лавсана 50-67%. В отличие от чистовискозных тканей они малосминаемые, малоусадочные, износостойкие. Вырабатывают их преимущественно главными, а также мелкоузорчатыми переплетениями; гладкокрашенными, пестроткаными, меланжевыми, набивными.

Ведущее место занимают сорочечные ткани из крученой пряжи (10 тексх2÷31 тексх2), содержащей 67% лавсана и 33% хлопка или вискозного волокна и объемной пряжи из ПАН-волокон. Их вырабатывают по типу поплинов (отбеленные и гладкокрашенные) или шотландок (пестротканые).

Для платьевых-костюмных тканей новых структур используется фасонная пряжа с эффектом непропядов, содержащая лавсан, нитрон и вискозное волокно, и фасонная пряжа фламе, имеющая редко расположенные узелки.

Переплетения и колористическое оформление этих тканей самые разнообразные. Штапельные ткани, имитирующие хлопчатобумажные отличаются повышенным блеском, ткани из объемной пряжи имеют характерную пушистость.

Ткани для костюмов вырабатывают из смешанной крученой пряжи по типу шерстяных трико или джинсовых тканей. Их используют для недорогих мужских костюмов и курток.

Плащевые ткани вырабатывают из смешанной двух- и трехкомпонентные пряжи, крученой в основе или в основе и утке, полотняным, саржевым или диагональным переплетениями. Их выпускают с водоотталкивающей пропиткой, применяется также обработка силиконами, хромоланом, алюмоланом, пропитка фоботек. Технологические свойства штапельных тканей обусловлены их составом, структурой и отделкой. Малоплотные ткани обладают осыпаемостью; ткани из вискозной пряжи, не имеющие специальной отделки, дают значительную усадку. Влажно-тепловая обработка тканей должна производиться в соответствии с их волокнистым составом. Ткани, содержащие в своем составе синтетические волокна, проходят влажно-тепловую обработку при температуре до 150⁰С. Ткани из объемной поливинилхлоридной пряжи влажно-тепловой обработке не подвергаются.

Вирский государственный технологический университет

Таблица 4.1- Группа тканей из искусственных волокон и в смеси с другими волокнами

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
4.1.1. Подгруппа гладьевых тканей								
Полотно «Лето»	72003	75	ПрВис 20,0	ПрВис 20,0	285	200	101	ГОСТ 29233-91
Ткань пест- ротканая многоцвет- ная	72004	75	ПрВис краш. 25,0x2	ПрВис краш. 25,0x2	174	155	177	ГОСТ 29233-91
Саржа платьевая	72005	75	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	330	240	145	ГОСТ 29233-91
Шотландка	72017	90	ПрВис краш. 29,0x2	ПрВис краш. 29,0x2	167	160	194	ГОСТ 29233-91
Шотландка «Южная»	72020	100	ПрВис краш. 31,0x2	ПрВис краш. 31,0x2	170	152	208	ГОСТ 29233-91
Репс	72021	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	342	165	199	ГОСТ 29233-91
Ткань пест- ротканая «Весенняя» многоцветная с несминаемой и малоусадоч- ной отделкой	72036	95	ПрВис краш. 25,0x2	ПрВис краш. 25,0x2	175	154	178	ГОСТ 29233-91
Ткань пла- щевая «До- школьник»	72040	85	ПрВис 29,0x2	ПрВис 59,0	178	156	209	ГОСТ 29222-91
Ткань платьевая «Чайка»	72057	75	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	332	230	142	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Народная»	72074	150	Пр 25,0x2: ВВис-70% ВХ-30%	Пр 50,0: ВВис-70% ВХ-30%	269	198	243	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная	75075	90	ПрВис 29,0х2	ПрВис 59,0	218	150	238	ГОСТ 29223-91
Креп «Астория»	72088	75	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	332	236	147	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Аскания» пестротка- ная	72100	100	ПрВис 31,0х2	ПрВис 31,0х2	184	164	228	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	72101	100	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	184	168	218	ГОСТ 29223-91
Полотно	72110	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	280	220	124	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Кораблин- ка»	72124	100	Пр меланж: ВВис-55% ВТрац- 45% 29,0х2	Пр меланж: ВВис-55% ВТрац- 45% 29,0х2	320	270	238	ГОСТ 29223-91
Полотно суровое	72156	90	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	280	200	124	ГОСТ 29223-91
Полотно платьевое с малосминае- мой и мало- усадочной от- делкой	72173	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	280	200	124	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная с переслежи- стым эффек- том, с мало- сминаемой и малоусадоч- ной отделкой	72175	95	ПрВис (56,0+ +50,0)х2	ПрВис (56,0+ +50,0)х2	125	100	252	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная «Горизонт»	72186	100	Пр 25,0х2: ВВис-70% ВТрац- 15% ВК-15%	Пр 25,0х2: ВВис-70% ВТрац- 15% ВК-15%	174	163	184	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Азалия» с малосми- наемой и малоусадоч- ной отдел- кой	72190	100	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	197	184	237	ГОСТ 29223-91
Шотландка	72192 72196	100 130	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	170	150	194	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая детская «Волна»	72198	100	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	230	180	244	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	72201	110	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	225	145	238	ГОСТ 29223-91
Полотно «Лето»	72218	80	ПрВис 20,0	ПрВис 20,0	285	200	101	ГОСТ 29223-91
Репс костюмный «Весна»	72219	85	ПрВис 25,0	ПрВис 36,0	351	217	179	ГОСТ 29223-91
Шотландка «Кораблин- ская» с не- сминаемой и малоусадоч- ной отделкой	72226	100	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 59,0	168	150	195	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Модница» с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	72237	95	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	218	190	255	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Каролин- ка» с мало- сминаемой отделкой	72238	100	ПрВис 25,0	ПрВис 50,0	408	184	211	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая «Весенняя» многоцвет- ная с несми- наемой и малоусадоч- ной отдел- кой	72254	75	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2	175	154	178	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Новая»	72255	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	285	232	133	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая пестротка- ная «Осень»	72256	95	ПрВис краш. 25,0х2	ПрВис краш. 25,0х2	209	185	211	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая пестротка- ная «Дубра- вушка»	72257	95	ПрВис краш. 25,0х2	ПрВис краш. 25,0х2	209	186	205	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Ивушка» пестротка- ная	72261	100	I. Пр. 29,0х2 ВВис-50% ВТрац- 40% ВК-10% II.ПрВис. 29,0х2	Пр. 29,0х2 ВВис-50% ВТрац- 40% ВК-10%	219	160	224	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая набивная	72263	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	332	230	142	ГОСТ 29223-91
Ткань пижамная	72265	110	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 59,0	256	150	249	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Анюта» с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	72269	75	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	205	181	201	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Рябинка»	72270	75	ПрВис сур. и краш. 18,5х2	ПрВис сур. и краш. 25,0	226	241	152	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Зигзаг»	72275	95	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	228	214	240	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Марийка»	72276	75	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	205	188	238	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Буковинка»	72277	75	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	203	186	232	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Оля»	72279	100	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	219	154	218	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Лужайка»	72280	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	382	200	154	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Летняя»	72282	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	270	218	124	ГОСТ 29223-91
Репс платьевый	72283	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	280	240	141	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая фасонная клетка мно- гоцветная	72284	90	ПрВис краш. 18,5х2	ПрВис краш. 25,0	226	204	138	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая «Павлин» с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	72285	105	Н фас: Пр х/б краш. 15,4х2 НВис краш. 16,6 Пр х/б краш. 25,0	ПрВис 25,0х2	155	116	200	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Березка»	72286	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	340	200	144	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Мальва»	72287	85	ПрВис 25,0	ПрВис 36,0	344	200	163	ГОСТ 29223-91
Ткань «Пижамная»	72289	100	ПрВис 20,0х2	ПрВис 25,0	345	207	201	ГОСТ 29223-91
Ткань пальтовая	72290	110	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 59,0х2	257	122	312	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Октава»	72292	105	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	398	200	163	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Креп платьевый «Майский»	72293	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	264	188	118	ГОСТ 29223-91
	72296	85						
Ткань кос- тюмная с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	72294	150	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	225	147	241	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Лилия»	72295	85	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	264	245	136	ГОСТ 29223-91
Шотландка	72297	150	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	162	150	182	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Журавин- ка»	72298	105	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0	220	180	190	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Мелодия»	72299	80	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	332	210	137	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая «Осень»	72300	90	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	209	185	201	ГОСТ 29223-91
	72341	100						
Ткань пест- ротканая «Ручеек»	72301	95	ПрВис сур. и краш. 18,5х2	ПрВис сур. и краш. 25,0	253	206	160	ГОСТ 29223-91
Ткань пестротка- ная	72302	95	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	ПрВис сур. и краш. 25,0х2	174	155	177	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Светлячок»	72303	150	ПрВис краш. 42,0х2	ПрВис краш. 42,0х2	164	124	230	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Детская»	72304	150	ПрВис краш. 42,0х2	ПрВис краш. 42,0х2	196	162	302	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Подружка»	72305	150	ПрВис краш. 42,0х2	І. ПрВис краш. 42,0х2 ІІ.ПрВис краш. 100х2	163	128	247	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72306	140	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	172	150	204	ГОСТ 29223-91
Ткань пижамная	72307	150	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	270	155	266	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Вишенка»	72308	105	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	261	170	248	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Пермячка»	72309	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	281	248	131	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Морена»	72310	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	294	196	128	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Юность»	72312	75	ПрВис сур. и краш. 18,5х2	ПрВис сур. и краш. 25,0	254	214	155	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Лилия»	72313	90	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	264	245	136	ГОСТ 29223-91
Ткань «Одно- классница»	72314	150	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 59,0	264	163	249	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Василек»	72375	150	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 59,0	196	179	220	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань дет- ская «Дюй- мовочка»	72316	150	ПрВис краш. 29,0х2	I. ПрВис краш. 29,0х2 II.ПрВис краш. 100,0х2	163	151	209	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Олимпия»	72317	85	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	284	198	123	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Вистра»	72318	75	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	177	137	190	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72319 72320	80 90	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	266	176	117	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Фантазия»	72321	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	337	170	132	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Звездная»	72322	100	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	367	176	142	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Коралл»	72323	105	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Н фас Пр х/б краш. 15,4х2 НВис краш. 16,6 Пр х/б краш. 25,0	163	112	210	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Семицве- тик»	72324	140	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	186	159	194	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72325	140	Пр Вис сур. 25,0х2	Пр Вис 25,0х2	280	200	124	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая «Сельга»	72326	95	Пр Вис сур. и краш. 18,5х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0	190	172	125	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Вилена»	72327	100	Пр:В ВВМ «Сиблон» 25,0	Пр:В ВВМ «Сиблон» 25,0	281	203	126	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Моло- дость»	72328	85	Пр 25,0: ВВис-50% В ВВМ «Сиблон»- 50%	Пр 25,0: ВВис-50% В ВВМ «Сиблон»- 50%	278	198	123	ГОСТ 29223-91
Ткань пестротка- ная	72329	90	Пр Вис сур. и краш. 25,0x2	Пр Вис сур. и краш. 25,0x2	174	155	177	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Изабелла»	72330	105	Пр Вис 25,0x2	Пр 50,0: В Вис сур.-67% ВПЭ- сур.- 23% ВПЭ краш.-10%	173	155	164	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Уралочка»	72331	90	Пр Вис сур. и краш. 29,0x2	Пр Вис сур. и краш. 29,0x2	177	137	190	ГОСТ 29223-91
Шотландка	72332	150	Пр Вис краш. 29,0x2	Пр Вис краш. 59,0	164	150	190	ГОСТ 29223-91
Ткань «Пижамная»	72333	150	Пр Вис краш. 29,0x2	Пр Вис краш. 59,0	262	150	255	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Ветлянка»	72334	100	Пр Вис 25,0 БД	Пр Вис 25,0 БД	308	212	135	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72335	140	Пр Вис краш. 29,0x2	Пр Вис краш. 29,0x2	175	145	199	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72336	140	Пр Вис краш. 29,0x2	Пр Вис краш. 25,0	174	144	127	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Снежная»	72337	105	I. Пр 25,0х2: ВВис-67% ВПЭ-33% краш. II.Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	I. Пр 25,0х2: ВВис-67% ВПЭ-33% краш. II.Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	184	160	170	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Карусель»	72338	85	ПрВис БД 20,0	ПрВис БД 20,0	312	250	120	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	72339	110	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	260	166	104	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая «Весенняя» многоцвет- ная	72340	90	ПрВис краш. 25,0х2	ПрВис краш. 25,0х2	174	155	177	ГОСТ 29223-91
Ткань пест- ротканая платьевая	72342	95	ПрВис краш. 18,5 х2	ПрВис краш. 25,0	226	204	138	ГОСТ 29223-91
4.1.2. Подгруппа тканей специального назначения								
Атлас деко- ративный	75001	120	ПрВис краш. 12,5 х2	I.НВис краш. 16,6 х2 II. НВис краш. 16,6 х2	570	520	250	ГОСТ 23432-89
Атлас деко- ративный с огнестойкой пропиткой	75001	111	ПрВис 12,5 х2	I.НВис 16,6 х2 II. НВис 16,6	620	500	350	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	75002	90	ПрВис краш. 12,5 х2	НВис краш. 16,6 х2	520	330	240	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Деревья»	75004	120	ПрВис 18,5х2	ПрВис 29,0х2	389	212	260	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная	75009	75	ПрВис 25,0х2	ПрВис 42,0	204	170	184	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75010	80	ПрВис 25,0х2	ПрВис 42,0	215	170	175	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75011	150	ПрВис сур. 25,0х2	ПрВис краш. 25,0х2	280	185	240	ГОСТ 23432-89
Гобелен	75017	150	ПрВис краш. 25,0х2	I.НФас краш. 25,0х2 Пр х/б 25,0х4 Пр х/б 72,0 II.ПрВис краш. 25,0х2	280	178	450	ГОСТ 24220-80
Ткань деко- ративная	75022	80	ПрВис 25,0	ПрВис 56,0	314	185	190	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Северянка»	75023	120	ПрВис 18,5х2	НАц 16,6х2	381	210	210	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Весенняя»	75042	120	ПрВис 18,5х2	ПрВис 42,0х3	273	107	240	ГОСТ 23432-89
Ткань «Соломка»	75049	100	ПрВис 18,5х2	ПрВис 50,0	262	198	211	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная жаккардовая «Саяны»	75051	120	ПрВис 18,5х2	ПрВис 42,0	389	147	210	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная жаккардовая «Ангара»	75052	120	ПрВис 18,5х2	НАц 16,6х2	385	208	210	ГОСТ 23432-89
Ткань декоратив- ная «Хакас- сия»	75054	150	ПрВис 18,5х2	I.НВис 18,5 х2 II. НАц 16,6х4	504	357	381	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная жаккардовая «Метель»	75057	135	ПрВис краш. 18,5х2	ПрВис краш. 42,0х3	259	147	275	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная жаккардовая «Снежница»	75063	150	ПрВис 18,5х2	ПрВис краш. 25,0х2	388	229	255	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Нива»	75064	150	ПрВис 18,5х2	I.ПрВис 18,5х2 II.НПЭ 27,7	388	173	201	ГОСТ 23432-89
Ткань портъ- ерная с несми- наемой и ма- лоусадочной отделкой	75065	110	ПрВис 29,0х2	ПрВис 59,0	222	150	237	ГОСТ 23432-89
Ткань пест- ротканая портъерная	75067	130	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	168	154	222	ГОСТ 23432-89
Ткань портъерная жаккардовая	75070	150	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2 или НВис 13,3х4	225	175	202	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Даурия»	75073	120	ПрВис 18,5х2	I.НАц 16,6 х2 II. Нфас 16,6х8	389	180	325	ГОСТ 23432-89
Ткань портъерная жаккардовая «Ангара»	75075	150	ПрВис 18,5х2	НАц 16,6х2	385	208	210	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная жаккардовая «Енисей»	75077	150	ПрВис 18,5х2	НКмб: НАц 16,6х3 ПрВис 25,0	388	139	246	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пест- ротканая портьерная «Ангара»	75078	100	ПрВис сур. и краш. 31,0х2	ПрВис сур. и краш. 31,0х2	167	164	209	ГОСТ 23432-89
Ткань для клеенки, су- ровая	75079 75080	140 150	ПрВис 25,0	ПрВис 25,0	255	166	109	ГОСТ 16428-89
Ткань портьерная «Свитанок»	75081	135	ПрВис сур. и краш. 31,0х2	ПрВис сур. и краш. 31,0х2	164	150	195	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75083	100	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2	252	135	206	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75084	160	ПрВис 18,0х2	ПрВис 42,0	408	178	224	ГОСТ 23432-89
Ткань про- кладочная с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	75088	110	Пр Вис 25,0	ПрВис 25,0	255	125	92	ГОСТ 16428-89
Ткань декоратив- ная «Мана»	75089	150	ПрВис 18,5х2	І.НВис 42,0 ІІ. НАц 16,6х2	388	256	239	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75099	150	ПрВис сур. и краш. 29,0х2	ПрВис сур. и краш. 59,0	229	148	250	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная жаккардовая	75105	150	Пр Вис 25,0х2	Пр Вис 42,0х2	285	115	254	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Промени- ста»	75106	145	Пр Вис сур. и краш. 31,0х2	Пр Вис сур. и краш. 31,0х2	167	150	202	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная жаккардовая	75107	150	Пр Вис 25,0x2	Пр Вис 25,0x2x2	260	108	252	ГОСТ 23432-89
Ткань для клеенки	75108 75109	140 150	Пр Вис 25,0	Пр Вис 29,0	255	165	109	ГОСТ 16428-89
Ткань деко- ративная «Океан»	75110	150	Пр Вис 18,5x2	НАц 16,6x2	336	230	200	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Светлица»	75111	110	Пр Вис 25,0x2	Пр Вис 25,0x2	242	165	201	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	75112	120	Пр Вис краш. 12,5x2	НВис краш. или сур. и краш. 16,6x2	581	298	238	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная	75113	160	Пр Вис 18,5x2	Н Кмб: Пр Вис 25,0 НАц 16,6x2	408	152	225	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Эвенкил»	75115	150	Пр Вис 18,5x2	І.НК 15,6x3 ІІ.НАц 16,6x3	504	343	350	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Волна»	75116	100	Пр Вис 18,5x2	Пр Вис 50,0	294	176	226	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельная для обтяжки матрацев	75117	100	Пр Вис 25,0x2	Пр Вис 25,0x2	250	144	207	ГОСТ 23432-89
Ткань декоратив- ная жаккар- довая	75118	150	Пр Вис 18,5x2	НВис краш. или сур. и краш. 16,6x2	581	298	238	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная «Мозаика»	75119	140	Пр Вис 25,0x2	Пр Вис 25,0x2	263	168	225	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пест- ротканая де- коративная «Радуга»	75120	140	Пр Вис краш. и сур. 25,0х2	Пр Вис краш. 25,0х2	260	164	232	ГОСТ 23432-89
Ткань для клеёнки	75121	142	Пр Вис 25,0х2	Пр Вис 25,0	142	141	106	
Ткань ме- бельно- декоратив- ная «Бар- хатная»	75122	150	Пр Вис краш. 29,0х2	I. НКмб. текстур. пет.: НК краш.15,6 Н Вис краш. 13,3х2 II.Пр Вис краш. 29,0х2	352	160	432	ГОСТ 23432-89
Ткань обув- ная «Уют»	75123	150	Пр Вис краш. 42,0х2	Пр Вис краш. 42,0х2	163	133	236	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная	75124	150	Пр Вис 29,0х2	Пр Вис 25,0х2	228	145	231	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75125	150	Пр Вис 29,0х2	Пр Вис краш. 29,0х2	270	142	253	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Даурия»	75127	150	Пр Вис 18,5х2	I. НАц 16,6х2 II. Н фас Н Ац 16,6х8	389	180	325	ГОСТ 23432-89
Ткань ме- бельно- декоратив- ная «Рене- санс»	75128	150	I.Пр Вис сур. и краш. 29,0х2 II. Пр Вис краш. 29,0х2	I.Пр Вис сур. и краш. 29,0х2 II. Пр х/б краш. 72,0 III. НК краш. 15,6	464	225	399	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная пе- стротканая	75129	200	Пр Вис 25,0х2	Н Вис 183,5	169	90	261	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная «Ве- сенняя»»	75130	150	Пр Вис 18,5х2	Пр Вис 42,0х3	273	107	240	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная «Ватра»	75131	145	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	178	163	182	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная	75132	160	Пр Вис 29,0х2	НКмб: Пр Вис 25,0 НАц 16,6х2	264	125	206	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная «Соната»	75133	145	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	270	232	249	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная гладкокра- шенная	75134 75135	90 115	Стекло- нить 26х2	Стекло- нить 26х2	230	200	210	ГОСТ 23432-89
Ткань ритуальная	75136	150	Пр Вис 25,0х2	Пр Вис 25,0	130	202	114	ГОСТ 16428-89
Ткань портьерная «Радуга»	75137	150	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	260	164	232	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Иволга»	75138	100	Пр Вис 25,0х2	Пр Вис 25,0	328	266	169	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75139	150	Пр Вис краш. 29,0х2	Пр Вис краш. 29,0х2	270	142	253	ГОСТ 23432-89
Ткань пор- тьерная «Свитязь»	75140	150	Пр Вис краш. 29,0х2	Пр Вис сур. и краш. 29,0х2	255	230	252	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная	75141	100	Пр Вис 25,0	Пр Вис 25,0	266	176	117	ГОСТ 23432-89
Ткань декора- тивная «Уют»	75142	100	Пр Вис 18,5x2	Пр Вис 50,0	253	162	190	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Россия»	75143	100	Пр Вис 18,5x2	Пр Вис 50,0	287	166	200	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Карелия»	75144	100	Пр Вис 25,0	Пр Вис 50,0	396	165	190	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Степная»	75145	160	Пр Вис сур. и краш. 18,5	НКмб: ПрВис 25,0 НАц 16,6x2	203	125	149	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Уральская»	75146	150	Пр Вис 25,0	НКмб: Пр Вис 25,0 НАц 16,6x2	260	192	185	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Вега»	75147	150	ПрВис 18,5x2	І.НВис 44,4 П.НАц 16,6x3	388	242	247	ГОСТ 23432-89
Ткань ритуальная	75178	150	Пр Вис сур. и краш. 25,0x2	Пр Вис сур. и краш. 25,0	129	201	118	ГОСТ 16428-89
Ткань для клеенки	75149	152	Пр Вис. 25,0x2	Пр Вис 25,0	173	180	127	ГОСТ 16428-89
Ткань ме- бельная для обтяжки матрацев	75150	160	Пр Вис 18,5x2	НК 15,6	448	305	215	ГОСТ 24220-80
Ткань деко- ративная	75151	150	Пр Вис краш. 25,0x2	ПрВис краш. 25,0x2 ПрВис сур. 42,0x2	313	130	259	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Ажурная»	75152	150	Пр Вис 25,0	I.ПрВис 25,0 II.Нкмб: ПрВис 25,0 НАц 16,6х2	260	166	120	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельная	75153	100	Пр ВВМ «Сиблон» 25,0х2	Пр ВВМ «Сиблон» 25,0х2	245	140	190	ГОСТ 24220-80
Ткань портьерная «Березка»	75154	150	Пр Вис 29,0х2	I.ПрВис 25,0 II.ПрВис 84,0	152	125	150	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Мираж»	75155	150	Пр Вис 18,5х2	ПрВис 42,0	218	200	167	ГОСТ 23432-89
Ткань галан- терейная	75156	150	Пр Вис 25,0х2	Пр Вис 25,0х2	174	101	140	ГОСТ 29098-91
Ткань деко- ративная «Тайга»	75157	150	Пр Вис 18,5х2	Н Вис 44,4	388	169	213	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Дудинка»	75158	150	Пр Вис 18,5х2	Н Вис 44,4	341	159	188	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельная	75159	150	I.ПрВис краш. 25,0х2 II.ПрВис краш. 25,0х2	I.Нфас Пр х/б краш. 18,5х2 ПрВис краш. 25,0х2х2 Пр х/б краш. 18,5х2 II.ПрВис краш. 42,0х3 283	283	164	456	ГОСТ 24220-80
Ткань для клеенки	75160	108	Пр Вис 25,0	Пр Вис 25,0	255	166	109	ГОСТ 16428-89
Ткань деко- ративная	75161	120	Пр Вис 25,0х2	НАц 16,6х2	389	185	250	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань деко- ративная «Байкал»	75162	150	Пр Вис 18,5х2	НАц 22,2	341	249	168	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	75163	150	Пр Вис 18,5х2	I.НАц 16,6х2 II.Н Вис 16,6х2	505	312	271	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75164	150	Пр Вис краш. 29,0х2	Пр Вис краш. 29,0х2	163	148	184	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75165	150	Пр Вис краш. 29,0х2	Пр Вис краш. 29,0х2	228	145	231	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Индигарка»	75166	150	ПрВис краш. 18,5х2	Н Вис краш. 44,4	393	162	207	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельная для обтяжки матрацев	75167	100	Пр Вис 25,0х2	Пр 100,0: ВВис-45% ВПЭ-32% ВХ-23%	250	103	225	ГОСТ 24220-80
Ткань для текстильно- галантерей- ных изделий	75168	145	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2	178	163	182	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	75169	150	ПрВис 18,5х2	I.НАц 11,0х2 II.ПрВис 25,0	347	220	175	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75170	140	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	293	139	256	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75171	140	ПрВис краш. 29,0х2	ПрВис краш. 29,0х2	174	142	190	ГОСТ 23432-89
Ткань для клеенки	75172	145	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2	134	101	121	ГОСТ 16428-89
Ткань деко- ративная жаккардовая	75173	150	ПрВис 25,0х2	I.НАц 16,6х2 II.НК 15,6х2	432	246- 286	299	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Галактика»	75174	145	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	Пр Вис сур. и краш. 25,0х2	202	163	192	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Кежма»	75175	150	Пр Вис 18,5х2	I.НАц 22,2 II.НПЭ текстур. краш. 11,0х2	341	259	192	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Июла»	75176	150	Пр Вис 25,0х2	I.НАц 22,2 II.НВис 33,3	335	300	264	ГОСТ 23432-89
Ткань обув- ная межпод- кладочная суровая	75177	157	ПрВис 25,0х2	ПрВис 25,0х2	125	120	123	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная «Камея»	75178	150	Пр Вис 42,0	Пр Вис 84,0	197	110	176	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Лаванда»	75179	150	Пр Вис 42,0	Пр Вис 42,0	197	152	138	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Каприз»	75180	150	Пр Вис 42,0	Пр Вис 84,0	196	122	185	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	75181	150	Пр Вис 18,5х2	НПЭ тек- стур. «Бэлан» краш. 11,0х2	510	225	234	ГОСТ 23432-89

Таблица 4.2 - Группа тканей из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
4.2.1. Подгруппа гладьевых тканей								
Ткань сорочечная	82004	80	Пр 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	385	316	112	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82007	80	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	240	180	165	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Марат»	82011	90	Пр 10,0х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 10,0х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	450	230	155	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82025	85	Пр краш. 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр краш. 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	183	166	173	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Популяр- ная» мелан- жевая	82032	80	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	340	295	118	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая	82034	90	Пр 15,4х2: ВПЭ-60% Вис-40%	Пр 15,4х2: ВПЭ-60% ВВис-40%	335	200	175	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82035	100	Пр 10,0х2 ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 10,0х2 ВПЭ-67% ВХ-33%	410	235	128	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная «Елочка»	82038	85	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	367	240	245	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	82039	95	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	246	187	157	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	82040	95	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	247	174	170	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная	82042	100	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	240	162	212	ГОСТ 29223-91
Ткань кительная	82043	90	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	388	233	240	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82044	80	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	400	173	139	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмная	82045	150	<u>Пр</u> 31х2: ВВис-67% ВПЭ-33%	<u>Пр</u> 31х2: ВВис-67% ВПЭ-33%	210	159	247	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Терек»	82048 82242	100 150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	276	181	138	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Лазурь»	82052	85	<u>Пр</u> 14,9: ВПЭ-65% ВХ-35%	<u>Пр</u> 14,9: ВПЭ-65% ВХ-35%	359	295	98	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Артек»	82054	100	<u>Пр</u> 29,0х2: ВВис-80% ВПЭ-20%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВВис-80% ВПЭ-20%	188	154	210	ГОСТ 11518-88
Ткань плащевая	82059	90	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	560	224	202	ГОСТ 29222-91
Ткань плащевая с пленочным покрытием и водоотгал- кивающей пропиткой	82060	90	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	560	224	220	ГОСТ 29222-91
Ткань сорочечная	82061	95	<u>Пр</u> сур. 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> сур. 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	372	266	125	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82065	95	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	409	307	110	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82068	100	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	385	316	112	ГОСТ 11518-88
Ткань для брюк с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	82074	150	<u>Пр</u> 31,0х2: ВПЭ-33% ВВис краш.-67%	<u>Пр</u> 31,0х2: ВПЭ-33% ВВис -67%	260	174	262	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Ромео»	82078	80	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	385	290	98	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Полонез»	82079	85	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	362	272	95	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмная	82080	105	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	296	201	215	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная с малосми- наемой и малоусадоч- ной отдел- кой	82088	100	<u>Пр</u> 14,8х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	235	212	136	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Вега»	82090	100	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	170	158	201	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань костюмная	82092	105	I. <u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33% II. НКмб: <u>Пр</u> : 1я нить 20,0: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.- 33%. 2я нить 29,0 <u>Пр</u> Вис краш.	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	246	170	186	ГОСТ 29223-91
Ткань для брюк с не- сминаемой и малоусадоч- ной отдел- кой	82098	100	<u>Пр</u> 31,0х2: ВПЭ-33% ВВис краш. - 67 %	<u>Пр</u> 50,0: ВПЭ-33% ВВис-67%	256	179	259	ГОСТ 29223-91
Ткань плащевая «Наяда» с водоот- талкиваю- щей пропит- кой	82108	100	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	329	190	195	ГОСТ 29222-91
Ткань пижамная	82109	110	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	261	152	249	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная «Калинин- ская»	82110	80	<u>Пр</u> 18,5БД ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5БД ВПЭ-67% ВВис-33%	334	238	104	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82111	95	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-50% ВХ-50%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-50% ВХ-50%	344	254	115	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмно- платьевая «Прибой»	82112	100	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	297	179	240	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Кострома»	82113	150	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	255	180	297	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Меланжи- стка»	82114	150	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	223	143	241	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Иванов- ская»	82115	150	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	259	181	268	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная детская «Егорка»	82122	90	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	410	223	128	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмная «Турист» с несминае- мой и мало- усадочной отделкой	82125	150	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 59,0: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	256	158	280	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82126	100	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	345	211	115	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82127	100	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	304	230	133	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82128	100	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	304	210	125	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82138	80	<u>Пр</u> 14,8БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 14,8БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	336	300	95	ГОСТ 11518-88
Ткань плащевая «Победа» с водооттал- кивающей пропиткой	82141	90	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	448	217	264	ГОСТ 29222-91
Ткань плащевая с пленочным покрытием (в 3 слоя)	82142	90	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	560	224	235	ГОСТ 29222-91
Ткань для спортивной одежды с несминае- мой и мало- усадочной	82143	110	<u>Пр</u> 31,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	263	174	264	ГОСТ 29222-91
Ткань костюмная	82144	110	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	290	176	243	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная «Сонет» с ажурным эффектом	82145	80	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	336	301	97	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая	82149	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	230	151	225	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Кама»	82150	110	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВВис краш.-33%	230	160	212	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Сюзанка»	82151	100	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Нфас: <u>Пр</u> : 18,5х2 ВПЭ краш.-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Нфас: <u>Пр</u> : 18,5х2 ВПЭ краш.-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	236	176	224	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Новинка»	82145	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН- краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 100,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	162	76	233	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань «Спорт»	82157	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ- краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 84,0: ВПЭ- краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	257	135	307	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Ладога»	82158	95	<u>Пр</u> 15,4х2: ВПЭ-60% ВХ-40%	<u>Пр</u> 15,4х2: ВПЭ-60% ВХ-40%	292	200	169	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Рязанская»	82159	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН- краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 100,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33% II. <u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	164	122	235	ГОСТ 29223-91
Ткань для спортивной одежды «Нил»	82160 82164	100	НКМ 29,0: <u>Пр</u> ПЭ <u>Пр</u> Вис	<u>Пр</u> 59,0: ВВис-67% ВПЭ-33%	287	168	283	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Атлантика» с ажурным эффектом	82161	80	НКмб: I. <u>Пр</u> 11,7: ВПЭ-65% ВХ-35% II. <u>Пр</u> 10,0: ВПЭ-65% ВХ-35%	НКмб: I. <u>Пр</u> 11,7: ВПЭ-65% ВХ-35% II. <u>Пр</u> 10,0: ВПЭ-65% ВХ-35%	302	210	108	ГОСТ 11518-89
Ткань платьево- костюмная «Березка»	82162	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> сур. и краш. 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	261	163	245	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Карпаты»	82163	140	Пр 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	279	175	230	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Игорь»	82165	90	НКмб18,5: НПЭ 8,0 Пр 10,0: ВПЭ-67% ВВис-33%	НКмб18,5: НПЭ 8,0 Пр 10,0: ВПЭ-67% ВВис-33%	365	240	108	ГОСТ 11518-89
Ткань платьевая «Арника»	82166	105	Пр 25,0х2: ВВис краш. 67% ВПЭ краш.-33%	Пр 25,0х2: ВВис краш. 67% ВПЭ краш.-33%	237	180	209	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82167	100	Пр 10,0х2: ВПЭ-67 % ВХ-33%	Пр 10,0х2: ВПЭ-67 % ВХ-33%	279	205	98	ГОСТ 11518-89
Ткань платьевая	82168	150	Пр 29,0х2: ВПЭ краш. 44% ВПАН краш.- 22% ВВис краш.-34%	Пр 29,0х2: ВПЭ краш. 44% ВПАН краш.- 22% ВВис краш.-34%	164	122	171	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая	82169	100	Пр 29,0х2: ВПЭ краш. 44% ВПАН краш.- 22% ВВис краш.-34%	Пр 29,0х2: ВПЭ краш. 44% ВПАН краш.- 22% ВВис краш.-34%	170	153	199	ГОСТ 29223-91
Ткань пижамная	82170	150	Пр 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	Пр 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	263	153	243	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань пижамная	82171	110	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ -44% ВПАН- 22% ВВис -34%	261	152	249	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	82172	150	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	246	163	174	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	82173	105	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	246	170	186	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	82174	150	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	294	204	216	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Олимпия»	82175	150	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 84,0: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	245	151	235	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Ганнибал»	82176	90	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	256	177	162	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая	82177	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	228	151	225	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Рязанская»	82178	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	I. <u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34% II. <u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	164	122	235	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Новинка»	82179	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	<u>Пр</u> 100,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	162	76	233	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82180	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	304	209	127	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82181	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	340	186	128	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань соро- чечная жак- кардовая	82182	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	280	230	127	ГОСТ 29223-91
Ткань соро- чечная жак- кардовая	82183	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	300	210	128	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Цефея»	82184	100	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: <u>Пр</u> 18,05: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> Вис сур.29,0 <u>Пр</u> Вис краш. 29,0	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	184	163	178	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Грета»	82185	100	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВВис краш.-67%	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВВис краш.-67%	292	176	234	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Восточная»	82186	150	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	260	241	265	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	82187	150	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	НПЭ тек- стур. краш 11,0х2х2	262	200	232	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82188	100	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	362	260	91	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Аринушка»	82190	100	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-33% ВВис-67%	<u>Пр</u> 50,0 сур. и краш. ВПЭ-33% ВВис-67%	169	150	160	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82192	100	<u>Пр</u> 14,8х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 14,8х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	232	178	125	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмная «Силуэт»	82193	150	<u>Пр.</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр.</u> 50,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	262	173	221	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Илья»	82195	90	НК Мб: НПЭ 8,0 <u>Пр</u> 10,0: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33	372	240	107	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Росинка»	82196	95	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-50% ВХ-50%	<u>Пр</u> 14,8: ВПЭ-50% ВХ-50%	345	283	91	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Уралочка»	82197	95	<u>Пр</u> 29,0 БД: ВПЭ– 67% ВВис 33%	<u>Пр</u> 29,0 БД: ВПЭ– 67% ВВис–33%	249	181	133	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Яйла»	82198	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.– 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш. – 33%	231	154	197	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Тимур»	82199	90	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	366	256	124	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Антон»	82200	90	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	410	275	132	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Регина»	82201	110	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33% II.Млн: <u>Пр</u> 25,0: ВВис-67% ВПЭ-33% <u>Пр</u> 25,0: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33% II.Млн: <u>Пр</u> 25,0: ВВис-67% ВПЭ-33% <u>Пр</u> 25,0: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	213	165	190	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Неженка»	82202	95	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	360	260	124	ГОСТ 11518-88
Ткань костюмная «Молодеж- ная»	82203	150	<u>Пр</u> 59,0 БД: ВВис краш.-67% ВПЭ-33%	<u>Пр</u> 59,0 БД: ВВис краш.-67% ВПЭ-33%	258	157	264	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Союз»	82204	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	262	193	184	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Салют»	8205	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	I.НПЭ текстур. краш.-16,6 II. НПЭ текстур. краш.-16,6	262	199	211	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Малышок»	82206	105	<u>Пр</u> 25,0х2 ВВис-67% ВПЭ-33%	<u>Пр</u> 59,0 ВВис-67% ВПЭ-33%	262	154	222	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Альбина»	82207	100	<u>Пр</u> 14,8 ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 20,0 БД: ВПЭ-67% ВХ-33%	362	258	108	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82208	100	<u>Пр</u> 14,8 ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 29,0 БД: ВПЭ-67% ВХ-33%	199	177	106	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная «Янтарная»	82209	100	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Н фас: <u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> Вис краш.29,0 <u>Пр</u> Вис 29,0	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Н фас: <u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> Вис краш.29,0 <u>Пр</u> Вис 29,0	286	167	244	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Векошинка»	82210	95	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	325	263	116	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная «Джина»	82211	105	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш.: ВВис-67% ВПЭ-33%	I. НК мб сур.и краш.: <u>Пр</u> 25,0: ВВис-67% ВПЭ-33% <u>Пр</u> 59,0: ВВис-67% ВПЭ-33% II. <u>Пр</u> 25,0 сур.и краш.: ВВис-67% ВПЭ-33%	260	145	240	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Сафари»	82212	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	197	138	179	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Славянка»	82213	140	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 59,0: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33% II. НПЭ текстур. краш. 11,0х2	176	150	158	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная	82214	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	325	184	277	ГОСТ 29223-91
Ткань блузочная	82215	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур. и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 25,0: ВПЭ сур. и краш.- 67% ВВис сур. и краш.-33%	177	186	139	ГОСТ 11518-88
Ткань блузочная	82216	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 25,0: ВПЭ-67% ВВис-33%	129	128	97	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82217	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	<u>Пр</u> 25,0: ВПЭ-80% ВВис-20%	276	166	110	ГОСТ 11518-88
Ткань пла- щевая (паль- товая)	82218	90	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	352	210	208	ГОСТ 29222-91
Ткань пла- щевая (паль- товая) с пле- ночным по- крытием (в 1 слой)	82219	90	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	352	210	225	ГОСТ 29222-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плащевая (пальтовая) с пленочным покрытием (в 3 слоя)	82220	90	Пр 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	352	210	242	ГОСТ 29222-91
Ткань сорочечная	82221	100	Пр 10,0х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	Пр 10,0х2 ВПЭ-80% ВВис-20%	305	205	100	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая	82222	100	Пр 25,0х1 ВВис-67% ВПЭ-33%	Пр 25,0х1 ВВис-67% ВПЭ-33%	280	205	120	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Наташа»	82223	140	Пр 25,0х2 сур. и краш.: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр Вис 25,0х2 сур. и краш.	186	160	196	ГОСТ 29223-91
Шотландка «Кораблин- ская»	82224	140	Пр 25,0х2 ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис-33%	Пр 25,0: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис-33%	187	153	180	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82225	100	Пр 10,0х2 ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 20,0 БД ВПЭ-67% ВХ-33%	279	260	104	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная «Арагви»	82226	110	Пр 25,0х2: ВПЭ краш.-80% ВВис- краш.-20%	Пр 25,0х2: ВПЭ краш.-80% ВВис- краш.-20%	279	176	226	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Агата»	82227	105	Пр 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	Пр 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33% II. Пр 25,0х2: ВВис сур.- 67% ВПЭ сур.-23% ВПЭ краш.-10%	219	149	186	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82228	100	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	300	200	101	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Сосенка»	82229	95	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% В ВВМ «Сиблон»- 33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% В ВВМ «Сиблон»- 33%	325	259	108	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Бегония»	82230	95	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-67% В ВВМ «Сиблон»- 33%	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-67% В ВВМ «Сиблон»- 33%	299	249	107	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная «Тагир»	82231	110	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	308	167	238	ГОСТ 29223-91
Ткань для курток и пальто с во- доотталки- вающей пропиткой	82232	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	262	193	184	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Гертруда»	82233	105	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	184	165	180	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Популяр- ная»	82234	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	174	151	196	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная «Глория»	82235	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% П. Н фас. пет.: 130,0 <u>Пр</u> : ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	185	166	213	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82236	100	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	278	188	114	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82237	90	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 12,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	348	216	114	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Находка»	82238	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	175	150	177	ГОСТ 29223-91
Ткань соро- чечная жак- кардовая	82239	100	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	277	205	115	ГОСТ 11518-88
Ткань соро- чечная «Ки- рилл»	82240	90	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	326	220	102	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Легенда»	82241	150	I. <u>Пр</u> Вис краш. 29,0х2 II.Н фас «фламе»: первая нить: <u>Пр</u> 25,0: ВВис краш.-33% ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% Вторая нить: <u>Пр</u> 25,0 ВВис-33% ВПЭ-33% ВПАН- 34%. Третья нить: НПЭ текстур. 16,6	I. <u>Пр</u> Вис краш. 29,0х2 II.Н фас «фламе»: первая нить: <u>Пр</u> 25,0: ВВис краш.-33% ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% Вторая нить: <u>Пр</u> 25,0 ВВис-33% ВПЭ-33% ВПАН- 34%. Третья нить: НПЭ текстур. 16,6	163	150	204	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Мальва»	82243	95	<u>Пр</u> 14,8 ВПЭ-50% ВХ-50%	<u>Пр</u> 14,8 ВПЭ-50% ВХ-50%	306	244	83	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Лия»	82244	105	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.- 33% II. Н фас 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.- 33% III.Н фас: <u>Пр</u> 18,5:ВПЭ- 67% ВВис- 33% <u>Пр</u> Вис- 29,0 <u>Пр</u> Вис краш. 29,0	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33% II. Н фас 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	183	153	175	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82245	150	<u>Пр</u> 25,0: ВПЭ-67% Ввис-33%	<u>Пр</u> 25,0: ВПЭ-67% Ввис-33%	262	178	114	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Рута»	82246	140	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33%	187	162	180	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Василина»	82247	140	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш.: вПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 25,0 сур. и краш.: вПЭ-67% ВВис-33%	184	184	142	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82248	100	<u>Пр</u> 11,7х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 20,0 БД: ВПЭ-67% ВХ-33%	238	250	100	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Юность»	82249	140	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Н фас. пет. 130,0: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х1: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. Н фас. пет. 130,0: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	138	163	114	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Эмилия»	82250	95	<u>Пр</u> 18,5БД: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	<u>Пр</u> 18,5БД: ВПЭ-67% В ВВМ- 33% «Сиблон»	272	238	102	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Ольховка»	82251	95	<u>Пр</u> 18,5БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5БД: ВПЭ-67% ВВис-33%	308	258	114	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Дарьял»	82252	140	I. <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭкраш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% II. НФас «фламе» <u>Первая</u> <u>нить</u> <u>Пр</u> 25,0: ВПЭкраш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% <u>Вторая</u> <u>нить</u> <u>Пр</u> 25,0: ВПЭ краш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% <u>Третья</u> <u>нить</u> НПЭ текстур. краш.16,6	I. <u>Пр</u> 50,0: ВПЭкраш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% II. НФас «фламе» <u>Первая</u> <u>нить</u> <u>Пр</u> 25,0: ВПЭкраш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% <u>Вторая</u> <u>нить</u> <u>Пр</u> 25,0: ВПЭ краш- 33% ВПАН краш-34% ВВис краш-33% <u>Третья</u> <u>нить</u> НПЭ текстур. краш.16,6	177	150	171	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Морзьянка»	82253	140	I. <u>Пр</u> 33,0х2 с эффек- том «непро- ряд»: ВВис краш- 33% ВПЭ краш-33% ВПАН краш-34% II. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш- 33% ВПЭ краш-33% ВПАН краш-34% III. <u>Пр</u> 25,0х2: ВВис-33 % ВПЭ-33 % ВПАН- 34 %	I. <u>Пр</u> 33,0х2 с эффек- том «непро- ряд»: ВВис краш- 33% ВПЭ краш-33% ВПАН- краш-34% II. <u>Пр</u> 50,0: ВВис краш- 33% ВПЭ краш-33% ВПАН краш-34% III. <u>Пр</u> 50,0: ВВис-33 % ВПЭ-33 % ВПАН- 34 %	175	147	199	ГОСТ 29223-91
Ткань костюмная «Урал»	82254	150	I. <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II. <u>Пр</u> 50,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	241	171	254	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Юлия»	82255	140	Пр25,0х2: сур. и краш.: ВПЭ -67% ВВис-33%	I.Пр25,0х2 сур. и краш.: ВПЭ -67% ВВис-33% II.Пр 25,0х2: сур. и краш.: ВПЭ -67% ВВис-33%	186	163	149	ГОСТ 29223-91
Ткань для спортивной одежды	82256	160	Пр25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	Пр25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	262	150	200	ГОСТ 29223-91
Ткань для спортивной одежды «Спринт» с водооттал- кивающей пропиткой	82257	110	Пр25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	Пр25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	268	148	207	ГОСТ 29222-91
Ткань платьевая «Аринушка»	82258	105	Пр25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	Пр 50,0: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	169	150	160	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82259	150	Пр25,0х2: ВПЭ -67% сур. и краш. ВВис -33% сур. и краш.	Пр25,0х2: ВПЭ -57% сур. и краш. ВВис -33% сур. и краш. очес шер- стяной краш.-10%	226	141	193	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82260	140	Пр 25,0 БД ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр 25,0 БД ВПЭ-67% ВВис-33%	278	169	119	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Северянка»	82261	105	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш.: ВВис-67% ВПЭ-33%	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВВис сур.67% ВПЭ сур.- 23% ВПЭ краш.-10% <u>ІІ.Пр</u> 25,0х2: ВВис. краш.-67% ВПЭ краш.-33%	187	159	169	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Гертруда»	82263	150	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>ІІ.Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>ІІ.Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	184	165	180	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная «Вербена»	82264	150	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ- краш.-33% <u>ІІ.Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>І.Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ- краш.-33% <u>ІІ.Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	247	200	219	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная «Парнас»	82265	135	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	НПЭ текстур. 12,0	337	213	92	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Виола»	82266	95	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-50% ВВис-50%	<u>Пр</u> 18,5 БД: ВПЭ-50% ВВис-50%	312	236	107	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82267	150	<u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ-67% ВВис-33% сур. и краш.	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур.-67% ВВис краш.-33%	216	152	192	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82268	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33% II.Н фас: НК 6,7х2 <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	164	141	161	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82269	140	<u>Пр</u> 25,0х2: сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: НК 6,7х2 <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	140	125	177	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82270	100	<u>Пр</u> 11,7х2 ВПЭ-67% ВХ-33%	<u>Пр</u> 16,5 ВПЭ-67% ВХ-33%	285	258	106	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82272	100	<u>Пр</u> 10,0х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 10,0х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	300	230	114	ГОСТ 11518-88
Ткань для спортивной одежды с во- доотталки- вающей про- питкой	82273	110	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	377	213	222	ГОСТ 29222-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная «Заря»	82274	140	<u>Пр</u> 18,5 сур. и краш.: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5 сур. и краш.: ВПЭ-67% ВВис-33%	282	220	95	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная «Восток»	82275	140	<u>Пр</u> 18,5 сур. и краш.: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5 сур. и краш.: ВПЭ-67% ВВис-33%	315	239	104	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Молодеж- ная»	82276	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-63% ВВис краш.-33% ВПАН краш.-34%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-63% ВВис краш.-33% ВПАН краш.-34%	183	147	165	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82277	140	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	284	205	93	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная	82278	150	<u>Пр</u> 20,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	230	169	198	ГОСТ 29223-91
Ткань плащевая	82279	100	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	329	190	195	ГОСТ 29223-91
Ткань пла- щевая с пле- ночным по- крытием в 2 слоя	82280	100	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	329	190	234	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьевая «Олеся»	82281	105	I.Пр 25,0х2 сур. и краш.: ВВис-67% ВПЭ-33% II.Н фас 18,5х2 Пр 29,0х2: Пр Вис Пр Вис краш.	I.Пр 25,0х2 сур. и краш.: ВВис-67% ВПЭ-33% II.Пр 25,0х2: ВВис сур.-67% ВПЭ сур.-23% ВПЭ краш.-10%	165	158	175	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная с ан- тистатиче- ской про- питкой	82282	152	Пр краш. 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	Пр краш. 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	177	160	173	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82283	100	Пр 10,0х2: ВПЭ-67% ВХ-33%	Пр 14,8: ВПЭ-67% ВХ-33%	279	298	100	ГОСТ 11518-88
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей пропиткой	82284	80	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	НПЭ текстур. 18,1	342	264	116	ГОСТ 29222-91
Ткань кур- точная с во- доотталки- вающей пропиткой и с отделкой лаке	82285	80	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	НПЭ текстур. 18,1	342	264	115	ГОСТ 29222-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плательная «Сальвия»	82286	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I.НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0х2. II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>Пр</u> Вис краш.-29,0	229	163	162	ГОСТ 29222-91
Ткань плательная «Аэлита»	82287	140	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>Пр</u> 29,0 Вис краш.	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>Пр</u> 29,0 Вис краш III.НПЭ текстур. краш.«Бэл ан»11,0х2	164	163	161	ГОСТ 29223-91
Ткань плательная «Любисток»	82288	150	<u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I.НПЭ текстур. краш. «Бэлан» 11,0х2 II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>Пр</u> Вис краш.29,0	131	143	129	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань плательная «Рапсодия»	82289	140	I.Пр 25,0х2: ВПЭ-67% сур. и краш. ВВис-33% сур. и краш. II.Н фас: Пр 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% Пр Вис краш 29,0	I.Пр 25,0х2: ВПЭ-67% сур. и краш. ВВис-33% сур. и краш. II.Н фас: Пр 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% Пр Вис краш 29,0	133	183	119	ГОСТ 29223-91
Ткань плательная «Гамма»	82290	140	I.Пр 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: 25,0х2 Пр 25,0х1+25, 0х1 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I.Пр 25,0: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% II.Н фас: 25,0х2 Пр 25,0х1+25, 0х1 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	152	164	130	ГОСТ 29223-91
Ткань плательная «Прогресс»	82291	140	Пр 21,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	Пр 42,0: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	211	174	167	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82292	140	Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	I.Пр 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33% II.НПЭ текстур. 12,0	327	222	87	ГОСТ 11518-88

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82293	140	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	НПЭ текстур. 8,4	328	224	84	ГОСТ 11518-88
Ткань сорочечная	82294	80	<u>Пр</u> 10,0х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 10,0х2 ВПЭ-67% ВВис-33%	369	228	126	ГОСТ 11518-88
Ткань платьево- костюмная	82295	140	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-67%	175	131	173	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82296	140	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67% ВВис-33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-67%	178	141	177	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82297	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВВис краш.-67% ВПЭ краш.-33%	175	141	163	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82298	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-57% ВВис краш.-33% очес шерст. краш.-10%	246	151	216	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань платьево- костюмная	82299	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур. и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур.и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33%	187	163	174	ГОСТ 29223-91
Ткань платьевая «Кассиопея»	82300	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	I.Н фас пет. 130,0: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33% <u>Пр</u> Вис краш. 29,0	140	102	198	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82301	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур. и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур.и краш.-67% ВВис сур. и краш.- 33% II. Мет-2% 31,3	187	153	173	ГОСТ 29223-91
Ткань платьево- костюмная	82302	140	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис сур и краш.- 33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис- сур и краш.- 33% II.Н фас: <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33% <u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ-67% ВВис краш.-33%	208	145	188	ГОСТ 29223-91

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань сорочечная	82303	100	<u>Пр</u> 10,0х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис-33%	303	242	112	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Росинка»	82304	140	<u>Пр</u> 18,5х5: ВПЭ-67% ВВис-33%	I. <u>Пр</u> 25,0: ВПЭ-67% ВВис сур. и краш.- 33% II.Н фас пет: 130,0 <u>Пр</u> 25,0 ВПЭ-67% ВВис-33%	244	163	180	ГОСТ 29223-91
Ткань сорочечная	82305	150	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ-67% ВВис сур. и краш.- 33%	306	232	102	ГОСТ 11518-88
Ткань платьевая «Сирень»	82306	140	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	<u>Пр</u> 18,5х2: ВПЭ-67% ВВис-33%	223	195	163	ГОСТ 29223-91

4.2.2. Подгруппа ворсовых тканей

Ткань ворсовая	84013	144	Грунт: <u>Пр</u> х/б 25,0х2 Ворс: <u>Пр</u> ПАН 31,0х2 Высота ворса-6мм	<u>Пр</u> х/б 25,0х2	180 180	200	1059	ГОСТ 7081-93
Ткань ворсовая	84014	144	Грунт: <u>Пр</u> х/б 25,0х2 Ворс: НК 93,5 Высота ворса-6мм	<u>Пр</u> х/б 25,0х2	140 140	200	1181	ГОСТ 7081-93

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань ворсовая	84016	134	Грунт: Пр 18,5х2: ВХ-67% ВПЭ-33% Ворс: Пр46,2х2: ВК краш.- 76% ППЭ краш.-15% Обраты- 9% Высота ворса-5мм	Пр х/б 18,5х2: ВХ-67% ВПЭ-33%	161	230	461	ГОСТ 7081-93
4.2.3. Подгруппа тканей специального назначения								
Ткань портьерная	85013	150	Пр 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	Пр 84,0: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	229	111	214	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Рассвет»	85016	140	Пр 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	Пр 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	258	265	218	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	85017	150	Пр 29,0х2: ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	Пр 84,0 ВПЭ краш.-44% ВПАН краш.-22% ВВис краш.-34%	228	111	221	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Современ- ник»	85018	150	Пр 29,0х2: ВПАН краш.- 67 % ВВис краш.-33%	Пр 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33% II.Пр 100,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	163	146	218	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная	85019	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 59,0: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	229	112	199	ГОСТ 23432-89
Ткань мебельная	85020	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-67% ВВис краш.-33%	Нфас: <u>Пр</u> Вис краш. 105,3 <u>Пр</u> Вис краш. 25,0	295	217	409	ГОСТ 24220-80
Ткань обувная	85021	154	<u>Пр</u> 25,0х2: сур. и краш. ВПЭ-67 % ВВис-33 %	I. <u>Пр</u> 25,0х2: сур. и краш. ВПЭ-67 % ВВис-33 % II. <u>Пр</u> Вис сур. и краш. 25,0х2	318	234	280	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная «Ока»	85022	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	I.НПЭ текстур. краш. 11,0х2 II.НПЭ текстур. краш. 11,0х2х2	164	156	207	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Мещера»	85023	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	НПЭ текстур. краш. 11,0х2	305	152	207	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная	85024	156	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	254	160	219	ГОСТ 19196-93
Ткань мебельная для обтяжки матрацев	85025	100	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	250	144	200	ГОСТ 24220-80

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная	85026	150	<u>Пр</u> 29,0х2: ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 59,0 ВПАН краш.-67% ВВис краш.-33%	196	151	206	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная «Игарка»	85027	150	<u>Пр</u> 36,0х2: ВПЭ - 50% ВПАН- 50%	<u>Пр</u> 36,0х2: ВПЭ - 50% ВПАН- 50%	100	105	164	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Утро»	85028	146	<u>Пр</u> 25,0х2: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> Вис сур. и краш. 25,0х2	178	162	179	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Волянь»	85029	145	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> Вис краш. 25,0х2	270	231	255	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	85030	150	<u>Пр</u> ПАН 31,0х2	<u>Пр</u> ПАН 31,0х2х3	293	130	418	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная	85031	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0 ВПЭ краш.-33% ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	305	203	254	ГОСТ 19196-93
Ткань портьерная «Русь»	85031	150	<u>Пр</u> ПЭ 29,0х2	<u>Пр</u> ПЭ 29,0х2	153	147	187	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Горицвет»	85033	160	<u>Пр</u> 36,0х2: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВПАН - 33%	<u>Пр</u> 36,0х2: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВПАН - 33%	92	111	140	ГОСТ 23432-89
Ткань для вышивки	85034	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	196	185	193	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Родник»	85035	160	<u>Пр</u> 18,5х2: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> 42,0: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВВис- 33%	163	124	107	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Ветерок»	85036	140	<u>Пр</u> 25,0х2: сур. и краш. ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> Вис сур. и краш. 25,0х2	140	132	148	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	85037	150	<u>Пр</u> ПАН 31,0х2	<u>Пр</u> ПАН 31,0х2х2	293	130	357	ГОСТ 23432-89
Ткань для верха обуви	85038	153	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш- 67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> Вис 25,0х2 II.НФас пет. 130,0: <u>Пр</u> : ВПЭ -67% ВВис сур. и краш.-33%	300	230	381	ГОСТ 19196-93
Ткань для верха обуви	85039	155	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис краш.-33%	I. <u>Пр</u> 25,0х2 ВПЭ -67 % ВВис-33 % II.НФас пет. 130,0: <u>Пр</u> : ВПЭ сур. и краш.-67% ВВис сур. и краш.-33%	300	190	311	ГОСТ 19196-93
Ткань «Ту- рист» для шезлонгов	85040	150	<u>Пр</u> Вис краш. 25,0х2	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0х2	261	203	192	ГОСТ 23432-89
Ткань деко- ративная	85041	140	<u>Пр</u> 25,0х2 сур. и краш. ВПЭ-67 % ВВис-33 %	<u>Пр</u> Вис краш. 25,0х2	140	112	126	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Мечта»	85042	140	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис- 33%	<u>Пр</u> Вис краш. 25,0х2	280	195	256	ГОСТ 23432-89
Ткань для вышивки	85034	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис краш.-33%	153	153	157	ГОСТ 23432-89
Ткань обув- ная с износо- устойчивой отделкой	85044	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш -67% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> х/б краш. 160,0	326	92	314	ГОСТ 19196-93
Ткань обув- ная подкла- дочная	85045	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ - 67% ВВис сур. и краш.- 33%	174	162	172	ГОСТ 19196-93
Ткань обув- ная подкла- дочная с ма- лоусадочной отделкой	85046	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур. и краш. - 67% ВВис сур. и краш.- 33%	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ сур. и краш. - 67% ВВис сур. и краш.- 33%	217	163	194	ГОСТ 19196-93
Ткань галан- терейная	85047	160	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ -50 % ВХ- 50 %	<u>Пр</u> 18,5: ВПЭ -50 % ВХ- 50 %	201	262	87	ГОСТ 29098-91
Ткань портьерная	85048	140	<u>Пр</u> Вис краш. 29,0х2	НПЭ текстур. «Бэлан» краш. 11,0х2	175	172	152	ГОСТ 23432-89

Наименование ткани	Артикул	Ши- рина, см	Наименование сырья; линейная плот- ность, текс		Плотность, ко- личество нитей на 10 см		По- верх- ност- ная плот- ность, г/м ²	Стандарт
			основа	уток	по основе	по утку		
Ткань портьерная «Зорянка»	85049	145	<u>Пр</u> краш. 25,0х2: ВВис-67 % ВПЭ -33 %	<u>Пр</u> Вис краш. 29,0х2	203	142	194	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная	85050	150	<u>Пр</u> краш. 25,0х2: ВВис-67 % ВПЭ -33 %	I. <u>Пр</u> краш. 25,0х2: ВВис-67 % ВПЭ -33 % II. <u>Пр</u> Вис краш. 29,0х2	260	224	243	ГОСТ 23432-89
Ткань портьерная «Черемуха»	85051	140	<u>Пр</u> 59,0: ВПАН сур. и краш.- 67 % ВВис сур. и краш.- 33 %	<u>Пр</u> 59,0: ВПАН сур и краш.- 67 % ВВис сур. и краш.- 33 %	175	154	203	ГОСТ 23432-89
Ткань обувная	85052	150	<u>Пр</u> 25,0х2: ВПЭ краш. -33 % ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	<u>Пр</u> 50,0: ВПЭ краш. -33 % ВПАН краш.-34% ВВис краш.-33%	263	225	250	ГОСТ 19196-93

ЛИТЕРАТУРА

1. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) : учебник для студентов вузов / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова ; под ред. Б. А. Бузова. - Москва : Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.

2. Орленко, Л. В. Конфекционирование материалов для одежды: учебное пособие/ Л. В. Орленко, Н. И. Гаврилова. – Москва : Форум – ИНФРА, 2006. – 228 с. – (Высшее образование).

3. Калмыкова, Е. А. Материаловедение швейного производства : учебное пособие/ Е. А. Калмыкова, О. В. Лобацкая. – Минск : Вышэйшая школа, 2001. – 412.

4. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества : справочник / К. Г. Гущина [и др.] – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 312 с.

5. Методическая разработка по теме «Ассортимент тканей» к лабораторным работам по курсам: «Материалы для швейных изделий» и «Конфекционирование материалов» для студентов специальности Т 17.03.00 «Конструирование и технология швейных изделий» / сост. О. В. Лобацкая. – Витебск : УО «ВГТУ», 2001. – 13 с.

6. ГОСТ 28 253-89. Ткани шелковые и полушелковые, платьевые и платьевно-костюмные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 5067-84, ГОСТ 14938-79; ГОСТ 15138-86; ГОСТ 20722-85; ГОСТ 22542-82; ГОСТ 18 484-87; ГОСТ 20236 ; введ. 1991-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 10 с.

7. ГОСТ 29223-91. Ткани платьевые, платьевно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 22543-82 ; ГОСТ 23559-89; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 9619-82; ОСТ 17-22-82; введ 1993-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1992. – 10 с.

8. ГОСТ 7081-93. Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 7081-87; ГОСТ 14869-85; ОСТ 17-205-80; ГОСТ 7779-75 ; введ 1995-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1994. – 10 с.

9. ГОСТ 20272-96. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 20272-83; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 9202-87; ГОСТ 20236-87; ГОСТ 22542-82 ; введ 2001-07-01 – Москва: Изд-во стандартов, 1996. – 8с.

10. ГОСТ 23432-89. Полотна декоративные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 23432-79; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 8737-77; ГОСТ 9202-87; ГОСТ 9203-76; ГОСТ 9205-75; ГОСТ 12453-77; ГОСТ 23 433-79; ГОСТ 25 227-82; ОСТ 17-87-82; ОСТ 17-363-85; ОСТ 17-186-76; ОСТ 17-708-77 ; введ. 1990-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1982 – 18 с.

11. ГОСТ 24220-80. Ткани мебельные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 7471-72; ГОСТ 16184-70; ГОСТ 5.146-69; ГОСТ 5.1413-72 ; введ. 1982–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1993. – 6 с.

12. ГОСТ 29013-91. Ткани одежные и корсетные из химических нитей и пряжи. – Взамен ГОСТ 21724-86; ГОСТ 15536-87; ГОСТ 22542-82; ГОСТ 9202-87, ГОСТ 7779-75 ; введ. 1992–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 8 с.

13. ГОСТ 9845-77. Ткани шелковые галстучные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 9845-68 ; введ. 1979–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1978. – 4 с.

14. ГОСТ 19196-93. Ткани обувные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 19196-80; ГОСТ 23761-89; ОСТ 17-526-75; ОСТ 17-73-86 ; введ. 1995-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1995. – 10 с.

15. ГОСТ 16428-89. Ткани технические из натурального шелка и химических нитей. Технические условия. – Взамен ГОСТ 16428-80 ; введ 1991–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 14 с.

16. ГОСТ 11518-88. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 11618-88 ; введ. 1990–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 12 с.

17. ГОСТ 29098-91. Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 4725-77; ОСТ 17-185-84 ; введ. 1993–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1992. – 8 с.

18. СТБ 1508-2004. Ткани и изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 10530-79 ; введ. 2005–06–01. – Минск : Изд-во стандартов, 2005. – 20 с.

19. ГОСТ 28486-90. Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 11517-83; ГОСТ 7779-79; ГОСТ 9202-87; ОСТ 17-479-84 ; введ. 1992-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 10 с.

20. ГОСТ 29222-91. Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия. – Введен впервые – 1993.01.01. - Москва : Изд-во стандартов, 1992. – 8 с.

Учебное издание
Лобацкая Ольга Васильевна
Лобацкая Екатерина Михайловна

Ассортимент шелковых тканей: справочник в 2 ч.
**Часть 2. Ткани из синтетических нитей и химиче-
ских волокон**

Редактор В.В.Невских
Технический редактор Е.М.Лобацкая
Корректор И.П.Лабусова
Компьютерная верстка О.А. Сидорова, С.В.Буракова

Подписано в печать _____ Формат _____ Бумага офсетная №1 _____
Усл.печ.л. _____ Уч.изд.лист _____ Тираж _____ экз. Заказ № _____

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» Лицензия ЛВ № 192 от 19.01.2001. 210035, Витебск, Московский пр-кт, 72. Отпечатано на ризографе УО «Витебский государственный технологический университет». Лицензия ЛП № 89 от 26.01.2001.