

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Калашников В.С.¹, Петров А.В.¹, Коледов В.В.¹, Андреев В.А.², Гундеров Д.В.³

¹ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

²ООО "Промышленный центр МАТЭК-СПФ"

³Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН

newballer@mail.ru

Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) находят широкое применение в микроэлектронике, радиоэлектронике, медицине и космической технике [1-5]. Среди них наиболее распространенными являются сплавы системы Ti-Ni. Их уникальной особенностью является сочетание высоких эксплуатационных и функциональных свойств, а также биосовместимость [2]. Однако в современной литературе данные о функциональных свойствах этих сплавов не дают полной информации о работоспособности сплавов с ЭПФ в реальных условиях.

Целью настоящей работы является: создание установки для измерения зависимостей деформации от температуры и нагрузки, и реактивного усилия от деформации и температуры, которые позволяют определить свойства сплавов с ЭПФ в условиях близких к экстремальным, то есть когда сплав производит максимальную механическую работу.

Для измерения зависимостей деформации от температуры и нагрузки (ϵ - T - σ) и реактивного усилия от деформации и температуры (σ - T - ϵ) в диапазоне температур от -150 до 150 °С и механических напряжений 0 – 3000 МПа и деформаций 0 – 10 % спроектирована и изготовлена специальная установка (рис. 1). К настоящему времени в мире уже имеется несколько опытных аналогов такой установки. По своему назначению она представляет собой дилатометр, построенный на оптическом датчике перемещения. Однако имеются и другие варианты такого прибора, описанные в работах [6-8]. В целом, назначение установок, описанных в работах [6-8], заключается в определении коэффициента теплового расширения твердых тел, при которых диапазон значений деформаций колеблется в основном до 1 % при очень больших образцах и температурах нагрева. Однако в сплавах с эффектом памяти формы обратимые деформации, могут достигать 15 % [9] при относительно небольших размерах образца. Наиболее близким аналогом установки предлагаемой в данной статье является

МАТЭК-СПФ") и обработанные методом равноканального углового прессования (РКУП), с размером зерна 300 нм (СМК состояние) [3].




Рисунок 2. Зависимость ϵ - T - σ (а) и зависимость σ_r - T - ϵ (б) для РКУП образца

Для образцов получены зависимости ϵ - T - σ и σ_r - T - ϵ (рис. 2а, б) и определены их основные функциональные свойства. Максимальное реактивное напряжение ($\sigma_{r\max}$) РКУП образца составило 1100 МПа, максимальная обратимая деформация под нагрузкой ($\epsilon_{r\max}$) РКУП образца составила 4,77%.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет определять:

- форму петли гистерезиса-зависимости ϵ - T - σ и σ_r - T - ϵ
- реактивные усилия в образце с ЭПФ при определённой температуре
- точки фазовых переходов в образце с ЭПФ
- особенности термоупругого фазового превращения в образце с ЭПФ

1. Otsuka K., Ren X. Progress in Materials, 2005, No 6, v. 50, p. 511-678.
2. V.E. Gunther, G.Ts. Dambaev, P.G. Sysoliatin et al. MA: STT, 2000, p. 432.
3. R. Z. Valiev, D. V. Gunderov, A.V. Lukyanov V. G. Pushin. Journal of Materials Science: Volume 47, Issue 22 (2012), pp. 7848-7853
4. Lorenza Petrini, Francesco Migliavacca. Volume 2011 (2011), Article ID 501483, 15 pages
5. Francesco Butera. ADVANCED MATERIALS & PROCESS-ES/MARCH 2008 pp. 37-40
6. Утюж А.Н., Краснорусский В.Н. Приборы и техника эксперимента. 2011. № 6. С. 133-136.
7. Магомедов М.Р.М., Камилев И.К., и др. Приборы и техника эксперимента. 2007. № 4. С. 165.
8. Ивасишин О.М., Черепин В.Т., Колесник В.Н., Гуменяк Н.М. Приборы и техника эксперимента. 2010. № 3. С. 147-151.
9. Рыклина Е.Н., Прокошкин С.Д. Материаловедение. 2012, №11, с.23-30.
10. R. Amireche, et.al. Journal of Alloys and Compounds 516 (2012) 5-8